


Polyfiber

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Tanım

Otomobil ve ticari araç gövdeleri üzerinde delinmiş bölgeleri doldurmak için geliştirilmiş elyafla güçlendirilmiş iki bileşenli macun.



100 Polyfiber

2.5 AkzoNobel Macun Sertleştiricisi



20°C'de 12-15 dakika



20°C'de 30 dakika



Macun için son zımpara adımı P180 - P220



Kenar alıştırma için son zımpara adımı P320 - P400



Macun üzerine tüm Sikkens astarlar uygulanabilir.
Su bazlı ürünler hariç.



Uygun koruyucu donanım kullanılmalı

Akzo Nobel Oto Tamir boyaları temiz hava beslemeli maske kullanımını önermektedir.

Polyfiber

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Tanım

Otomobil ve ticari araç gövdeleri üzerinde delinmiş bölgeleri doldurmak için geliştirilmiş elyafla güçlendirilmiş iki bileşenli macun.

Yüzey hazırlığı



Uygun temizlik tinerleri kullanarak yüzeyde bulunan kirlilikleri gideriniz.



Son zımpara adımı P180 - P220

Yüzey hazırlığı ile ilgili detaylı bilgi için bkz. TBF S8.06.02



Uygun temizlik tinerleri kullanarak yüzeyde bulunan kirlilikleri gideriniz.

Uygun yüzeyler

Sac
Camelyaf takviyeli polyester laminatlar


Ürün ve katkıları

Polyfiber
AkzoNobel Macun Sertleştiricisi

Ham maddeler

Polyfiber: Polyester reçineler
Hardener: Peroksit

Karışım oranı



100 kısım Polyfiber
2.5 kısım AkzoNobel Macun Sertleştiricisi

Macunu homojen bir renk elde edene kadar karıştırınız.

Karışım hazırlarken terazi kullanınız.

Kap ömrü

Uygulama süresi 20°C'de 12-15 dakika

Uygulama



Macunu yüzeye macun çeliği ile yüzeyle 60°'lik açı olacak şekilde uygulayınız.
Tamir edilecek bölgeye macun uygularken kenarların kalın olmamasına ve orijinal boya üzerine gelmemesine dikkat ediniz.


- Macunu doğrudan boyalı yüzeyin üstüne ya da asit içeren WashPrimer gibi astarların üzerine uygulamayınız.

Macun uygulama koşulları: 15°C - 35°C sıcaklık aralığı

Polyfiber

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Kuruma



20°C'de 30 dakika
40°C'de 20 dakika sonra zımparalanabilir.



6 dakika sonra zımparalanabilir.
IR kurutucuyu düşük güç ve panel ile IR kurutucunun mesafesi 70-100 cm olacak şekilde kullanın.
Kurutma sırasında panel sıcaklığı 90°C'nin üzerine çıkmamalıdır.
Infrared ile kurutma hakkında detaylı bilgi için, Bkz TBF S9.01.01

Zımpara adımları



P80 - P120 - P220
Zımpara adımları arasında siyah toz kullanın.



P220 - P320 (P400 yama tamiri için)
Zımparalama esnasında oluşabilecek derin çizikleri yok etmek için uygun zımpara adımları ile kenar alıştırması yapınız.



Uygun temizlik tinerleri kullanarak yüzeyde bulunan kirlilikleri gideriniz.
Su bazlı temizlik ürünü kullanmayınız.

Üzerine uygulanacak ürünler

Sikkens solvent bazlı hazırlık ürünleri

Ekipman temizliği

Sikkens Solventleri ve tabanca temizlik solventleri

VOC

2004/42/IIIB(b)(250)180

Bu ürün (ürün kategorisi: IIB.b) için geçerli olan Avrupa Birliği limitleri, uygulamaya hazır ürün için VOC değeri maksimum 250 g/l 'dir. Bu ürünün uygulamaya hazır haldeki VOC değeri maksimum 180 g/l 'dir.

Polyfiber

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Raf ömrü ve saklama koşulları

- Malzemenin raf ömrü, ambalajı kapalı olarak 20°C sıcaklıkta muhafaza edilerek belirlenmektedir. Aşırı sıcaklık değişimlerinden koruyunuz.
- Raf ömrü için S9.01.02 nolu TBF'ye bakınız.

AkzoNobel Kemipol
Kemalpaşa OSB Mahallesi İzmir - Ankara Yolu
Ansızca Küme Evleri No:287
35730, Kemalpaşa - İzmir / Türkiye
Tel: +90 232 877 00 30

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

İlgili malzemenin kutusu üzerindeki yazılara bakınız.

Bu malzemenin taşınması, depolanması ve atıklarının yok edilmesi sırasında ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır. Sistemlerimizin etkinliği laboratuvar çalışmaları ve yılların pratik deneyimlerine dayanır. Eğer tavsiye ettiğimiz sistem dikkatlice uygulanır ise yapılan işin kalitesinin AKZONOBEL COATINGS standartlarına uyacağını garanti ederiz. Kontrolümüz dışında gelişerek sonucu etkileyen durumlarda sorumluluk kabul edilmez. Müşteri, mevcut olanaklara bağlı olarak, ürünlerimizin tasarlanış amacına uygun kullanılmasından sorumludur.

Genel Merkez

AKZONOBEL COATINGS BV, PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com