

Antisilicone

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Tanım

Antisilicone, oto tamir boya uygulamalarında silikonlanma gözlemlendiği durumlarda kullanılan özel bir katkıdır.

Ürün ve katkılar

Antisilicone

Katkı

Antisilicone tüm sikkens sonkatlara ve verniklere katkı olarak ilave edilebilir.
Herhangi bir astar veya bazkat uygulaması yaparken karışıma Antisilicone ilavesi yapmayınız.

Ham maddeler:

Özel solventler ve antisilikon ajanı.

Hacimce karışım oranı:

Kirliliğin derecesine bağlı olarak, 1 litre uygulamaya hazır boyaya 5 – 15 gram veya 1 – 3 kapak (çocuk korumalı) Antisilicone ekleyiniz.

Raf ömrü ve saklama koşulları

Malzemenin raf ömrü, ambalajı kapalı olarak 20°C sıcaklıkta muhafaza edilerek belirlenmektedir.
Aşırı sıcaklık değişimlerinden koruyunuz.
Raf ömrü için S9.01.02 nolu TBF'ye bakınız.



Uygun koruyucu donanım kullanılmalı

AkzoNobel Oto Tamir Boyaları temiz hava beslemeli maske kullanımını önermektedir.

AkzoNobel Kemipol
Kemalpaşa OSB Mahallesi İzmir - Ankara Yolu
Ansızca Küme Evleri No:287
35730, Kemalpaşa - İzmir / Türkiye
Tel: +90 232 877 00 30

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR (UYGUN SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE EKİPMANI İLE BİRLİKTE)

İlgili malzemenin kutusu üzerindeki yazılara bakınız.

Bu malzemenin taşınması, depolanması ve atıklarının yok edilmesi sırasında ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır. Sistemlerimizin etkinliği laboratuvar çalışmaları ve yılların pratik deneyimlerine dayanır. Eğer tavsiye ettiğimiz sistem dikkatlice uygulanır ise yapılan işin kalitesinin AKZONOBEL COATINGS standartlarına uyacağını garanti ederiz. Kontrolümüz dışında gelişerek sonucu etkileyen durumlarda sorumluluk kabul edilmez. Müşteri, mevcut olanaklara bağlı olarak, ürünlerimizin tasarlanış amacına uygun kullanılmasından sorumludur.

Genel Merkez

AKZONOBEL COATINGS BV, PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com