


AUTOBASE PLUS BLENDING AGENT



(üstten hazneli)
2*1
1.3-1.5 mm
2-4 bar
HVLP (üstten hazneli)
1.3-1.5 mm
max 0.7 bar




3-5 dak.



20°C. de min. 15 dak.



vernik



5.2.65a
5.2.65



Ürün Tanımı:

Autobase Plus Blending Agent; Autobase Plus yama tamirlerinde kolay uygulama sağlamak üzere geliştirilmiş bir katkıdır.

Ürün ve Katkıları:

Autobase Plus Blending Agent

Hammaddeleri:

Autobase Plus Blending Agent: Fiziksel kurumalı bağlayıcılar

Uygun Yüzeyler:

Kenar alıştırma alanında zemin kat olarak.

Bütün eski yüzeyler ve herhangi yüzey temizliği yapılmış ve P500(kuru) zımparalanmış Sikkens astarları yüzeyler. Kenar alıştırma alanı Sikkens Blend Prep ile matlaştırılmalıdır. Uygulama metodu ve karışım oranı ürünün özel kullanımına bağlıdır.

Hacimce Karışım Oranı:

A : Spreye hazır

B : Autobase Plus spreye hazır karışımıyla 1:1

Tabanca meme çapı ve çalışma basıncı:

Tabanca:	Meme çapı:	Çalışma basıncı:
Üstten hazneli:	1.3-1.5 mm	2-4 bar (hava girişinde)
Alttan hazneli:	1.4-1.6 mm	2-4 bar (hava girişinde)
HVLP üstten hazneli:	1.3-1.5 mm	max. 0.7 bar (hava başlığında)
HVLP alttan hazneli:	1.5-1.7 mm	max. 0.7 bar (hava başlığında)

Uygulama:

A.

Zemin kat olarak.

Bölgeye Autobase Plus Blending Agent 'ı tek kat uygulayın.

Autobase Plus ile yama tamiri yapmadan önce 20°C de 3-5 dakika flash-off verin.

Autobase Plus her zaman mutlaka Autobase Plus Blending Agent alanını taşmamalıdır.

20°C de 15-20 dakika bekleyip, verniği uygulayın.

B.

Taşırma ve kenar alıştırmadan önce Autobase Plus'a katkı olarak.

Autobase Plus Blending Agent eklemek rengi şeffaflaştırır, bu da Autobase Plus ile kenar alıştırmayı kolaylaştırır.

Autobase Plus 'ı Autobase Plus Reducer ile 2:1 karıştırın.

Tamir bölgesine örtene kadar Autobase Plus uygulayın.

Katlar arasında 20°C 'de 3-5 dakika flash-off verin.

Bu hazır karışıma 1:1 oranında Autobase Plus Blending Agent ekleyin. Bu şeffaf rankle tamir alanını biraz taşıp, dereceli olarak kenar alıştırarak 1-2 tek kat uygulayın.

20°C de 15-20 dakika bekleyip, verniği uygulayın.

Ekipman Temizliği:

Autobase Plus Reducer, 1.2.3 Thinner veya Selülozik tiner kullanınız.

Üzerine uygulanabilecek ürünler:

Autobase Plus üzerine 20°C'de 15 dakika sonra Sikkens vernik uygulanabilir.

Autobase Plus'tan sonra vernik uygulamak için maksimum süre:

Autobase Plus Düzrenk: 5 saat

Autobase Plus Metalik ve Sedef: 48 saat

Raf ömrü:

Autobase Plus Blending Agent: 4 yıl

Ambalaj:

Autobase Plus Blending Agent: 1 l. ve 3.75 l.

SAĞLIK & GÜVENLİK BİLGİLERİ (Autobase Plus Blending Agent)

Profesyonel kullanım içindir..(Malzeme güvenlik bilgi fişine bakınız).

İlgili malzemenin kutusu üzerindeki yazılara bakınız.

Bu malzemenin taşınması, depolanması ve atıklarının yok edilmesi sırasında ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır.

Sistemlerimizin etkinliği laboratuvar çalışmaları ve yılların pratik deneyimlerine dayanır. Eğer tavsiye ettiğimiz sistem dikkatlice uygulanır ise yapılan işin kalitesinin AKZO NOBEL COATINGS standartlarına uyacağını garanti ederiz. Kontrolümüz dışında gelişerek sonucu etkileyen durumlarda sorumluluk kabul ediimez. Müşteri, mevcut olanaklara bağlı olarak, ürünlerimizin tasarlanış amacına uygun kullanılmasından sorumludur.

AKZO NOBEL COATINGS BV, Sassenheim, Holland.