

Spotprimer

SOLO PER USO PROFESSIONALE

Descrizione


Fondo-primer spray, monocomponente, a rapida essiccazione, da carteggiare, esclusivamente indicato per ritocchi di piccolissime dimensioni.

Disponibile nei colori bianco, nero, grigio medio, grigio, rosso, giallo, verde e blu.



Agitare bene prima dell'uso

Fino a quando non si sente il rumore della sfera contenuta nella bomboletta



Distanza d'applicazione

Circa 12-18 cm




2-3 mani single



Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare.

Questo permetterà al gas propellente di pulire l'ugello



Tra le mani:

5-10 minuti a 20°C



30 minuti a 20°C

15 minuti a 60°C

Carteggiare Sikkens Spotprimer prima di applicare la finitura.



Carteggiatura finale: P500

Consultare la S.T. S8.06.01



Ricopribile con tutte le finiture Sikkens



Usare le protezioni respiratorie idonee

Akzo Nobel Car Refinishes raccomanda l'utilizzo di un respiratore ad aria pura.

Leggere l'intera ST per le informazioni più dettagliate



Spotprimer

SOLO PER USO PROFESSIONALE

Descrizione

Fondo-primer spray, monocomponente, a rapida essiccazione, da carteggiare, esclusivamente indicato per ritocchi di piccolissime dimensioni.

Disponibile nei colori bianco, nero, grigio medio, grigio, rosso, giallo, verde e blu.

Supporti idonei

Piccoli ritocchi sui seguenti supporti carteggiati:

Acciaio

Finiture esistenti

Sikkens Washprimer e Washfiller

Sikkens Surfacers

Laminati poliestere

Stucchi poliestere

Sikkens Polysurfacers

Primer Surfacers EP II

Prodotto ed additivi

Spotprimer in bomboletta

Composizione

Resine ad essiccazione fisica; non contiene CFK!

Preparazione della superficie



Pulire la superficie, rimuovendo ogni traccia di contaminante prima della carteggiatura, utilizzando un detergente appropriato.

Prelavare la superficie con acqua calda e sapone, sciacquare poi con acqua pulita.



Finire carteggiando con P220 - P320

Per informazioni più dettagliate sulla preparazione della superficie consultare la ST S8.06.02



Pulire la superficie, rimuovendo ogni traccia di contaminante prima dell'applicazione del prodotto, utilizzando un detergente appropriato.

Evitare ogni contatto tra stucchi/Polysurfacers ed acqua (detergenti/sgrassanti all'acqua).

Spotprimer

SOLO PER USO PROFESSIONALE

Applicazione




Mantenere la bomboletta a 12-18 cm dal pannello e applicare 2-3 mani singole.
Si consiglia di applicare a temperature comprese tra 15°C-35°C.
L'umidità relativa non deve superare il 75 %.

Spotprimer è adatto esclusivamente per l'applicazione su piccolissime superfici!



Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare per 2-3 secondi per pulire l'ugello.
Questo permetterà al propellente di pulire l'ugello in modo soddisfacente per gli utilizzi successivi.



Lasciare un appassimento di 5-10 minuti tra le mani a 20°C.

Spessori

Seguendo l'applicazione consigliata: 20-30µm

Tempo di essiccazione



30 minuti a 20°C.

15 minuti a 60°C.

Sikkens Spot Primer deve essere carteggiato a secco con P500 o ad umido con P1000 prima dell'applicazione della finitura.



Pulire la superficie, rimuovendo ogni traccia di contaminante prima dell'applicazione del prodotto, utilizzando un detergente appropriato.

Ricopribile con



Tutte le finiture Sikkens

Spotprimer

SOLO PER USO PROFESSIONALE**Resa**

Il consumo pratico di materiale dipende da molti fattori come per esempio la forma dell'oggetto da verniciare, il tipo di superficie, il metodo e le circostanze in cui si applica.

VOC**2004/42/IIIB(e)(840)708**

Il valore limite della direttiva europea per questa tipologia di prodotti pronti all'uso (categoria: IIB. e) è 840 g/litro. Il VOC di questo prodotto pronto all'uso è al massimo 708 g/litro.

Product storage

Il tempo di stoccaggio si riferisce la prodotto conservato chiuso e a 20°C.
Evitare gli sbalzi di temperatura.

- *Per lo stoccaggio dei prodotti consultare la ST S9.01.02*

Akzo Nobel Coatings Spa.
Via Silvio Pellico 8
22100 Como
Tel: 031 345111

SOLO PER USO PROFESSIONALE

NOTA IMPORTANTE. Le informazioni riportate in questa scheda non sono da considerarsi esaustive e sono basate sulla nostra attuale conoscenza tecnica e sulle leggi vigenti: chiunque utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli specificamente suggeriti nella scheda tecnica, senza aver preventivamente ottenuto una nostra autorizzazione scritta, lo fa a proprio rischio. È sempre responsabilità dell'utilizzatore adottare tutte le misure necessarie per adempiere alle prescrizioni delle leggi locali. Leggere sempre la scheda di sicurezza e la scheda tecnica di questo prodotto, se disponibili. Tutti i suggerimenti o le dichiarazioni rilasciate da noi in merito al prodotto (sia in questa scheda che in altro modo) sono corrette in base alla nostra migliore conoscenza, tuttavia sono al di fuori del nostro controllo la qualità o lo stato del supporto o i molti fattori esterni che influenzano l'uso e l'applicazione del prodotto. Di conseguenza, in mancanza di uno specifico accordo scritto, non accettiamo alcuna responsabilità per le prestazioni del prodotto o per le perdite o i danni derivanti dall'uso dello stesso. Tutti i prodotti e i consigli tecnici forniti sono conformi ai nostri termini e condizioni di vendita standard. Consigliamo di chiedere una copia di questo documento e di prenderne visione con attenzione. Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifiche periodiche, alla luce delle esperienze acquisite e della nostra politica di continuo sviluppo. È responsabilità dell'utilizzatore verificare che questa scheda sia aggiornata prima di usare il prodotto.

Questa scheda cita marchi commerciali di proprietà o concessi in licenza ad Akzo Nobel.

Head office :

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com

