

Washprimer 1K CF


SOLO PER USO PROFESSIONALE

Descrizione

Washprimer in bomboletta univrasale monocomponente, a rapida essiccazione, che può essere utilizzato direttamente sui supporti metallici.

Creato per la carrozzeria e veicoli commerciali, è indicato per piccoli ritocchi sui supporti carteggiati.

Washprimer 1K CF fornisce un'eccellente adesione e resistenza alla corrosione al sistema verniciate applicato.




Pronto all'uso




Agitare bene prima dell'uso

Fino a quando non si sente il rumore della sfera contenuta nella bomboletta



Distanza d'applicazione

Circa 12-18 cm




1-2 mani singole



Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare.

Questo permetterà al gas propellente di pulire l'ugello



Ricopribile dopo:
15 minuti a 20°C

Ricoprire entro:
24 ore a 20°C



Ricopribile con tutti i primer, fondi/surfacer Sikkens

Ad eccezione di Autosurfacer UV, Primer Surfacer EP II, stucchi poliesteri bicomponenti, Polysurfacer e Kombi Filler.



Usare le protezioni respiratorie idonee

Akzo Nobel Car Refinishes raccomanda l'utilizzo di un respiratore ad aria pura

Leggere l'intera ST per le informazioni più dettagliate



Washprimer 1K CF

SOLO PER USO PROFESSIONALE

Descrizione

Washprimer in bomboletta univerasale monocomponente, a rapida essiccazione, che può essere utilizzato direttamente sui supporti metallici.

Creato per la carrozzeria e veicoli commerciali, è indicato per piccoli ritocchi sui supporti carteggiati.

Washprimer 1K CF fornisce un'eccellente adesione e resistenza alla corrosione al sistema verniciate applicato.

Supporti idonei

Acciaio
Acciaio zincato

Alluminio
Acciaio inox

Prodotto ed additive

Aerosol Washprimer 1K CF

Composizione

Resine polivinil- butirrali

Preparazione della superficie



Pulire la superficie, rimuovendo ogni traccia di contaminante prima della carteggiatura, utilizzando un detergente appropriato.

Prelavare la superficie con acqua calda e sapone, sciacquare poi con acqua pulita.



Finire carteggiando con P220 - P320

Per informazioni più dettagliate sulla preparazione della superficie consultare la ST S8.06.02



Pulire la superficie, rimuovendo ogni traccia di contaminante prima dell'applicazione del prodotto, utilizzando un detergente appropriato.

Evitare ogni contatto tra stucchi/Polysurfacer ed acqua (detergenti/sgrassanti all'acqua).

Applicazione



Mantenere la bomboletta a 12-18 cm dal pannello e applicare 1-2 mani singole.

Si consiglia di applicare a temperature comprese tra 15°C-35°C.

L'umidità relativa non deve superare il 75 %.




Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare per 2-3 secondi per pulire l'ugello.

Questo permetterà al propellente di pulire l'ugello in modo soddisfacente per gli utilizzi successivi.

Washprimer 1K CF

SOLO PER USO PROFESSIONALE




Lasciare un appassimento di 4-8 minuti tra le mani a 20°C.

Spessori


Seguendo l'applicazione consigliata: 6-12µm.

Tempo di ricopertura



Lasciare in appassimento per almeno 15 minuti a 20°C prima di ricoprire.
Ricopribile entro 24 ore a 20°C.

Ricopribile con



Tutti i primer/surfacer e fondi Sikkens.

Con l'eccezione dei seguenti prodotti;

- Qualunque stucco poliesteri bicomponente
- Sikkens Autosurfacer UV, Polysurfacer, Kombi Filler, Primer Surfacer EP II
- Basi opache Sikkens

Resa

Il consumo pratico di materiale dipende da molti fattori come per esempio la forma dell'oggetto da verniciare, il tipo di superficie, il metodo e le circostanze in cui si applica.

VOC

2004/42/IB(e)(840)710

Il valore limite della direttiva europea per questa tipologia di prodotti pronti all'uso (categoria: IIB. e) è 840 g/litro. Il VOC di questo prodotto pronto all'uso è al massimo 710 g/litro.

Stoccaggio

Il tempo di stoccaggio si riferisce la prodotto conservato chiuso e a 20°C.
Evitare gli sbalzi di temperatura.

- *Per lo stoccaggio dei prodotti consultare la ST S9.01.02*

Washprimer 1K CF

SOLO PER USO PROFESSIONALE

Akzo Nobel Coatings Spa.
Via Silvio Pellico 8
22100 Como
Tel: 031 345111

SOLO PER USO PROFESSIONALE

NOTA IMPORTANTE. Le informazioni riportate in questa scheda non sono da considerarsi esaustive e sono basate sulla nostra attuale conoscenza tecnica e sulle leggi vigenti: chiunque utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli specificamente suggeriti nella scheda tecnica, senza aver preventivamente ottenuto una nostra autorizzazione scritta, lo fa a proprio rischio. È sempre responsabilità dell'utilizzatore adottare tutte le misure necessarie per adempiere alle prescrizioni delle leggi locali. Leggere sempre la scheda di sicurezza e la scheda tecnica di questo prodotto, se disponibili. Tutti i suggerimenti o le dichiarazioni rilasciate da noi in merito al prodotto (sia in questa scheda che in altro modo) sono corrette in base alla nostra migliore conoscenza, tuttavia sono al di fuori del nostro controllo la qualità o lo stato del supporto o i molti fattori esterni che influenzano l'uso e l'applicazione del prodotto. Di conseguenza, in mancanza di uno specifico accordo scritto, non accettiamo alcuna responsabilità per le prestazioni del prodotto o per le perdite o i danni derivanti dall'uso dello stesso. Tutti i prodotti e i consigli tecnici forniti sono conformi ai nostri termini e condizioni di vendita standard. Consigliamo di chiedere una copia di questo documento e di prenderne visione con attenzione. Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifiche periodiche, alla luce delle esperienze acquisite e della nostra politica di continuo sviluppo. È responsabilità dell'utilizzatore verificare che questa scheda sia aggiornata prima di usare il prodotto.

Questa scheda cita marchi commerciali di proprietà o concessi in licenza ad Akzo Nobel.

Head office :

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com

