

Autowave 2.0 Hardener


ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Описание

Специальная добавка в базовое покрытие Autowave для окраски моторного отсека, дизайнерских работ, окраски нескольких цветов и для удовлетворения специальных требований производителей автомобилей.




Аккуратное встряхивание банки перед использованием Autowave



100 Autowave

10 Autowave Hardener



100 Autowave + Autowave Hardener

10-50 Activator WB



Использование мерной линейки

14 Голубая




Диаметр дюзы:

Ниже 28°C: 1.2-1.3 mm

Выше 28°C: 1.3-1.4 mm

Воздушное давление:

(1.7-2.2 bar) для HVLP максимальное давление 0.7 бар в воздушной головке



Нанесение металликовых цветов:


2-3x1

Полный слой – средний слой – капельный слой

Нанесение солидных цветов:

2x1

Два равномерных полных слоя



Между слоями:

До полного матовения при 25°C

Перед нанесением лакового слоя:

15 минут при 25°C



Нанесение лака

См. ТД на применяемый лак.



Использование соответствующего респиратора

Akzo Nobel Car Refinishes рекомендует использовать респиратор с внешней подачей воздуха.

Для получения полной информации о продукте прочтите полностью ТД.

Autowave 2.0 Hardener

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Описание

Специальная добавка в базовое покрытие Autowave для окраски моторного отсека, дизайнерских работ, окраски нескольких цветов и для удовлетворения специальных требований производителей автомобилей.

Продукты и добавки

Autowave Hardener

Основные компоненты:

Изоционат

Смешивание:

Добавьте 10 частей Autowave Hardener в Autowave.
После перемешивания добавьте необходимое для нанесения количество Activator WB.

Срок годности после смешивания:

1½ часа

Примечание: Не добавляйте Autowave Hardener в базовое покрытие Autowave, содержащий добавку Additive LP. Это значительно уменьшит срок годности.

Нанесение:

Нельзя применять ИК оборудование для сушки базового покрытия.

Хранение

Срок хранения продукта определен для закрытой упаковки при 20°C.
Избегайте большого температурного колебания.
Срок годности продукта см в ТД S9.02.02

Autowave 2.0 Hardener

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предприятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической документацией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками AkzoNobel.

Головная организация:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com

ООО «Акзо Нобель Автопокрытия»

Российская Федерация, Московская область, 141400, г. Химки, квартал Клязьма, 1Б

Тел. (495) 795-0149, Факс (495) 960-2972

technicalhelpdesk.ru@akzonobel.com

www.sikkensvr.ru