


Polystop LP

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Описание

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка, предназначенная для заполнения вмятин и неровностей поверхности кузовных деталей из стали, оцинкованной стали и алюминия. Так же подходит для удаления небольших царапин на пластиковых деталях.



100 Polystop LP

1-3 AkzoNobel Putty Hardener



Время нанесение при 20°C

± 7 минут


3% Отвердителя

± 11 минут

2% Отвердителя

± 20 минут

1% Отвердителя




30-40-50 минут при 20°C



Финальный шаг шлифования шпатлевки P220



Заключительный шаг шлифования прилегающей зоны P320



Последующие покрытия

Все материалы Sikkens для подготовки поверхности, за исключением водоразбавимых продуктов.



Используйте соответствующий респиратор

Akzo Nobel Car Refinishes рекомендует использовать респиратор с внешней подачей воздуха.

Для получения подробной информации о продукте необходимо ознакомиться с данной инструкцией в полном объеме.

Polystop LP

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Описание

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка, предназначенная для заполнения вмятин и неровностей поверхности кузовных деталей из стали, оцинкованной стали и алюминия. Так же подходит для удаления небольших царапин на пластиковых деталях.

Подготовка поверхности



Очистка поверхности: необходимо удалить все загрязнения с поверхности перед началом шлифования, для этого необходимо использовать рекомендованные обезжириватели.
Предварительно вымойте поверхность, имеющую старое лакокрасочное покрытие, с теплой водой и моющими средствами, затем ополосните поверхность детали чистой водой.



Удалите существующие покрытия и зачистите поверхность до голого металла
Финальные шаги сухого шлифования: P220
Для получения детальной информации о подготовке см ТД S8.06.02.



Очистка поверхности перед нанесением: удаление всех загрязнений подходящим обезжиривателем.

Поверхности, пригодные для обработки

Сталь
Грунт Primer Surfacer EP II, с толщиной слоя не более 25µm.
Полиэфирные пластики


Продукты и добавки

Polystop LP
AkzoNobel Putty Hardener

Основные компоненты

Polystop LP: Полиэфирные смолы
Hardener: Пероксид

Пропорции смешивания (по весу)



100 частей Polystop LP
1-3 части AkzoNobel Putty Hardener

Тщательно перемешайте шпатлевку с отвердителем до получения однородной массы (равномерной по цвету).

Избегайте запыления воздуха.

Соблюдайте пропорции при смешении по весу (используйте весы).

Polystop LP

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Срок годности после смешивания


Время нанесения; $\pm$ 7 минут при 20°C с 3% putty/bodyfiller отвердителя.
Время нанесения; $\pm$ 11 минут при 20°C с 2% putty/bodyfiller отвердителя.
Время нанесения; $\pm$ 20 минут при 20°C с 1% putty/bodyfiller отвердителя.

Нанесение



Наносите полиэфирную шпатлевку на зачищенные до металла поверхности, держа шпатель под углом 60°. Сглаживайте кромки.
- Не наносите Polystop LP непосредственно на старые покрытия или на поверхности, обработанные травящими грунтами.
- В системах, отвечающих наивысшим требованиям к коррозионной защите, шпатлевку Polystop LP следует наносить исключительно по грунту-выравнивателю Primer Surfacer EP II.
- Температура при нанесении 15°C-35°C.

Сушка



Готова к шлифованию через 30-40-50 минут при 20°C в зависимости от количества отвердителя. При принудительной сушке шпатлевка готова к шлифованию через 20-30-40 минут при 40°C в зависимости от количества отвердителя.



Готова к шлифованию через 4 минуты.
Сушите на низком уровне мощности при использовании ИК-сушки. Расстояние до софита 50-70 см. Температура сушки не должна превышать 90°C.
Для дополнительной информации по ИК-сушке см. ТД S9.01.01

Шлифование



P80 - P120 - P220
Используйте проявочное покрытие между шагами шлифования.



P220 - P320 (P400 для ремонта пятном).
Тщательно удалите грубые шлифовочные риски, образовавшиеся на прилегающей зоне в процессе шлифования шпатлевки.



Очистка поверхности перед нанесением грунта-выравнивателя: удаление всех загрязнений подходящим обезжиривателем.
При обезжиривании полиэфирных материалов используйте только обезжириватели на основе растворителей. Избегайте контакта полиэфирных материалов с водой (обезжириватели на водной основе).

Polystop LP

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Последующие покрытия

Все материалы Sikkens для подготовки поверхности, за исключением водоразбавимых продуктов.

Очистка оборудования

Очистите оборудование для нанесения сразу же после использования при помощи растворителей Sikkens или специализированных очистителей.

VOC

В соответствии с Европейскими нормами VOC, предельное содержание летучих органических соединений для данного класса продуктов (категория изделия: IIB.b) в готовой к нанесению смеси составляет 250 г/литр.
Параметр VOC данного продукта в готовой к нанесению смеси составляет не более 67 г/литр.

Хранение

Срок хранения продукта определен, для закрытой упаковки при 20°C.
Избегайте большого температурного колебания.
о *Срок годности продукта см в ТД S9.02.02*

Polystop LP

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предприятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической документацией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками AkzoNobel.

Головная организация:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com

ООО «Акзо Нобель Автопокрытия»

Российская Федерация, Московская область, 141400, г. Химки, квартал Клязьма, 1Б

Тел. (495) 795-0149, Факс (495) 960-2972

technicalhelpdesk.ru@akzonobel.com

www.sikkensvr.ru