Polyfiber

APENAS PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Descrição

Betumes de dois componentes reforçada com fibra desenhada para rechiar grandes superfícies em turismos e veículos comerciais.



100 Polyfiber

2.5 Bodyfiller Hardener

Tempo de aplicação:

12-15 minutos a 20°C

30 minutos a 20°C

Fase final de lixagem para o betume P180 - P220

Fase final da lixagem para a área de contorno P320 - P400

Repintável com todos os produtos de preparação Sikkens
À excepção de produtos base água.

Utilizar proteção respiratória adequada
Akzo Nobel Car Refinishes recomenda utilizar proteção respiratória com fornecimento de ar.

Ler Ficha Técnica completa para informação detalhada do produto

Polyfiber

APENAS PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Descrição

Betumes de dois componentes reforçada com fibra desenhada para rechiar grandes superfícies em turismos e veículos comerciais.

Processo de preparação

Eliminar totalmente a contaminação da superfície antes do processo de lixagem com um limpador de superfícies adequado.
Pré-lavar a superfície com água quente e detergente e aclarar completamente com água limpa.

Eliminar a pintura existente e lixar o substrato despido utilizando P180 - P220 como fase final.
Para detalhes sobre preparação de superfícies consultar Ficha Técnica S8.06.02

Limpeza da superfície, eliminar toda a contaminação da superfície com um limpador adequado antes de aplicar o betume

Substratos sobre os quais pode aplicar-se

Aço
Laminados de polyester reforçados com fibra de vidro.

Produto e aditivos

Polyfiber
Bodyfiller Hardener

Materiais básicos

Polyfiber: Resinas de polyester
Hardener: Peróxido

Mistura



100 partes Polyfiber
2,5 partes Bodyfiller hardener

Misturar completamente o betume até obter uma massa homogénea (de cor uniforme).
Evitar a inclusão de ar durante a mistura.
Misturar a quantidade indicada a peso (na balança).

Polyfiber

APENAS PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Vida da mistura

Tempo de aplicação 12-15 minutos a 20°C

Aplicação

Aplicar Polyfiber sobre o substrato despido posicionando a espátula num ângulo aproximado de 60º.
Evitar a acumulação de grossura de camada especialmente no perímetro do betume aplicada, retirando o sobrante com a espátula até nivelar com a superfície adjacente.

- Não aplicar Polyfiber sobre acabamentos existentes ou sobre Washprimer.
- Não aplicar Polyfiber sobre Primer Surfacer EP II.
- Rango de temperatura de aplicação entre 15 e 35°C

Secagem

Lixável depois de 30 minutos a 20°C ou de 20 minutos a 40°C

Lixável depois de 6 minutos
Utilizar a unidade de Infra-vermelhos a baixa potência e a uma distância de 70-100 cm de paínel.
A temperatura não deve exceder os 90°C.
Para informação adicional sobre a secagem por Infra-vermelhos consultar a Ficha Técnica TDS S9.01.01

Processo de lixagem

P80 - P120 - P220
Se pode usar uma guia de entre as diferentes fases de lixagem.

P220 - P320 (P400 para reparações parciais).
Ter precaução de eliminar toda marca profunda de lixagem que se possa ter produzido no contorno da reparação durante o processo de lixagem.

Eliminar toda contaminação existente antes da aplicação de qualquer imprimação ou aparelho utilizando um limpador de superfícies adequado.
Evitar o contacto do betume com a água e qualquer produto base água. *(Por exemplo. WB Degreaser).*

Polyfiber

APENAS PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Repintável com

Todos os produtos de preparação Sikkens à excepção de qualquer produto base água.

Limpeza de equipamentos

Limpar o equipamento de aplicação imediatamente depois de usar com dissolvente Sikkens ou limpador de pistolas base dissolvente.

VOC

2004/42/IIB(b)(250)171
O valor límite na UE para este produto (categoria: IIB. b) na forma pronta a usar é de máx. 250 g/litro em VOC. O conteúdo em VOC deste produto na forma pronta a usar é de máx. 171 g/litro.

Armazenagem

A vida útil do produto se determina com emblagens sem terem sido abertos a 20ºC.
Evitar variações de temperatura bruscas.

- *Para consultar a vida útil deste produto consultar a Ficha Técnica TDS S9.01.02*

Akzo Nobel
Morada: Carregado Park, Núcleo Empresarial, Fracção Q Quinta do Peixoto, Lugar da Torre

APENAS PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

NOTA IMPORTANTE A informação nesta ficha de dados não pretende ser exaustiva e está baseada no estado actual do nosso conhecimento e nas leis vigentes: qualquer pessoa usando o produto para qualquer outro propósito que o especificamente recomendado na ficha técnica de dados, sem primeiro obter a nossa confirmação escrita da idoneidade para o propósito pretendido, o fará sobre a sua própria conta e risco. É sempre responsabilidade do utilizador seguir todos os passos necessários para cumprir toda a série de procuras das leis locais e a legislação. Sempre ler a ficha de dados de segurança e a ficha técnica de dados para este produto, se estiverem disponíveis. Todos os conselhos que demos ou qualquer declaração feita por nós acerca do produto (tanto nesta ficha técnica ou em outro lugar distinto) é correcta segundo o nosso melhor conhecimento mas nós não temos controlo sobre a qualidade ou o estado do substrato nem dos muitos factores que afectam o uso e aplicação do produto. Por consequência, a menos que especificamente seja acordado por escrito de outro modo, não aceitamos nenhuma responsabilidade em tudo o que seja relacionado com as prestações técnicas do produto ou por qualquer perca ou dano relacionado com a utilização do produto. Todos os produtos fornecidos e os conselhos técnicos dados estão sujeitos aos nossos prazos de tempo normais e condições de venda. Deveria solicitar uma cópia deste documento e fazer uma revisão cuidadosamente. A informação contida nesta ficha técnica está sujeita a modificação de quando em quando à luz da experiência e da nossa política de continuo desenvolvimento. É responsabilidade do utilizador verificar que esta ficha técnica é a actual antes de usar o produto.

As marcas de fábrica mencionadas nesta Ficha Técnica são marcas registadas ou licenciadas de Akzo Nobel.

Escritórios Centrais:
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com