


Washprimer 1K CF

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Popis

Rychleschnoucí univerzální jednosložkový reaktivní nátěr vhodný pro přímé použití na holý kov a podklady. Pro použití na trhu / v odvětví oprav vozidel, určený hlavně pro bodové základy na broušených plochách holých kovů. Washprimer 1K CF zajišťuje vynikající přilnavost a odolnost proti korozi u následně použitých systémů nástřiku.



100 Washprimer 1K CF

50 Plus Reducers



Použijte měřicí tyčinku Sikkens

1 Černá



Nastavení stříkací pistole:

1,2–1,5 mm


Aplikační tlak:

28–30 psi (1,7–2,2 bar) na přívodu
vzduchu

HVLP max. 8–10 psi (0,6–0,7 bar) na
vzdušníku



1–2 x 1 vrstva




Přelakovatelný za:

15 minut při teplotě 70 °F (20 °C)

Přelakovatelný během:

24 hodin při teplotě 70 °F (20 °C)



Přelakovatelný všemi základy / plniči / srovnávacími nátěry / podkladovými
nátěry Sikkens

S výjimkou přípravků Autosurfacers UV, Primer Surfacers EP II, polyesterového
karosářského tmelu 2K, Polysurfacers a Kombi Filler.



Používejte vhodnou respirační ochranu.

Akzo Nobel Car Refinishes doporučuje používat respirátor pro přívod čerstvého
vzduchu.

Pro detailní informace o výrobku čtěte celý technický list.

Washprimer 1K CF

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Popis

Rychleschnoucí univerzální jednosložkový reaktivní nátěr vhodný pro přímé použití na holý kov a podklady.
Pro použití na trhu / v odvětví oprav vozidel, určený hlavně pro bodové základy na broušených plochách holých kovů.
Washprimer 1K CF zajišťuje vynikající přilnavost a odolnost proti korozi u následně použitých systémů nástřiku.

Vhodné podklady

Ocel
Pozinkovaná ocel

Hliník
Nerezová ocel

Výrobky a přísady

Washprimer 1K CF
Plus Reducers / Autobase Plus Reducers

Základní suroviny

Washprimer 1K CF: Polyvinylbutyralové pryskyřice

Příprava povrchu



Před broušením odstraňte jakékoli povrchové znečištění pomocí vhodného čističe povrchu.
Předem vyčistěte povrch teplou vodou a saponátem, dostatečně opláchněte čistou vodou.




Závěrečný krok broušení P220 - P320
Viz specifikace broušení v technickém listu S8.06.02




Čištění povrchu; před aplikací základového plniče / srovnávacího nátěru odstraňte veškeré povrchové znečištění pomocí vhodného čističe povrchu.
Pokud je karosářský tmel nekrytý, zamezte kontaktu s vodou (např. odmašťovačem na bázi vody).

Míchání



- 100** Washprimer 1K CF
50 Plus Reducers
- o Před přidáním reduktoru důkladně Washprimer 1K CF promíchejte.
 - o Pro správné mísení použijte měřicí tyčinku Sikkens č. 1 černá.

Viskozita



16–18 sekund – DIN kelímeček 4 při teplotě 70 °F (20 °C).

Washprimer 1K CF

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Doba zpracovatelnosti

6 měsíců při teplotě 70 °F (20 °C).

Nastavení stříkací pistole / aplikační tlak




Stříkací pistole
Gravitační


Tryska – nastavení
1,2–1,6 mm

Aplikační tlak
28–30 psi (1,7–2,2 bar) na přívodu vzduchu
stříkací pistole
HVLP max. 8–10 psi (0,6–0,7 bar) na vzdušníku

Aplikace



1–2 x 1 vrstva na holé kovové podklady.
Doporučená aplikační teplota je mezi 60 °F až 95 °F (15 °C až 35 °C).
Maximální relativní vlhkost během aplikace: 75 %.




Mezi vrstvami nechte odvětrat po dobu 4–8 minut při teplotě 70 °F (20 °C).

Síla vrstvy


Při použití doporučené aplikace: 0,2–0,5 mil (6–12 µm)

Doba přelakovatelnosti



Před přelakováním nechte minimálně 15 minut odvětrat při teplotě 70 °F (20 °C).
Přelakujte během 24 hodin při teplotě 70 °F (20 °C).

Přelakovatelný s



Všechny základové plniče / srovnávací nátěry / podkladové nátěry Sikkens.
S výjimkou následujících produktů:

- o Jakýkoli polyesterový karosářský tmel 2K
- o Sikkens Polysurfacer - Kombi Filler – Primer Surfacer EP II
- o Báze Sikkens

Využití materiálu

Při použití doporučené aplikace je teoretická spotřeba materiálu ± 54 sq.ft./litr (5 m²/litr) směsi RTS.

Praktické využití materiálu závisí na mnoha faktorech, tj. tvaru předmětu, drsnosti povrchu, aplikačních technikách, tlaku a okolnostech aplikace.

Čištění zařízení

Rozpouštědla Sikkens nebo čističe pistolí na bázi rozpouštědel

Washprimer 1K CF

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Těkavé organické látky (VOC)

Limitní hodnota EU pro tento produkt (kategorie produktu: IIB.c) ve formě připravené k použití je 780 g/litr VOC.
Obsah VOC v tomto výrobku ve formě připravené k použití je max. **760** g/litr.

Skladování výrobků

Skladovatelnost produktu je stanovena pro skladování neotevřených produktů při teplotě 70 °F (20 °C).
Vyhnete se velkým výkyvům teploty.
o Údaje o skladovatelnosti produktu viz technický list S9.01.02

Akzo Nobel Car Refinish bv. **Změna místního názvu v případě rozdílu; tj. Coatings LTD / Inc.**
Adresa: Rijksweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim (**změnit na místní adresu**)
Tel.: +31(0)71308-6944 (**změnit na místní telefonní číslo**)

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Informace v tomto datovém listu nelze považovat za vyčerpávající a jsou založeny na současném stavu našich znalostí a na současných právních předpisech: jakákoli osoba, která produkt používá pro jiný účel, než který je výslovně doporučený v technickém datovém listu, bez předchozího získání písemného potvrzení od nás ohledně vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel, činí tak na své vlastní riziko. Uživatel je vždy zodpovědný za to, aby podnikl všechny nezbytné kroky pro splnění požadavků stanovených místními předpisy a legislativou. Vždy si přečtěte materiálový list a technický list pro daný výrobek, je-li k dispozici. Všechna doporučení, která dáváme, nebo jakékoli prohlášení o výrobku (ať v tomto datovém listu nebo jinde) jsou podle našich nejlepších znalostí správná, ale nemáme kontrolu nad kvalitou nebo podmínkami podkladu a nad mnoha dalšími faktory, které ovlivňují použití a aplikaci tohoto produktu. Proto, pokud specificky písemně nepotvrdíme něco jiného, nepřijímáme jakoukoli odpovědnost za výkonnost výrobku nebo za jakoukoli ztrátu či škodu vyplývající z použití výrobku. Všechny dodávané výrobky a uvedená technická doporučení podléhají našim standardním prodejním podmínkám. Měli byste si vyžádat kopii tohoto dokumentu a pečlivě jej prostudovat. Informace obsažené v tomto datovém listu podléhají čas od času změnám na základě zkušeností a naší strategie neustálého vývoje. Uživatel je odpovědný za to, že si před použitím produktu ověří aktuálnost tohoto datového listu.

Názvy značek uvedené v tomto datovém listu jsou ochrannými známkami nebo licencované společností Akzo Nobel.

Ředitelství

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, Nizozemsko. www.sikkenscr.com