


# Ubrousky AutoPrep pro předběžné ošetření



POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ


## Popis

Konverzní povlak bez obsahu chromu zabalený do předem nasycených ubrousků připravených k použití.


Ubrousky AutoPrep pro předběžné ošetření vytvářejí konverzní povlak, který tvoří chemické vazby s kovovými povrchy, které zvyšují přilnavost a odolnost aplikovaných nátěrů a nátěrových systémů proti korozi.



Dvojitá aplikace ubrousku




Vertikální tahový pohyb následovaný ihned horizontálním pohybem.  
Je nutné úplné navlhčení tekutinou po dobu 1 minuty.



Nechte vyschnout při teplotě okolního vzduchu.

Urychlete sušení pomalým prouděním čistého teplého vzduchu.



Přelakovatelný jakýmkoli plničem AkzoNobel Car Refinishes 2K s výjimkou:

Sikkens Autosurfacer Rapid  
Sikkens Autosurfacer 940 HS  
Všechny polyesterové výrobky  
Sikkens Spotprimer  
**Lesonal 1K Primer Filler RTS**

\* Poznámka: Autosurfacer UV lze aplikovat na ubrousky AutoPrep pro předběžné ošetření.

Akzo Nobel Car Refinishes doporučuje používat brýle, gumové rukavice a ochranný oděv.

# Ubrousky AutoPrep pro předběžné ošetření

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ



## Popis

Konverzní povlak bez obsahu chromu zabalený do předem nasycených ubrousků připravených k použití. Ubrousky AutoPrep pro předběžné ošetření vytvářejí konverzní povlak, který tvoří chemické vazby s kovovými povrchy a zvyšuje přilnavost a odolnost aplikovaných nátěrů a nátěrových systémů proti korozi.

## Vhodné podklady

Ocel  
Pozinkovaná ocel

Hliník  
Nerezová ocel


## Výrobky a přísady

Ubrousky AutoPrep pro předběžné ošetření

## Příprava povrchu



Odstraňte znečištění pomocí vhodného čističe povrchu.



**Ocel:** broušení za sucha pomocí P120

**Galvanizovaná ocel:** broušení pomocí P180 a zdrsnění pomocí Scotch Brite typ A

**Hliník:** broušení za sucha pomocí P180 a zdrsnění pomocí Scotch Brite typ A

**Nerezová ocel:** broušení za sucha pomocí P180 a zdrsnění pomocí Scotch Brite typ A

**Poznámka:** V případě použití nebrusného plniče: konečný krok broušení P220 – P320



Odstraňte znečištění pomocí vhodného čističe povrchu.

## Aplikace




Vyjměte AutoPrep čisticí ubrousky z utěsněného dávkovače.

Po použití ubrousků se ujistěte, že víčko na nádobě je těsně uzavřeno, aby nedošlo k vysušení ubrousků.



Ručně naneste roztok pro předběžné čištění formou omezeného z 50–75 % překrývajícího se pohybu.


Osobní ochrana: používejte ochranné brýle, gumové rukavice a ochranný oděv.




Provedte dvojitou aplikaci ubrousku: vertikální pohyb bezprostředně následovaný horizontálním pohybem.

# Ubrousky AutoPrep pro předběžné ošetření

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ



## Aplikace (pokračování)



Povrch zůstane vlhký nejméně po dobu jedné minuty. To je nutné, aby roztok mohl reagovat se základním kovem.

Změna barvy podkladu po dokončení doby sušení signalizuje správnou aplikaci.

Aby nedošlo k vysušení ubrousku během použití, uchovávejte jej v uzavřeném plastovém sáčku nebo nádobě. V tomto případě lze ubrousek používat po dobu 12 hodin.


Použité ubrousky nevracejte zpět do původního obalu.

## Doba schnutí



Přelakujte po 15 minutách a do 4 hodin při teplotě 70 °F (20 °C).

## Přelakovatelný s



Přelakovatelný jakýmkoli plničem AkzoNobel Car Refinishes 2K s výjimkou:

Sikkens Autosurfacer Rapid

Sikkens Autosurfacer 940HS

Všechny polyesterové výrobky

Sikkens Spotprimer

**Lesonal 1K Primer Filler RTS**

\* Poznámka: Autosurfacer UV lze aplikovat na ubrousky AutoPrep pro předběžné ošetření.

## Teoretická kryvost

Jeden předem nasycený ubrousek lze použít na cca. 1 m<sup>2</sup>.

## Skladování výrobků

Skladujte výrobky neotevřené a používané výrobky s uzavřenými víčky pokud možno při teplotě 9 °C až 40 °C.

Vyhňte se příliš velkým teplotním výkyvům, optimální skladovací teplota je přibližně 20 °C.

Chraňte před mrazem. V případě zmrznutí bude produkt nevratně poškozen a neměl by se používat.

Nádoby udržujte ve vertikální poloze. Pokud je nádoba skladována delší dobu, vertikálně ji otočte.

Ubrousky, které jsou zcela vysušeny, nelze použít.

**Skladovatelnost:** Neotevřená nádoba: 2 roky při teplotě 20 °C

Otevřená nádoba: 1 rok při teplotě 20 °C

**Vysvětlení čísla šarže:**

12046A

První dvě číslice: rok výroby (2012)

Další tři číslice: den výroby (den 46)

Písmeno: pro vnitřní použití na místě výroby

# Ubrousky AutoPrep pro předběžné ošetření

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ



**Akzo Nobel Car Refinish bv.**

**Adresa: Rijksweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim**

**Tel.: +31(0)71308-6944**

## POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

**DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ** Informace v tomto datovém listu nelze považovat za vyčerpávající a jsou založeny na současném stavu našich znalostí a na současných právních předpisech: jakákoli osoba, která produkt používá pro jiný účel, než který je výslovně doporučený v technickém datovém listu, bez předchozího získání písemného potvrzení od nás ohledně vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel, činí tak na své vlastní riziko. Uživatel je vždy zodpovědný za to, aby podnikl všechny nezbytné kroky pro splnění požadavků stanovených místními předpisy a legislativou. Vždy si přečtěte materiálový list a technický list pro daný výrobek, je-li k dispozici. Všechna doporučení, která dáváme, nebo jakékoli prohlášení o výrobku (ať v tomto datovém listu nebo jinde) jsou podle našich nejlepších znalostí správná, ale nemáme kontrolu nad kvalitou nebo podmínkami podkladu a nad mnoha dalšími faktory, které ovlivňují použití a aplikaci tohoto produktu. Proto, pokud specificky písemně nepotvrdíme něco jiného, nepřijímáme jakoukoli odpovědnost za výkonnost výrobku nebo za jakoukoli ztrátu či škodu vyplývající z použití výrobku. Všechny dodávané výrobky a uvedená technická doporučení podléhají našim standardním prodejním podmínkám. Měli byste si vyžádat kopii tohoto dokumentu a pečlivě jej prostudovat. Informace obsažené v tomto datovém listu podléhají čas od času změnám na základě zkušeností a naší strategie neustálého vývoje. Uživatel je odpovědný za to, že si před použitím produktu ověří aktuálnost tohoto datového listu.

Názvy značek nátěrů uvedené v tomto datovém listu jsou ochrannými známkami nebo licencované společností AkzoNobel.

### Ředitelství

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, Nizozemsko. [www.sikkenscr.com](http://www.sikkenscr.com)