




Autoclear Mix & Matt

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Popis			
Dvousložková matná povrchová úprava pro aplikaci přes Autobase Plus nebo Autowave. Požadované úrovně lesku lze dosáhnout smícháním složek Low a Semi Gloss.			
	100	Autoclear Mix & Matt	
	40	Autoclear Mix & Matt Hardener	
	60	Autoclear Mix & Matt Reducer	
	Použijte měřicí tyčinku Sikkens 43		
	Nastavení stříkací pistole: 1,3 – 1,4 mm		Aplikační tlak: 1,7–2,2 bar na přívodu vzduchu HVLP max. 0,6–0,7 bar na vzdušníku
	2 x 1 vrstva		
	Mezi vrstvami 15 minut při teplotě 20 °C		Před sušením 15 minut při teplotě 20 °C
	Sušení	20 °C	60 °C
	Nízký lesk	1 hodina	15 minut
	Pololesk	1 ½ hodiny	20 minut
	Používejte vhodnou respirační ochranu. Akzo Nobel Car Refinishes doporučuje používat respirátor pro přívod čerstvého vzduchu.		

Pro detailní informace o výrobku čtěte celý technický list.

Autoclear Mix & Matt

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Popis

Dvousložková matná povrchová úprava pro aplikaci přes Autobase Plus nebo Autowave. Požadované úrovně lesku lze dosáhnout smícháním složek Low a Semi Gloss.

Výrobek a přísady

Číry lak	AutoclearMix & Matt Low Gloss AutoclearMix & Matt Semi Gloss
Tužidlo	Autoclear Mix & Matt Hardener
Reduktor	Autoclear Mix & Matt Reducer Standard Autoclear Mix & Matt Reducer Slow

Pro aplikace na plastové části automobilu není nutný plastifikátor (Elast-O-Activ).


Základní suroviny

Autoclear Mix & Matt:	Polyesterová pryskyřice
Autoclear Mix & Matt Hardener:	Polyizokyanátová pryskyřice

Vhodné podklady

Autowave
Autowave 2.0: dokud není zcela matný a suchý
Autobase Plus


Úroveň lesku



	Úroveň lesku	Nízký lesk	Pololesk
M1	Nízký lesk	100	0
M2		80	20
M3		50	50
M4		20	80
M5	Pololesk	0	100

Všech úrovní lesku mezi M1 a M5 lze dosáhnout mícháním přípravků Autoclear Mix Matt Clear Low a Semi Gloss podle hmotnosti (viz tabulka výše). Úroveň lesku je subjektivní a lze ji posuzovat pomocí vzorku úrovní lesku, nejlépe však pomocí vlastních nástřiků.

Míchání



	Podle objemu		Podle hmotnosti
100	Autoclear Mix & Matt	100	Autoclear Mix & Matt
40	Autoclear Mix & Matt Hardener	42	Autoclear Mix & Matt Hardener
60	Autoclear Mix & Matt Reducer	55	Autoclear Mix & Matt Reducer

Použijte měřicí tyčinku č. 43

Poznámka: Před použitím Autoclear Mix & Matt promíchejte.


Poznámka: Vždy používejte filtry na barvy s maximální velikostí ok 125 mikronů.

Poznámka: Zajistěte maskování otvorů karoserie, aby se zabránilo rozdílům v lesku.

Autoclear Mix & Matt

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Viskozita



17–19 sekund – DIN kelímek 4 při teplotě 20 °C.

Nastavení stříkací pistole / aplikační tlak



Stříkací pistole
Gravitační

Tryska – nastavení
1,3–1,4 mm

Aplikační tlak
1,7–2,2 bar na přívodu vzduchu do stříkací pistole
HVLP max. 0,6–0,7 bar na vzdušníku

Aplikační proces



Aplikujte 2 vrstvy a nechte odvětrat, dokud není zcela matný.

U vodorovných částí aplikujte 1 vrstvu a nechte odvětrat. Poté aplikujte příčnou vrstvu.


Poznámka: Tento výrobek je určen pro celkové rozprašování nebo pro aplikaci od okraje k okraji.

Doba zpracovatelnosti

1 hodina při teplotě 20 °C

Doby schnutí

Nechte odvětrat, dokud není zcela matný.



Autoclear Mix & Matt Nízký lesk		Autoclear Mix & Matt Pololesk	
Reducer Standard	Reducer Slow	Reducer Standard	Reducer Slow

20 °C	Suché proti prachu	15 min.	25 min.	20 min.	30 min.
	Suché pro manipulaci *	1 hodina	2 hodiny	1 ½ hodiny	3 hodiny
50 °C	Suché proti prachu	5 min.	10 min	5 min.	15 min.
	Suché pro manipulaci *	20 min.	25 min.	25 min.	30 min.
60 °C	Suché proti prachu	5 min.	10 min	5 min.	10 min
	Suché pro manipulaci *	15 min.	20 min.	20 min.	25 min.

Autoclear Mix & Matt

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Doby schnutí (pokračování)

* Suché pro manipulaci

Po cyklu sušení při teplotě objektu 60 °C nechte Autoclear Mix & Matt plně vychladnout na teplotu okolí.

Doby schnutí (pokračování)



Nechte 15 minut odvětrat před infračerveným sušením.

2 minuty při nízké intenzitě + 6 minut při vysoké intenzitě.

Panel nesmí dosáhnout při sušení teploty nad 100 °C.

Další informace o infračerveném sušení; viz technický list S9.01.01

Síla vrstvy

Při použití doporučené aplikace:

40–50 µm

Teoretická kryvost

Směs připravená k použití v síle vrstvy 1 µm:

Nízký lesk

335 m²/litr

Pololesk

320 m²/litr

Čištění zařízení

Rozpouštědla Sikkens nebo čističe pistolí na bázi rozpouštědel

Těkavé organické látky (VOC)

2004/42/IIb(e)(840)620

Limitní hodnota EU pro tento produkt (kategorie produktu: IIB.d) ve formě připravené k použití je max. 840 g/litr VOC.

Obsah VOC v tomto výrobku ve formě připravené k použití je max. 620 g/litr.

Skladování výrobků

Skladovatelnost produktu je stanovena pro skladování neotevřených produktů při teplotě 20 °C.

Vyhnete se velkým výkyvům teploty.

Údaje o skladovatelnosti produktu viz technický list S9.01.02

Údržba

Informace o čištění a údržbě matných povrchů viz technický list S8.01.07

Autoclear Mix & Matt

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Akzo Nobel Car Refinish bv.
Adresa: Rijksweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim
Tel.: +31(0)71308-6944

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Informace v tomto datovém listu nelze považovat za vyčerpávající a jsou založeny na současném stavu našich znalostí a na současných právních předpisech: jakákoli osoba, která produkt používá pro jiný účel, než který je výslovně doporučený v technickém datovém listu, bez předchozího získání písemného potvrzení od nás ohledně vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel, činí tak na své vlastní riziko. Uživatel je vždy zodpovědný za to, aby podnikl všechny nezbytné kroky pro splnění požadavků stanovených místními předpisy a legislativou. Vždy si přečtěte materiálový list a technický list pro daný výrobek, je-li k dispozici. Všechna doporučení, která dáváme, nebo jakékoli prohlášení o výrobku (ať v tomto datovém listu nebo jinde) jsou podle našich nejlepších znalostí správná, ale nemáme kontrolu nad kvalitou nebo podmínkami podkladu a nad mnoha dalšími faktory, které ovlivňují použití a aplikaci tohoto produktu. Proto, pokud specificky písemně nepotvrdíme něco jiného, nepřijímáme jakoukoli odpovědnost za výkonnost výrobku nebo za jakoukoli ztrátu či škodu vyplývající z použití výrobku. Všechny dodávané výrobky a uvedená technická doporučení podléhají našim standardním prodejním podmínkám. Měli byste si vyžádat kopii tohoto dokumentu a pečlivě jej prostudovat. Informace obsažené v tomto datovém listu podléhají čas od času změnám na základě zkušeností a naší strategie neustálého vývoje. Uživatel je odpovědný za to, že si před použitím produktu ověří aktuálnost tohoto datového listu.

Názvy značek nátěrů zmíněné v tomto technickém listu jsou ochrannými známkami nebo licencované pro Akzo Nobel.

Reditelství

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, Nizozemsko. www.sikkenscr.com