



Sealer Plus

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Popis		
Dvousložkový čirý uzavírací nátěr / katalyzátor adheze, který lze přelakovat jakýmkoli vrchním nátěrem Sikkens. Sealer Plus poskytuje vynikající přilnavost mezi podkladem a vrchním nátěrem.		
	100 Sealer Plus 50 Hardener P25 25 Plus Reducer	
	Použijte měřicí tyčinku Sikkens 11	
	Nastavení stříkací pistole: 1,2–1,5 mm	Aplikační tlak: 1,7–2,2 bar na přívodu vzduchu HVLP max. 0,6–0,7 bar na vzdušníku
	1 vrstva	
	Hardener P25	Doba odvětrání: 15 minut při teplotě 20 °C
		Přelakujte během: 3 hodiny při teplotě 20 °C
	Přelakovatelný všemi vrchními nátěry Sikkens	
	Používejte vhodnou respirační ochranu. Akzo Nobel Car Refinishes doporučuje používat respirátor pro přívod čerstvého vzduchu.	

Pro detailní informace o výrobku čtěte celý technický list.

Sealer Plus

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Popis

Dvousložkový čirý uzavírací nátěr / katalyzátor adheze, který lze přelakovat jakýmkoli vrchním nátěrem Sikkens. Sealer Plus poskytuje vynikající přilnavost mezi podkladem a vrchním nátěrem.

Vhodné podklady

Původní povrchové úpravy
Polyesterové lamináty vyztužené sklem

Překližka
Všechny přípravné produkty Sikkens

Výrobek a přísady

Sealer Plus

Tužidla

Hardener P25

Autocryl Plus LV Hardener

Plus Reducer

Plus Reducer Fast; bodové a panelové opravy, teplotní rozsah: 15 °C – 25 °C.
Plus Reducer Medium; bodové a panelové opravy a velké plochy, teplotní rozsah: 20 °C – 30 °C.
Plus Reducer Slow; větší plochy a kompletní lakování, teplotní rozsah: 25 °C – 35 °C.
Plus Reducer Extra Slow; pro použití při extrémně vysokých teplotách, teplotní rozsah: nad 35 °C.

Ředidlo

Plus Reducers
Autocryl Plus LV Thinner

Základní suroviny

Sealer Plus: Akrylátová pryskyřice

Příprava povrchu



Čištění povrchu; před broušením odstraňte veškeré povrchové znečištění pomocí vhodného čističe povrchu. *Předem vyčistěte povrch teplou vodou a saponátem, dostatečně opláchněte čistou vodou.*



Broušení; konečné kroky broušení za sucha; P320
Podrobné informace o přípravě povrchu najdete v technickém listu S8.06.02




Čištění povrchu; před aplikací Sealer Plus odstraňte veškeré povrchové znečištění pomocí vhodného čističe povrchu.

Sealer Plus

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ


Tónování / barvy v motorovém prostoru



V motorovém prostoru některých vozů je přítomný matný povrch. Stále více značek automobilů využívá tuto povrchovou úpravu, tzv. barvy v motorovém prostoru. Sealer Plus lze použít k napodobování těchto barev přidáním 25 objemových dílů: Autocryl Plus nebo Autocryl Plus LV.

Před přidáním tužidla a ředidla důkladně promíchejte, jak je uvedeno níže.

Míchání




100 Sealer Plus
50 Hardener P25
25 Plus Reducer

Měřicí tyčinka č. 11

100 Sealer Plus
35 Autocryl Plus LV Hardener
25 Autocryl Plus LV Thinner

Měřicí tyčinka č. 26

Viskozita



15 sekund DIN kelímek 4 při teplotě 20 °C

Nastavení stříkací pistole / aplikační tlak



Stříkací pistole

Gravitační

Nastavení trysky

1,2–1,5 mm

Aplikační tlak

1,7–2,2 bar na přívodu vzduchu do stříkací pistole
HVLP max. 0,6–0,7 bar na vzdušníku

Doba zpracovatelnosti


Hardener P25

2 hodiny při teplotě 20 °C

Autocryl Plus LV Hardener

2 hodiny při teplotě 20 °C

Aplikace



Na celou plochu aplikujte 1 plnou mokrou vrstvu.

Volitelně: nejprve aplikujte tenkou vrstvu a následně plnou vlhkou vrstvu po 2–3 minutách odvětrání při teplotě 20 °C.

Síla vrstvy


Při použití doporučené aplikace:

1 vrstva; 15–20 µm

Sealer Plus

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Doba odvětrání



Před aplikací vrchního nátěru nechte minimálně 15 minut odvětrat při teplotě 20 °C.

Vrchní nátěr aplikujte během 3 hodin při teplotě 20 °C.

* Pokud jste tuto maximální dobu překročili, zdrsňte povrch suchým brusným papírem P500 nebo mokřým brusným papírem P1000.

* Pokud je Sealer Plus tónován až 25 % objemu pomocí: Autocryl Plus nebo Autocryl Plus LV, doba schnutí musí být prodloužena o dalších 10–15 minut při teplotě 20 °C.

Přelakovatelný s

Všechny vrchní nátěry Sikkens

Využití materiálu

Při použití doporučené aplikace je teoretické využití materiálu: $\pm 26 \text{ m}^2/\text{litru RTS}$.

Praktické využití materiálu závisí na mnoha faktorech, tj. tvaru předmětu, drsnosti povrchu, aplikačních technikách, tlaku a okolnostech aplikace.

Čištění zařízení

Rozpouštědla Sikkens nebo čističe pistolí na bázi rozpouštědel

Těkavé organické látky (VOC)

Limitní hodnota EU pro tento produkt (kategorie produktu: IIB. c) ve formě připravené k použití je max. 540 g/litr VOC. Obsah VOC v tomto výrobku ve formě připravené k použití je max. **500** g/litr.

Skladování výrobků

Skladovatelnost produktu je stanovena pro skladování neotevřených produktů při teplotě 20 °C.

Vyhnete se velkým výkyvům teploty.

o *Údaje o skladovatelnosti produktu viz technický list S9.01.02*

Akzo Nobel Car Refinish bv.

Adresa: Rijksweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim

Tel.: +31(0)71308-6944

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Informace v tomto datovém listu nelze považovat za vyčerpávající a jsou založeny na současném stavu našich znalostí a na současných právních předpisech: jakákoli osoba, která produkt používá pro jiný účel, než který je výslovně doporučený v technickém datovém listu, bez předchozího získání písemného potvrzení od nás ohledně vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel, činí tak na své vlastní riziko. Uživatel je vždy zodpovědný za to, aby podnikl všechny nezbytné kroky pro splnění požadavků stanovených místními předpisy a legislativou. Vždy si přečtěte materiálový list a technický list pro daný výrobek, je-li k dispozici. Všechna doporučení, která dáváme, nebo jakékoli prohlášení o výrobku (ať v tomto datovém listu nebo jinde) jsou podle našich nejlepších znalostí správná, ale nemáme kontrolu nad kvalitou nebo podmínkami podkladu a nad mnoha dalšími faktory, které ovlivňují použití a aplikaci tohoto produktu. Proto, pokud specificky písemně nepotvrdíme něco jiného, nepřijímáme jakoukoli odpovědnost za výkonnost výrobku nebo za jakoukoli ztrátu či škodu vyplývající z použití výrobku. Všechny dodávané výrobky a uvedená technická doporučení podléhají našim standardním prodejním podmínkám. Měli byste si vyžádat kopii tohoto dokumentu a pečlivě jej prostudovat. Informace obsažené v tomto datovém listu podléhají čas od času změnám na základě zkušeností a naší strategie neustálého vývoje. Uživatel je odpovědný za to, že si před použitím produktu ověří aktuálnost tohoto datového listu.

Názvy značek nátěrů zmíněné v tomto technickém listu jsou ochrannými známkami nebo licencované pro Akzo Nobel.

Ředitelství

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, Nizozemsko. www.sikkenscr.com