

# Structure Paste Fine

## SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

### Tanım

Bu desenli pasta esnek boya sistemleri için tasarlanmıştır. Herhangi bir Sikkens astar veya sonkat ürünü ile birlikte kullanıldığında desenli bir film oluşumu sağlamaktadır.

### Ürün ve katkı

Structure Paste Fine

### Katkı

Structure Paste Fine tüm Sikkens astar ve sonkat ürünleri ile kullanılabilir.

*Bazkat veya vernikler ile birlikte kullanılamaz.*

### Hammadeler

Polyester reçineler.

### Uygun yüzeyler

TBF 'de belirtilen tüm Sikkens astarlar ve sonkatlar.

### Ağırlıkça karışım oranı



Desen/Parlaklık seviyesi kartelasını kullanarak desen seviyesini belirleyiniz. Kartelada belirtilen miktarda Structure Paste Fine astar ya da son kat ürüne eklenebilir.

Eğer kartela mevcut değil ise, aşağıdaki tabloya göre uygulamalar yaparak gerekli desenlerde etmeye çalışınız.

Not:

- Structure Paste oranı istenen deseni sağlamak için değiştirilebilir.
- Astar ya da sonkat ürüne eklenen Structure Paste miktarı arttıkça desen daha belirgin olacaktır.
- Desenin daha belirgin olması parlaklığı azaltacaktır (son katlar için).
- Herhangi bir görsel efektyaratabilmek için ağırlıkça en az 10 kısım Structure Paste ilave edilmelidir.
- Baz kat vernik sistemlerinde desen elde edebilmek için katkı sadece astar katına girilmelidir.

Structure Paste Fine Ağırlıkça oranlar	Primer/filler, Surfacer, Topcoat Ağırlıkça oranlar	Gloss 60° (g.u.)
0	100	90
10	90	50
20	80	35
40	60	20
60	40	10
80	20	5

Katkı ilavesi sonrasında karışım homojen olana dek iyice karıştırın, daha sonra TBF' de belirtilen miktarlarda sertleştirici ve tiner ilavesini yapınız.

# Structure Paste Fine

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR



Beklenen yüzey deseni elde edilene dek, 2-3 kat uygulama yapınız

Ürün TBF'de bahsedilen uygulama önerilerine uyunuz.

## Raf ömrü

Malzemenin raf ömrü, ambalajı kapalı olarak 20°C sıcaklıkta muhafaza edilerek belirlenmektedir.  
Aşırı sıcaklık değişimlerinden koruyunuz.  
Raf ömrü için S9.01.02 nolu TBF'ye bakınız.



## Uygun koruyucu ekipman kullanılmalı

Akzo Nobel Oto Tamir boya ları temiz hava beslemeli maske kullanımını önermektedir.

AkzoNobel Kemipol  
Ankara Asfaltı 25. Km Kemalpaşa İzmir  
Tel: +90 232 870 14 70

## SAĞLIK & GÜVENLİK BİLGİLERİ

Profesyonel kullanım içindir.(Malzeme güvenlik bilgi fişine bakınız).

İlgili malzemenin kutusu üzerindeki yazılara bakınız.

Bu malzemenin taşınması, depolanması ve atıklarının yok edilmesi sırasında ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır. Sistemlerimizin etkinliği laboratuvar çalışmaları ve yılların pratik deneyimlerine dayanır. Eğer tavsiye ettiğimiz sistem dikkatlice uygulanır ise yapılan işin kalitesinin AKZO NOBEL COATINGS standartlarına uyacağını garanti ederiz. Kontrolümüz dışında gelişerek sonucu etkileyen durumlarda sorumluluk kabul edilmez. Müşteri, mevcut olanaklara bağlı olarak, ürünlerimizin tasarlanış amacına uygun kullanılmasından sorumludur.

AKZONOBEL COATINGS BV, Sassenheim, Holland. [www.sikkenscr.com](http://www.sikkenscr.com)

