


Washprimer 1K CF

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Tanım


Tek bileşenli ve hızlı kuruyan Washprimer 1K CF ürünü, çıplak metal yüzeyler üzerine doğrudan uygulamalara uygundur. Oto Tamir pazarında özellikle saca kadar açılmış bölgesel tamirlerde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Washprimer 1K CF uygulandığı boya sistemlerinde mükemmel bir yapışma ve korozyon direnci sağlar.



Uygulamaya hazır



Kullanım öncesinde kutuyu çalkalayınız
Karıştırma bilyesi hareket ettikten sonra birkaç dakika boyunca çalkalayınız.



Uygulama mesafesi
Yaklaşık 12-18 cm



1-2 kat uygulama yapınız



Uygulama sonrasında sprej kutusunu ters çevirip sprej başlığına basınız
Bu işlem itici gaz ile memenin temizlenmesini sağlar



Üzerine uygulama öncesi bekleme
süresi:
20°C'de 15 dakika

Üzerine uygulama yapılabilme süresi:
20°C'de 24 saat



Tüm Sikkens astarlar Washprimer 1K CF üzerine uygulanabilir

Autosurfacer UV, Primer Surfacer EP II, Polysurfacer, Kombi Filler ve polyester macunlar hariç.



Uygun koruyucu donanım kullanılmalı

Akzo Nobel Oto Tamir boyaları temiz hava beslemeli maske kullanımını önermektedir.

Detaylı ürün bilgisi için tüm Teknik Bilgi Fişini okuyunuz

Washprimer 1K CF

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Tanım

Tek bileşenli ve hızlı kuruyan Washprimer 1K CF ürünü, çıplak metal yüzeyler üzerine doğrudan uygulamalara uygundur. Oto Tamir pazarında özellikle saca kadar açılmış bölgesel tamirlerde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Washprimer 1K CF uygulandığı boya sistemlerinde mükemmel bir yapışma ve korozyon direnci sağlar.

Uygun yüzeyler

Sac
Galvaniz

Alüminyum
Paslanmaz çelik

Ürün ve katkıları

Aerosol Washprimer 1K CF

Ham maddeler

Polivinil bütiral

Yüzey hazırlığı



Zımpara öncesinde uygun yüzey temizleme tineri kullanarak yağ giderme işlemini yapınız.
Yağ giderme işlemi öncesinde yüzeyi ılık su ve deterjan ile temizleyip temiz su ile iyice durulayınız.



Son zımpara adımı P220 - P320
Zımparalama işlemi detayları için TBF S8.06.02 'ye bakınız.



Washprimer 1K CF uygulamadan önce uygun yüzey temizleme tineri ile tekrar yağ giderme işlemi yapınız.
Polyester Macun uygulanmış ise temizlik işleminde su bazlı temizleyici kullanmayınız.


Uygulama



Kutuyu uygulama yapılacak panelden 12 – 18 cm uzakta tutarak 1 - 2 kat uygulama yapınız.
Tavsiye edilen uygulama sıcaklığı 15°C-35°C aralığındadır.
Uygulama esnasında ortamdaki maksimum nem : %75.



Uygulama sonrası aerosolu ters çevirin ve spray başlığına 2-3 saniye boyunca basın.
Bu işlem itici gaz ile memenin bir sonraki kullanım için temizlenmesini sağlar.



Katlar arasında 20°C'de 4-8 dakika flash-off süresi veriniz.


Washprimer 1K CF

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Film kalınlığı

Tavsiye edilen uygulama ile: 6-12 µm

Üzerine uygulanabilirlik



20°C'de minimum 15 dakika flash-off süresi veriniz.
20°C'de maksimum 24 saat içerisinde üzerine uygulama yapılmalıdır.

Üzerine uygulanabilecek ürünler



Tüm Sikkens astarları
Aşağıdaki ürünleri Washprimer 1K CF üzerine **uygulamayınız!**

- 2K Polyester Macunlar
- Sikkens polysurfacers – Kombi Filler
- Primer Surfacer EP II
- Sikkens Bazkatlar

Kaplama alanı

Pratik uygulamalarda malzeme sarfiyatı yüzeyin şekli, yüzeyin pürüzlülüğü, uygulama basıncı, uygulama teknikleri ve koşulları gibi nedenlere bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir.

VOC

Bu ürün grubunun Avrupa Birliği Standartlarına göre (Ürün Kategorisi: IIB.e) VOC limit değeri uygulamaya hazır karışım için maksimum 840 g/litre' dir.
Bu ürünün uygulamaya hazır karışımdaki VOC değeri maksimum 720 g/litre'dir.

Raf ömrü ve saklama koşulları

Malzemenin raf ömrü, ambalajı kapalı olarak 20°C sıcaklıkta muhafaza edilerek belirlenmektedir.
Aşırı sıcaklık değişimlerinden koruyunuz.

- Raf ömrü için S9.01.02 nolu TBF'ye bakınız.

AkzoNobel Kemipol
Kemalpaşa OSB Mahallesi İzmir - Ankara Yolu
Ansızca Küme Evleri No:287
35730, Kemalpaşa - İzmir / Türkiye
Tel: +90 232 870 14 70

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

İlgili malzemenin kutusu üzerindeki yazılara bakınız.

Bu malzemenin taşınması, depolanması ve atıklarının yok edilmesi sırasında ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır. Sistemlerimizin etkinliği laboratuvar çalışmaları ve yılların pratik deneyimlerine dayanır. Eğer tavsiye ettiğimiz sistem dikkatlice uygulanır ise yapılan işin kalitesinin AKZONOBEL COATINGS standartlarına uyacağını garanti ederiz. Kontrolümüz dışında gelişerek sonucu etkileyen durumlarda sorumluluk kabul edilmez. Müşteri, mevcut olanaklara bağlı olarak, ürünlerimizin tasarlanış amacına uygun kullanılmasından sorumludur.

Genel Merkez

AKZONOBEL COATINGS BV, PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com