


sikkens

Sealer Plus

CSAK SZAKIPARI HASZNÁLATRA

Leírás

Kétkomponensű átlátszó sealer/adhéziót segítő anyag, mely bármely Sikkens fedőbevonattal átfedhető.
A Sealer Plus kitűnő tapadást biztosít az alap- és fedőbevonat között.



100 Sealer Plus
35 Autocryl Plus LV Hardener
25 Autocryl Plus LV Thinner




Használjon Sikkens keverőlécet
Nr. 26




Szórópisztoly beállítás:
1.2-1.5 mm

Szórási nyomás:
1.7-2.2 bar a levegő bemenetnél
HVLP max 0.6-0.7 bar a levegősapkánál




1 réteg



Sealer Plus
Autocryl Plus LV Thinner

Szikkadási idő:
15 perc 20°C-on

Átfedhető:
3 óra 20°C-on



Átfedhető bármely Sikkens fedőbevonattal



Használjon megfelelő légzésvédelmi eszközt.
Az AkzoNobel Car Refinishes frisslevegős maszk használatát javasolja.

sikkens

Sealer Plus

CSAK SZAKIPARI HASZNÁLATRA

Leírás

Kétkomponensű átlátszó sealer/adhéziót segítő anyag, mely bármely Sikkens fedőbevonattal átfedhető.
A Sealer Plus kitűnő tapadást biztosít az alap- és fedőbevonat között.

Megfelelő felületek

Meglévő bevonatok
Üvegszál erősítésű poliészter (GRP)
fa
Minden Sikkens előkészítő termék

Termék és adalékanyagok

Sealer Plus

Edzők

Autocryl Plus LV Hardener
Autocryl LV Hardener 420

Autoclear Ultra/ Ultra Fast Hardener

Plus Reducer

Plus Reducer Fast; folt- és paneljavítások, hőmérséklet-tartomány: 15°C-25°C.
Plus Reducer Medium; folt- és paneljavítások, valamint nagy felületek, hőmérséklet-tartomány: 20°C-30°C.
Plus Reducer Slow; nagy felületek és teljes átfestések, hőmérséklet-tartomány: 25°C-35°C.
Plus Reducer Extra Slow; szélsőségesen meleg környezetben használandó, hőmérséklet tartomány 35°C fölött.

Hígító

Autocryl Plus LV Thinner
Autocryl LV Thinner 420

Alapanyagok

Sealer Plus: Akril gyanták

Felület előkészítés



Felülettisztítás, távolítsa el a felületi szennyeződések csiszolás előtt egy megfelelő felülettisztítóval.
Előzetesen mossa le a felületet meleg mosószeres vízzel, majd öblítse le tiszta vízzel.



Csiszolás; száraz csiszolás utolsó lépések; P320
Részletes felületelőkészítésért lásd TDS S8.06.02




Felület tisztítás; mielőtt felvinné a Sealer Plus terméket távolítsa el a felületi szennyeződések egy megfelelő felülettisztítóval.

sikkens

Sealer Plus


CSAK SZAKIPARI HASZNÁLATRA

Színezés / Motorháztető alatti festés



Némelyik gépkocsi motorterében matt festés található. Egyre több autómárka alkalmazza ezt az úgynevezett motorháztető alatti festést. 25 térfogategység Autocryl LV vagy Autocryl Plus LV hozzáadásával a Sealer Plus imitálni tudja ezt a festést.
Az edző és hígító hozzáadása előtt alaposan keverje össze az elegyet, lásd alább.

Keverés



100 Sealer Plus
35 Autocryl Plus LV Hardener
25 Autocryl Plus LV Thinner

Keverőléc, 26-os számú


5 Sealer Plus
1 Autoclear LV Ultra/Ultra Fast Hardener
2 Plus Reducer

Keverőléc, 23-as számú Ibolya

100 Sealer Plus
25 Autocryl LV Hardener 420
35 Autocryl LV Thinner 420

Keverőléc, 5-ös számú

Viszkozitás



15 mp, 4-es DIN csésze, 20°C

Szórópisztoly / szórási nyomás



Szórópisztoly

Fúvókaméret

Szórási nyomás

Ejtőtartály

1.2-1.5 mm

1.7-2.2 bar a bemenetnél HVLP
max 0.6-0.7 bar a levegősapkánál

Fazékidő

2 óra 20°C-on

Felvitel




Vigyen fel egy nedves réteget a teljes felületre.

Opcionális: vigyen fel előbb egy vékony réteget majd 2-3 perc száradási idő után 20°C-on vigyen fel egy újabb teljes nedves réteget.

Rétegvastagság

A javasolt alkalmazási módot betartva;
1 réteg; 15-20 µm

Száradási idő



A fedőbevonat felvitele előtt hagyjon minimum 15 perc száradási időt 20°C-on. A

fedőbevonatot vigye fel 3 órán belül, 20°C-on.

**Ha a száradási idő meghaladja ezt a maximumot, csiszolja át P500 száraz vagy P1000 nedves csiszolópapírral.*

**Ha a Sealer Plus-hoz hozzáadott 25% térfogategység Autocryl LV 420-at vagy Autocryl Plus LV-t, a száradási időhöz adjon még hozzá további 10-15 percet 20°C-on.*

sikkens

Sealer Plus

CSAK SZAKIPARI HASZNÁLATRA

Átfedhetőség

Bármely Sikkens fedőbevonattal

Elméleti fedőképesség

Betartva a javasolt alkalmazási módot az elméleti fedőképesség: $\pm 19.1 \text{ m}^2/\text{liter RTS}$.

A gyakorlati kiadósság sok tényezőtől függ, beleértve az elem alakját, a felület durvaságát, az alkalmazás módszerét és feltételeit.

Eszköztisztítás

Sikkens oldószerek vagy oldószer bázisú Guncleaner

VOC

Az EU határérték az ebbe a kategóriába tartozó termékekre (termék kategória: IIB. c) felhasználásra kész állapotban max. 540 g VOC/liter. A termék VOC-tartalma felhasználásra kész állapotban max. 539 g/liter.

Eltarthatóság

Az eltarthatóság a termék felbontatlan állapotára értendő, 20°C-on tárolva.
Kerülje a szélsőséges hőmérséklet-ingadozásokat.

- *Eltarthatóságért lásd TDS S9.02.01.*

Akzo Nobel Coatings LTD, Car Refinishes
Address: 136 Milton Park, Abingdon
Oxfordshire OX14 4SB
Tel: 44 (0)1235 862226

Akzo Nobel CR Ireland
Address: Avonbeg Industrial Estate
Long Mile Road, Dublin 12
Tel: 00 353 (0)1450 1344

CSAK SZAKIPARI HASZNÁLATRA

FONTOS A jelen adatlapban megadott információ nem tekinthető minden körülményre kiterjedőnek, jelenlegi ismereteinket tükrözi, és megfelel az aktuális törvény általi előírásoknak. Amennyiben valaki az itt ajánlottaktól eltérő módon használja fel a terméket, anélkül, hogy erre tőlünk előzetes írásbeli jóváhagyást kapott volna, az saját kockázatára teszi mindezt. A helyi törvények és szabályozások betartása minden esetben a felhasználó felelőssége. Mindig olvassa el a termék anyagbiztonsági és technikai adatlapjait, ha rendelkezésre állnak. Arra törekszünk, hogy a termékkel kapcsolatos minden tanácsunk a Műszaki Adatlapban, vagy máshol, helyes legyen, azonban nem tudjuk ellenőrizni a kezelendő felület minőségét, vagy a termék felhordását és felhasználását befolyásoló számos tényezőt. Ezért, hacsak írásban nem egyezünk bele, semmilyen felelősséget nem vállalunk, sem a termék minőségével kapcsolatban, sem bármilyen anyagi veszteségért vagy károsodásért. Minden termékünkre és műszaki tanácsunkra a standard üzletpolitikai szabályzatunk vonatkozik. Kérje el tőlünk a dokumentumot és olvassa el figyelmesen. A jelen adatlapban szereplő információt tapasztalataink és folyamatos termékfejlesztésünk következtében időről időre módosítjuk. A felhasználó felelőssége ellenőrizni azt, hogy a legfrissebb adatlapot olvassa el a termék használata előtt.

A jelen kiadványban szereplő terméknevek az AkzoNobel védjegyei, vagy annak engedélyéhez kötöttek.

Székhely

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoatcr.com