








Autosurfacer HB

Quick reference

	M600/M700 Zsírtalanító WB
	P120-P220-P320
	P400
	5:1:1 Autosurfacer HB P25 / P35 Edző 1.2.3 Hígító Plus Reducerek Autobase Plus Reducer
	23
	(ejtőtartályos) 1-3*1 1.8-2.2 mm 2-3 bar.
	5-10 perc
	3 óra 20°C. 30 perc 60°C.
	Lásd t.d.s. 7.9
	Minden Sikkens fedő bevonat
	3.2.27
	

Leírás:

Az Autosurfacer HB egy gyorsan száradó, két komponensű, jó takarású alapozó-surfacer autó javítófényezési rendszerekhez. Alkalmas panel és folt javításokhoz egyaránt.

Termék és Adalékai:

Autosurfacer HB
P25 - P35 Hardener (edző)
1.2.3 Hígító
Plus Reducerek & Autobase Plus Reducerek
Elast-O-Actif

Alapanyagok:

Hígítatlan festék: akril gyanta
Hardener: poly-isocianát gyanta

Alkalmas felületek:

- Meglévő bevonatok
- Acél
- Sikkens polyester gittek
- Minden Sikkens előkészítő termék
- Műanyagok, Plastoflex Primer-rel vagy 2K Plastic Primer-rel kezelve (Az edző előtt 50% Elast-O-Actif terméket kell az Autosurfacer HB-hez adni)

A legmagasabb követelményeket kielégítő rendszerek esetén (fém felületek), Autosurfacer HB terméket kell felhordani minden esetben a Washprimer CR-re vagy a Washprimer 1K CF-re, és legalább 15 perc flash off időt kell hagyni 20°C hőmérséklet esetén az Autosurfacer HB felhordása előtt.

felületelőkészítés:

- Meglévő bevonatok: zsírtalanítás és száraz csiszolás P220-320 szemcsenagysággal vagy (3M 255P Gold) vagy nedves csiszolás P400 szemcsenagysággal (3M 734 Black).
- Acél: zsírtalanítás és száraz csiszolás P120-P220 szemcsenagysággal (3M 255P Gold).
- Sikkens polyester gittek: száraz csiszolás P220-P320 szemcsenagysággal (3M 255P Gold).

Térfogat szerinti keverési arányok:

5 rész Autosurfacer HB
1 rész P25 vagy P35 Hardener
1 rész 1.2.3 Hígító / Autobase Plus Reducer
Keverőléc típusa: No. 23 (5:1:1, figyelje a különböző keverési arányokat ezen a keverőlécen!)

Színezés:

Az Autosurfacer HB színezhető 10 térfogat részig Autocryl Plus és Autocryl LV termékekkel

Szórási viszkozitás:

30-40 s DIN Cup 4 20°C hőmérsékleten

Fazékidő:

P25 Edzővel: 1 óra 20°C hőmérsékleten
P35 Edzővel: 2 óra 20°C hőmérsékleten

Szórópisztoly fúvóka méret és szórási nyomás:

Szórópisztoly:	Fúvóka méret:	Szórási nyomás:
Ejtőtartályos:	1.8-2.2 mm	2 - 3 bar

A maximális rétegvastagság eléréséhez használja a legnagyobb fúvókát alacsony szórási nyomás mellett

Felhordási folyamat:

Szórja fel 1-3 nedves bevonatot, 5-10 perces flash-off időkkel a bevonatok között (a hőmérséklet és a felhordott rétegvastagság függvényében).

Használjon P25 Edzőt $\pm 20^{\circ}\text{C}$ hőmérsékleten folt és panel javításokhoz.

Magasabb hőmérsékleten vagy nagyobb panelek esetén használjon P35 Edzőt.

Rétegvastagság:

80-100 μm bevonatonként

Anyagfelhasználás

70 %-os átviteli hatékonyságot figyelembe véve az elméleti anyagfelhasználás egy rétegre 4 m^2/l szórásra kész anyag ami átszámítva 5 m^2/l hígítatlan festéknek felel meg 80 μm mellett.

A gyakorlati anyagfelhasználás számos tényezőtől függ pl. a tárgy alakja, a felület minősége, a felhordási módszer és a felhordás körülményei.

Tisztítás:

Sikkens Oldószer, nitrocellulóz hígító vagy 1.2.3 hígító.

Száradási idők:

	20°C	60°C
Csiszolás száraz P25 Edzővel keverve:	3 óra	30 perc
Csiszolás száraz P25 Edzővel keverve:	3 óra	30 perc

Megjegyzés: Infrával is szárítható (lásd a 7.9 t.d.s.-t).

Rövidhullámú infravörös sugárral kezelve: csiszolás száraz: 9 perc (lehülés után)

Javasolt csiszolóvászon fokozatok:

Útmutatás:

Nedves simítás :

Előcsiszolás P600 szemcsenagysággal (3M 734 Black).

Végő csiszolás P800-P1000 szemcsenagysággal (3M 734 Black).

Száraz simítás:

Előcsiszolás P320 szemcsenagysággal (3M 255P Gold)

Végő csiszolás P400-P500 szemcsenagysággal (3M 255P Gold)

Lásd még a megfelelő fedő bevonat információkat.

Újra vonható (Újra vonhatóság):

Minden Sikkens fedő bevonattal újra vonható

VOC:

Elméleti VOC: 520 g/l szórás kész anyag esetén.

Eltarthatóság:

Autosurfacer HB: 1 év

P Edzők : 1 év

Kíszerelés:

Autosurfacer HB : 1 és 3 literes tartály

P Edzők: 1 és 5 literes tartály

Szín:

Szürke

EGÉSZSÉGVÉDELMI & BIZTONSÁGI ADATOK az Autosurfacer HB és adalékai tekintetében:

Csak képezett felhasználásra. (Lásd a Biztonsági Adatlapot (MSDS)).

Lásd a termék dobozán az ismertetőt.

A termék felhasználójának be kell tartania a nemzeti egészségi és munkavédelmi szabályokat és a hulladékkezelés előírásait.

Rendszereink hatékonysága laboratóriumi tesztek és sok év gyakorlati tapasztalatainak redményén alapszik. Garantáljuk, hogy a rendszereinkkel végzett munkák minősége megfelel az Akzo Nobel Coatings szabványoknak, ha előírásainkat szigorúan betartják és a munkát jó szakember módjára végzik el. Nem vállalunk felelősséget arra az esetre, ha a végeredmény tőlünk kívül álló okok miatt nem kielégítő. A vásárlónak kell eldöntenie azt, hogy a vásárolt termék céljainak megfelel-e, a rendelkezésére álló információk alapján.

AKZO NOBEL COATINGS BV, Sassenheim, Hollandia.