


POLYSOFT PLASTIC


Sikkens Solvent-
M600



P220


100 : 2.5
Polysoft Plastic
BPO Paste



20 perc 20°C-on



P220-P320



Primer/Filler



4.5.13



Két komponensű poliészter mélyedéstapasz, kimondottan a műanyag lökhárítók kisebb rekonstrukciójához és javításához. Az EU VOC-ra vonatkozó előírásának megfelel.

Termék és adalékanyagok:

Polysoft Plastic
BPO Paste

Alapanyagok:

Polysoft Plastic: poliészter gyanták
Hardener: peroxide

Megfelelő felületek:

- A jelenlegi autópárban ismert minden műanyag
- acél

Megjegyzés: Azon rendszerekben, ahol a minőség a legfőbb igény, ajánlott egy réteg alkalmazása a Plastoflex vagy 2K Plastic Primer-nek a Polysoft Plastic felvitele előtt.

Felület előkészítés:

- zsírtalanítás és csiszolás P220-as csiszolópapírral (3M 255P).

Keverési arány:

100 rész Polysoft Plastic
2.5 rész BPO Paste

Megjegyzés: Ne adjon az előírtnál több edzőt hozzá. Alaposan keverje össze úgy, hogy a keverék egyszínű legyen.

Fazékidő:

4 - 5 perc 20°C-on

A munkaeszköz tisztítása:

Sikkens Oplösser, nitrocellulóz hígító (a termék fazékidején belül).

Száradási idő:

Csiszolásra kész: 20°C
30 perc

Forszírozott szárításnál, a repedések, buborékok, valamint a tapadás csökkenése ellen a hőmérséklet ne haladja meg a 70°C-ot.

Javasolt csiszolópapír szemcsenagyságok:

Száraz csiszoláshoz: P220-P320 (3M 255P Gold).

Átfedhetőség:

Minden létező Sikkens előkészítő termékkel

Mit tegyünk, ha...:**a töltött rész körül kontúr térképesedést tapasztalunk?**

Csiszolja le a problémás részt csiszoló gumiblokkal, majd végezze el ismét a töltést – beleértve az éleket is – és építse fel újra a rendszert.

Megjegyzés: Ne adjon az előírtnál több edzőt hozzá. Alaposan keverje össze úgy, hogy a keverék egyszínű legyen.

VOC (szerves oldószer kibocsátás):

Elméleti VOC: <10 g/l használatra kész keverék.

Eltarthatósági idő:

Polysoft Plastic: 9 hónap

BPO Paste: 1 év

Kiszerelés:

Polysoft Plastic: 1 kg.-os doboz

BPO Paste: 30 gr.-os tubus

Szín:

Sötét szürke

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI ADATOK a Polysoft Plastic-ra és adalékanyagaira vonatkozóan:

Kizárólag szaküzemi felhasználásra.

Egyéb adatok a termékek címkéjén.

Ezen termék felhasználója köteles munka közben az egészségügyi és biztonsági, valamint a hulladék eltakarításáról szóló nemzeti törvényeket és szabályokat betartani.

Rendszereink hatékonysága laboratóriumi kutatásokon és sok év gyakorlati tapasztalatán alapul. Garantáljuk, hogy a rendszereinkkel végzett munka megfelel az AKZO NOBEL COATINGS követelményeinek, feltéve, ha előírásainkat pontosan betartják és a munkát a jó szakember igényességével végzik el. Ellenőrzésünk után nem vállalunk felelősséget a végső eredményt befolyásoló hatások miatt. Partnereinknek a rendelkezésükre álló eszközökkel, a tervezett alkalmazásnak megfelelő termékeket kell kiválasztaniuk.

AKZO NOBEL CR Kft.