


POLYFIBER


Sikkens Solvent-
M600


P120


100:2.5
Polyfiber
Hardener for Polyfiber



50 perc 20°C-on



Lsd. t.i.s. 7.9



P120-P220


Polystop LP
Polykit
Polymetal
Polysoft


4.5.4



Kétkomponensű, üvegszállal megerősített, áthidaló mélyedéstapasz, a személy- és haszongépjárművek korrodált, teljesen átrozsdásodott részeinek töltésére. Az EU VOC-ra vonatkozó előírásának megfelel.

Termék és adalékanyagok:

Polyfiber

Hardener Polykit-hez/Polystop LP-hez/Polyfiber-hez/Polysoft-hoz/Polymetal-hoz

Alapanyagok:

Polyfiber: poliészter gyanták

Hardener: peroxide

Megfelelő felületek:

- Acél
- Primer Surfacer EP (1 réteg max. 25µm rétegvastagsággal)

Megjegyzés: Ne alkalmazza a Polyfiber -t TPA felületekre, washprimerekre és washfillerekre.

Felület előkészítés:

- Meglévő bevonatok: végezze el az acélra csiszolást P120-as száraz csiszolópapírral (3M 255P Gold).
- Acél: zsirtalanítás és száraz csiszolás P120-as csiszolópapírral (3M 255P Gold).

Keverési arány:

100 rész Polyfiber

2.5 rész Hardener Polykit/Polystop/LP Polyfiber/Polysoft/Polymetal -hoz

Megjegyzés: Ne adjon az előírtól több edzőt hozzá. Alaposan keverje össze úgy, hogy a keverék egyszínű legyen.

Fazékidő:

12 - 15 perc 20°C-on

Felhordási folyamat:

A teljesen átrozsdásodott részekben végezzen fémre csiszolást, majd hajtsa be az éleket 45° – os szögben. A Polyfiber–rel javított részek belső felületére védő bevonatot (Undercoat) vigyen fel. Amennyiben a javítandó lyukak átmérője kisebb, mint 6 cm, a Polyfiber-t áthidaló anyag nélkül is alkalmazhatja. Nagyobb lyukak töltéséhez javasolt a mélyedések áthidalása cellulózzal vagy bármilyen üvegszálal anyaggal.

A munkaeszköz tisztítása:

Sikkens Oplösser, nitrocellulóz hígító vagy 1.2.3 Thinner (a termék fazékidején belül).

Száradási idő:

Csiszolható:

20°C

50 perc

40°C

25 perc

Forszírozott szárításnál, a repedések, buborékok, valamint a tapadás csökkenése ellen a hőmérséklet ne haladja meg a 70°C-ot.

Infraszárítóval is szárítható (Lsd. t.i.s 7.9)

Javasolt csiszolópapír szemcsenagyságok:

Száraz csiszoláshoz: P120-P220 (3M 255P Gold).

Mit tegyünk, ha...:**a töltött rész körül kontúr térképesedést tapasztalunk?**

Csiszolja le a problémás részt csiszoló gumiblokkal, majd végezze el ismét a töltést – beleértve az éleket is – és építse fel újra a rendszert.

Megjegyzés: Ne adjon az előírtnál több edzőt hozzá. Alaposan keverje össze úgy, hogy a keverék egyszínű legyen.

Átfedhetőség:

Minden Sikkens Polyester mélyedéstapasszal

Minden létező Sikkens előkészítő termékkel

VOC (szerves oldószer kibocsátás):

Elméleti VOC: <10g/l használatra kész keverék.

Eltarthatósági idő:

Polyfiber: 1 év

Hardener: 1 év

Kiszerelés:

Polyfiber: 1.5 kg-os kanna

Hardener for Polyfiber: 50 gr-os műanyag tubus

Szín:

Világos szürke

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI ADATOK a Polyfiber-re és adalékanyagaira vonatkozóan:

Kizárólag szaküzemi felhasználásra.

Egyéb adatok a termékek címkéjén.

Ezen termék felhasználója köteles munka közben az egészségügyi és biztonsági, valamint a hulladék eltakarításáról szóló nemzeti törvényeket és szabályokat betartani.

Rendszereink hatékonysága laboratóriumi kutatásokon és sok év gyakorlati tapasztalatán alapul. Garantáljuk, hogy a rendszereinkkel végzett munka megfelel az AKZO NOBEL COATINGS követelményeinek, feltéve, ha előírásainkat pontosan betartják és a munkát a jó szakember igényességével végzik el. Ellenőrzésünk után nem vállalunk felelősséget a végső eredményt befolyásoló hatások miatt. Partnereinknek a rendelkezésükre álló eszközökkel, a tervezett alkalmazásnak megfelelő termékeket kell kiválasztaniuk.