




M600



P220



6.13



OTO BODYCOAT

Egykomponensű, vízzel hígítható texturált bevonat, amely a nagyszerű tapadás biztosítása mellett jó kőfelverődés és rozsdásodás ellenálló. Az EU VOC-ra vonatkozó előírásának megfelelő.

Termék és adalékanyagok:

OTO Bodycoat

Alapanyagok:

Sztirén butadin akrilgyanta

Megfelelő felületek:

- Megtisztított, zsírtalanított és csiszolt meglévő bevonatok /szárazon P220 (3M 255P Gold),
- Primer-Surfacer EP
- Washfiller 590 CF
- 3+1 Filler HS

Felület előkészítés:

Tisztítsa meg és végezzen zsírtalanítást a felületen. A meglévő felületeknek szilikon- és viaszmentesnek kell lennie. Végezzen csiszolást P220 – as szemcsenagyságú papírral.

Keverési arány:

Az OTO Bodycoat felhasználásra kész állapotban kerül a dobozba. Amennyiben szükséges max. 5% víz hozzáadásával finomabb szerkezetet érhet el.

Szórópisztoly fúvókaméret és szórási nyomás:

Szórópisztoly:	Fúvókaméret:	Szórási nyomás:
Body Schutz pistoly:		4-5 bar
Nyomó tartály:	4-6 mm	3-5 bar

Rétegvastagság:

Minimum: 80µm; maximum: 250µm / egy egybefüggő réteg.

Kiadósság:

70%-os áteresztő képességet figyelembe véve egy rétegre jutó felhasználás elméletileg 4 m²/l felhordásra kész anyag 100µm rétegvastagságnál.

Megjegyzés: A gyakorlati kiadósság sok tényezőtől függ, beleértve az elem alakját, a felület durvaságát, az alkalmazás módszerét és feltételeit.

A munkaeszköz tisztítása:

Nitro hígítóval.

Száradási idő:

A száradás sebessége nagyban függ a rétegvastagságtól. Amennyiben 80 és 150µm a réteg vastagság:

	20°C:	60°C
Fogásbiztos:	3 óra	30 perc

Átfedhető az alábbi termékekkel:

Átfedhető bármelyik Sikkens fedőfestékkel.

VOC (szerves oldószer tartalom):

Elméletileg VOC: 55 g/l felhordásra kész anyag

Eltarthatósági idő:

OTO Bodycoat: 1 év

Kiszerezés:

1 l doboz

Szín:

Szürke (RAL 7022)

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI ADATOK a OTO Bodycoat -ra vonatkozóan :

Kizárólag szaküzemi felhasználásra.

Egyéb adatok a termékek címkéjén.

Ezen termék felhasználója köteles munka közben az egészségügyi és biztonsági, valamint a hulladék eltakarításáról szóló nemzeti törvényeket és szabályokat betartani.

Tűzveszélyességi fokozat MSZ szerint: II. Tűz- és robbanásveszélyes.

Rendszereink hatékonysága laboratóriumi kutatásokon és sok év gyakorlati tapasztalatán alapul. Garantáljuk, hogy a rendszereinkkel végzett munka megfelel az AKZO NOBEL COATINGS követelményeinek, feltéve, ha előírásainkat pontosan betartják és a munkát a jó szakember igényességével végzik el. Ellenőrzésünk után nem vállalunk felelősséget a végső eredményt befolyásoló hatások miatt. Partnereinknek a rendelkezésükre álló eszközökkel, a tervezett alkalmazásnak megfelelő termékeket kell kiválasztaniuk.

AKZO NOBEL CR Kft.