





Autowave 2.0 Hardener

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING

Beskrivning		
Särskild tillsats som används för applicering under motorhuv, design, tejpling, flerfärgslackering och för att möta OEM specifikationerna.		
	Skaka Autowave 2.0 tonern före användning	
	100	Autowave 2.0
	10	Autowave 2.0 Hardener
	100	Autowave 2.0 blandningen
	10-50	Activator WB
	Använd blandningssticka 14 Blå	
	Färgmunstycke: Under 28°C: 1.2 – 1.3 mm Över 28°C: 1.3 – 1.4 mm	
	Spruttryck: 1.7-2.2 bar vid sprutpistolens luftintag HVLP max 0.6-0.7 bar vid luftmunstycket	
	Sprutning av metallic-kulörer:: Fullt skikt – Mellanskikt – Dimmskikt	
	Sprutning av solida kulörer: 2 x 1 skikt	
	Mellan skikten: Avlufta tills helt matt yta vid 25°C	
	Före klarlack: Avlufta tills helt matt yta vid 25°C	
	Klarlack Se T.D.S. för respective klarlack	
	Använd lämplig skyddsutrustning Akzo Nobel Car Refinishes rekommenderar användning av friskluftsmask.	

Autowave 2.0 Hardener

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING

Beskrivning

Särskild tillsats som används för applicering under motorhuv, design, tejpling, flerfärgslackering och för att möta OEM specifikationerna.

Produkt och tillbehör

Autowave 2.0 Hardener

Kemisk basråvara

Isocyanat harts

Blandningsförhållande

Tillsätt 10 viktdelar Autowave 2.0 Hardener till färdigblandad Autowave 2.0.
Använd våg för högsta noggrannhet.
Rör om noggrant. Tillsätt sedan önskad mängd Activator WB och rör om noggrant igen.

Brukstid

1½ timma

Bearbetning

Se TDS 5.0.2 för Autowave.
OBS: Autowave i kombination med Autowave 2.0 Hardener kan användas som motorrumsfärg, utan klarlack.

Torkning

Torka inte med IR.

Förvaring

Förvara nya produkter i obruten förpackning, och öppnade produkter med väl förslutet lock mellan 10°C och 35°C. Undvik för stora fluktuationer i temperatur.

- o Optimal förvaringstemperatur för öppnade förpackningar är ±20°C.
- o Se TDS S9.01.02 Lagringstid CR-produkter

Akzo Nobel Car Refinishes AB
Adress: Box 224, 135 27 Tyresö
Tel: +46 (0)8 503 04 100

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING

Viktig information: Informationen i detta datablad är inte tänkt att vara fullständig och är baserad på vår nuvarande kunskap samt gällande lagar; varje person som använder denna produkt för annat ändamål än det som uttryckligen rekommenderas i det tekniska databladet utan att först ha erhållit skriftlig bekräftelse från oss om lämpligheten att använda produkten för ändamålet i fråga gör detta på egen risk. Det är alltid användarens ansvar att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla de krav som ställs i lokala lagar och bestämmelser. Läs alltid databladet vad angår materialsäkerhet och det tekniska databladet vad angår produkten om sådana finns. Alla råd som vi ger eller annat uttalande från oss om produkten (angivna i detta datablad eller på annat sätt) är enligt vår uppfattning riktiga men vi har ingen kontroll över kvaliteten på underlaget eller de många faktorer som kan påverka användningen och appliceringen av produkten. Om vi inte särskilt och skriftligen kommit överens om annat påtar vi oss inget som helst ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada som kan uppstå vid användningen av produkten. För de produkter som vi levererar och för de tekniska råd som vi lämnar gäller våra standard leveransvillkor. Ni bör efterfråga en kopia av dessa villkor och läsa dem noggrant. Informationen i detta datablad kan ändras från tid till annan mot bakgrund av nya erfarenheter och vår policy om kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att före användningen av produkten förvissa sig om att detta datablad är det aktuella.

Produktnamn nämnda i detta datablad är varumärken tillhörande, eller licensierade av, Akzo Nobel.

Huvudkontor

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com