


Sealer Plus

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

OMSCHRIJVING

Twee componenten transparente sealer. Direct overlakbaar met Sikkens Topcoats of Autowave.
Sealer Plus bevordert de hechting tussen aflak en ondergrond.



100 Sealer Plus
35 Autocryl plus LV Hardener
25 Autocryl plus LV Thinner

100 Sealer Plus
50 Hardener P 25
25 Plus Reducer




Maatlat 26

Maatlat 11




Spuitopening:
1.2-1.5 mm

Druk:
1.7-2.2 bar inlaatdruk aan het pistool.




1 laag



Uitdamptijd:
15 minuten bij 20°C

Overspuiten binnen:
3 uur bij 20°C

Sealer Plus
Hardener P 25



Overspuitbaar met Sikkens topcoats en Autowave.



Gebruik geschikte ademhalingsbescherming
Akzo Nobel Car Refinishes adviseert het gebruik van verse luchtmaskers.

Raadpleeg het volledige technisch informatieblad voor uitgebreide informatie.

Sealer Plus

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

OMSCHRIJVING

Tweecomponenten transparente sealer. Direct overlakbaar met Sikkens Topcoats of Autowave. Sealer Plus bevordert de hechting tussen aflak en ondergrond.

TOEPASBARE ONDERGRONDEN

Oude laklagen
Glasvezelversterkt Polyester
Plywood
Sikkens primers en fillers

PRODUCT EN BIJBEHORENDE MATERIALEN

Sealer Plus

Hardeners Autocryl Plus LV Hardener
Hardener P25
Thinner Autocryl Plus LV Thinner
Plus Reducer

GRONDSTOFBASIS

Sealer Plus: Acrylaathars

VOORBEHANDELING



Verwijder op het oppervlak aanwezige verontreiniging met een hiervoor geschikt product alvorens de ondergrond te schuren.
Reinig het te spuiten oppervlak altijd eerst met warm water en zeep en spoel vervolgens met voldoende schoon water na.




Laatste schuurstap; P320
Voor uitgebreide informatie zie TI S8.06.02



Oppervlakte reiniging, verwijder voor het aanbrengen van de Sealer Plus aanwezige verontreiniging met een hiervoor geschikt reinigingsmiddel.

AANKLEUREN




Sealer Plus kan worden aangekleurd met maximaal 25 volumedelen Autocryl Plus LV. De droogtijd zal hierdoor met 15 minuten worden verlengd.

Noot: Door de Sealer op deze wijze aan te kleuren is het mogelijk de zo ontstane matte kleur te gebruiken als afwerklaag voor de motorruimte.
Roer dit mengsel zorgvuldig alvorens Hardener en Thinner toe te voegen.

Sealer Plus

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK


MENGVERHOUDING



100 Sealer Plus
35 Autocryl Plus LV Hardener
25 Autocryl Plus LV Thinner
Maatlat 26

100 Sealer Plus
50 Hardener P25
25 Plus Reducer
Maatlat 11

SPUITVISCOSITEIT



15 seconden DIN cup 4 bij 20°C

AFSTELLING SPUITAPPARATUUR



Spuitspistool	Spuitopening	Druk
Bovenbeker	1.2-1.5 mm	1.7-2.2 bar inlaatdruk aan het pistool

POTLIFE

Autocryl Plus LV Hardener	2 uur bij 20°C
Hardener P25	2 uur bij 20°C

VERWERKING




Spuits 1 vloeiende laag.
Alternatief: breng een dunne laag aan en na 2 tot 3 minuten uitdampen bij 20°C een vloeiende laag.

LAAGDIKTE

Totale laagdikte bij voorgeschreven applicatie;
15-20 µm

UITDAMPTIJDEN



Houd voor aflakken een minimale uitdamp tijd aan van 15 minuten bij 20°C.
Spuits binnen 3 uur bij 20°C over.
**Indien de maximum tijd wordt overschreden, schuur de Sealer dan met P500 droog schuurpapier.*
**Indien Sealer Plus wordt aangekleurd met Autocryl Plus LV, wordt de uitdamp tijd verlengd met 10-15 minuten bij 20°C.*

OVERSPUITBAAR MET

Sikkens topcoats en Autowave

Sealer Plus

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

THEORETISCH UITSPUITVERMOGEN

Bij voorgeschreven applicatie:
± 19 m²/liter spuitklaar materiaal

Het praktisch rendement is afhankelijk van factoren als vorm van het object, ruwheid van het oppervlak, applicatiemethode en verwerkingsomstandigheden.

REINIGEN SPUITAPPARATUUR

Sikkens Guncleaner of Sikkens Solvent

VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN

2004/42/IIIB(c)(540)483

De EU-grenswaarde voor dit product (product categorie IIB,c) in gebruiksklare vorm is max. 540 g/l VOS.
Het VOS gehalte voor dit product in gebruiksklare vorm is max. 483 g/l.

HOUDBAARHEID

De opgegeven houdbaarheid is geldig voor ongeopende verpakkingen opgeslagen bij een temperatuur van 20°C.

Voorkom extreme temperatuurwisselingen.

- Voor de minimale houdbaarheid zie TI S9.02.01

BELANGRIJK!

Op onze internetsite vindt u altijd de meest actuele versie van onze technisch informatiebladen. Raadpleeg daarom regelmatig / voordat u het product gebruikt www.sikkensvr.com of u met de laatste versie van dit technisch informatieblad werkt.

AkzoNobel Vehicle Refinishes	AkzoNobel Vehicle Refinishes
Nederland	Belux
Postbus 3	Luchthavenlaan 33
2170 BA Sassenheim	1800 Vilvoorde
Tel: +31 713083333	Tel.+32 (0)2 255 88 54
E mail: arl.tv@akzonobel.com	E mail: arl.tv@akzonobel.com
Internet : www.sikkensvr.com	Internet : www.sikkensvr.com

UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

BELANGRIJKE OPMERKING

De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn en het is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en van de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het Technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het voor beoogd gebruikdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Raadpleeg altijd, indien beschikbaar het Veiligheids- en Technisch informatieblad voor dit product. Elk door ons gegeven advies of enige mededeling door ons gedaan ten aanzien van het product (in het informatieblad of anderszins) is naar ons beste weten juist, maar daarbij we hebben geen invloed op de kwaliteit of de staat van de ondergrond en de vele factoren die het gebruik en de applicatie van het product kunnen beïnvloeden. Om deze redenen aanvaarden wij, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de prestaties van het product noch met betrekking tot enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is.

De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan Akzo Nobel.

Hoofd kantoor: Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com