


Polysurfacер

POUR USAGE PROFESSIONNEL

Description

Mastic applicable au pistolet à deux composants, pour carrosserie de voitures et de camions. Pour travaux neufs et de réparation. Utiliser le Polysurfacер lorsque le support est irrégulier ou lorsqu'il faut masquer de grosses rayures de ponçage. En comparaison avec des systèmes conventionnels, ce produit à l'avantage de la rapidité et de la facilité de ponçage après un court temps de séchage.



100 Polysurfacер

5 Polysurfacер Hardener

Utiliser l'indication sur l'emballage du durcisseur.




Réglages du pistolet :
2.0-3.5 mm

Pression d'application :
1.7-2.2 bar à la crosse.



2-3 x 1 couche



Entre les couches :
0-5 minutes à 20°C

Avant étuvage :
0-5 minutes à 20°C



2 heures à 20°C

30 minutes à 60°C



Ponçage final : P220 – P320
Voir FT S8.06.01



Recouvrable avec tous les apprêts Sikkens
(à l'exception des produits à l'eau)



Protection respiratoire
Akzo Nobel Car Refinishes recommande d'utiliser un masque.

Lire la FT entièrement pour plus d'informations

Polysurfacер

POUR USAGE PROFESSIONNEL

Description

Mastic applicable au pistolet à deux composants, pour carrosserie de voitures et de camions. Pour travaux neufs et de réparation. Utiliser le Polysurfacер lorsque le support est irrégulier ou lorsqu'il faut masquer de grosses rayures de ponçage. En comparaison avec des systèmes conventionnels, ce produit à l'avantage de la rapidité et de la facilité de ponçage après un court temps de séchage.

Préparation de la surface



Nettoyer la surface avant ponçage en utilisant le nettoyant approprié.

Préparer la surface avec de l'eau chaude et du détergent, puis rincer avec de l'eau propre.



Poncer l'ancienne couche de peinture jusqu'au métal avec du papier abrasif P180 - P220.

Pour plus d'informations, voir FT S8.06.02



Nettoyer la surface avant d'appliquer Polysurfacер avec un nettoyant approprié.

Possibilités d'application

Acier
Anciennes couches de peintures (à condition de pistolet toute la partie à réparer);
Eléments en polyester
Primer Surfacer EP II (seulement 1 couche de max. 25 µm)

Ne pas appliquer sur un Washprimer ou un Washfiller

Produits et additifs

Polysurfacер

Durcisseur Polysurfacер Hardener

Composition

Polysurfacер : Résines polyester
Polysurfacер Hardener : Peroxyde

Mélange avant utilisation




Polysurfacер doit être mélangé soigneusement avant utilisation.

Polysurfacер

POUR USAGE PROFESSIONNEL


Mélange



100 Polysurfacер
5 Polysurfacер Hardener

Utiliser l'indication sur l'emballage du durcisseur.

Viscosité



La viscosité d'application est atteinte après mélange de Polysurfacер et de Polysurfacер Hardener dans la proportion ci-dessus.

Réglages du pistolet / pression d'application



Pistolet

A gravité

Ouverture

2.0-3.5 mm

Pression d'application

1.7-2.2 bars à la croise

Durée de vie après mélange

30 minutes à 20°C.

Application



Appliquer une couche sur la partie ponçée. Ensuite appliquer la 2^{ème} et 3^{ème} couche au dessus de la précédente. Pour une application sur un element entier, appliquer 2-3 couches sur la totalité de la surface en fonction de l'épaisseur du film.

Laisser mater entre les couches. Ne pas accélérer le séchage entre couche avec un souffleur.

Le temps d'évaporation entre les couches depend de la température, de l'épaisseur du film et du débit d'air. Pour épaisir la couche, réduire l'ouverture et la pression d'application.

Epaisseur du film

En utilisant les recommandations d'application : 3 couches; 300 µm (soit 100 µm par couche).

Séchage



Prêt à poncer après

2 heures à 20°C

1 heure à 40°C

30 minutes à 60°C

Le temps de séchage dépend des recommandations d'application (3 couches) et de la température de l'objet.

Polysurfacier

POUR USAGE PROFESSIONNEL

Ponçage



P120 - P220 (P320)

Utiliser un guide de ponçage entre les étapes.
Prendre soin d'enlever toutes traces de rayures de ponçage survenues sur les bords au cours du ponçage du Polysurfacier.

Pour plus d'informations, voir FT S8.06.02



Nettoyer la surface avant d'appliquer un apprêt en utilisant le produit approprié.

Recouvrable avec

Tous les apprêts Sikkens à l'exception des produits à l'eau.

Rendement théorique

Rendement théorique : ± 4 m²/litre PAE

Note : le rendement pratique dépend des conditions d'application telles que : forme de l'objet, rugosité de la surface, méthode et circonstance d'application.

Nettoyage du matériel

Nettoyer le matériel immédiatement après utilisation avec des solvants Sikkens ou Guncleaner.

COV

2004/42/II(b)(250)245

L'Union Européenne a fixée pour ce produit (catégorie : IIB. b) en volume PAE un maximum de 250 g/litre de COV. La teneur en COV de ce produit est de 245 g/litre volume PAE.

Stockage

La durée de vie en pot est déterminée lorsque le produit est conservé sans ouverture à 20°C.
Eviter les changements brusques de températures.

- Voir FT S9.02.01

Polysurfacer

POUR USAGE PROFESSIONNEL

Akzo Nobel Car Refinishes AG Adetswilerstrasse 4 CH-8344 Bäretswil Tel: +41 (0)44 931 44 44		
---	--	--

RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

IMPORTANT Les informations contenues dans cette fiche technique n'ont pas pour ambition d'être exhaustives et sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et les lois et réglementations en vigueur : toute personne utilisant ce produit à toute autre fin que celle spécifiquement recommandée dans la fiche technique, sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part de l'adéquation du produit à l'usage envisagé, le fait à ses propres risques. C'est toujours à l'utilisateur qu'il incombe de prendre toutes les mesures requises pour se conformer aux exigences des réglementations et de la législation locale. Toujours lire les fiches de sécurité et de données techniques de ce produit, si elles sont disponibles. Tous les conseils et informations que nous fournissons sur le produit (par cette fiche technique ou tout autre moyen) sont exacts à notre connaissance mais nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support ou les nombreux facteurs susceptibles d'affecter l'utilisation et l'application du produit. À moins que nous n'ayons donné notre accord explicite par écrit ou autrement, nous n'acceptons aucune responsabilité pour ce qui est de la performance du produit ou pour des pertes ou dommages résultant de l'utilisation du produit. Tous les produits fournis et conseils techniques donnés sont assujettis à nos modalités de vente standard. Prière de demander une copie de ce document et de l'étudier attentivement. Les renseignements contenus dans cette fiche de données seront soumis à des modifications de temps à autre en fonction de l'expérience acquise et de notre politique de développement continu. C'est toujours à l'utilisateur qu'il incombe de vérifier si cette fiche de données a été mise à jour avant d'utiliser le produit.

Les noms de marques mentionnés dans la présente fiche technique sont des marques commerciales ou font l'objet d'un contrat de licence avec Akzo Nobel.

Bureau Central

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, Pays-Bas. www.sikkensvr.com