


Autoclear Rapid

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Περιγραφή

Το Autoclear Rapid είναι ένα ταχυστέγνωτο βερνίκι δυο συστατικών με μέτρια περιεκτικότητα σε στερεά, ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογή σε Autobase Plus. Ένα βερνίκι φιλικό προς τον χρήστη που προάγει εξαιρετικά αποτελέσματα σε λιγότερο ιδανικές συνθήκες εφαρμογής όπως σε θαλάμους βαφής διασταυρούμενης ροής αέρα ή περιοχές προεργασίας. Ο πολύ σύντομος χρόνος ελεύθερου σκόνης εκμηδενίζει την ανάγκη να διατηρηθεί το όχημα για περισσότερο στο θάλαμο βαφής, κι έτσι βελτιώνεται η χρησιμοποίησή του. Το Autoclear Rapid μπορεί να γυαλιστεί μέσα σε 1 μόλις ώρα σε υψηλότερες θερμοκρασίες χώρου αν και μπορεί να φαίνεται να κολλάει λίγο.



100 Autoclear Rapid
50 Autoclear Rapid Hardener/ P Hardeners
10-20 Plus Reducers



Χρησιμοποιήστε τη μεζούρα της Sikkens


3 Μωβ



Ρύθμιση πιστολιού βαφής:
1,2-1,4 mm


Πίεση ψεκασμού:

1,7-2,2 bar στην είσοδο του αέρα
HVLP το πολύ 0,6-0,7 bar στο μπεκ




2 x 1 επίστρωση

Πρώτα εφαρμόστε μια μέτρια λεπτή και λεία επίστρωση και έπειτα, αφού αφήσετε να περάσει ο απαιτούμενος χρόνος εξαέρωσης, εφαρμόστε μία γεμάτη επίστρωση.



Μεταξύ των επιστρώσεων:
3-5 λεπτά σε 20°C

Πριν το ψήσιμο:
3-5 λεπτά σε 20°C



Έτοιμο για γυάλισμα:

Autoclear Rapid Hardener
P25 Hardener
P35 Hardener

20°C

3 ώρες
4 ώρες
6 ώρες

60°C

9 λεπτά
20 λεπτά
25 λεπτά



Να χρησιμοποιείτε κατάλληλες προστατευτικές αναπνευστικές συσκευές

Η AkzoNobel Car Refinishes συνιστά τη χρήση αναπνευστήρα παροχής καθαρού αέρα.


Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το προϊόν, διαβάστε ολόκληρο το Δελτίο Τεχνικών Πληροφοριών.

Autoclear Rapid


ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Περιγραφή

Το Autoclear Rapid είναι ένα ταχυστέγνωτο βερνίκι δυο συστατικών με μέτρια περιεκτικότητα σε στερεά, ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογή σε Autobase Plus. Ένα βερνίκι φιλικό προς τον χρήστη που ποαρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα σε λιγότερο ιδανικές συνθήκες εφαρμογής όπως σε θαλάμους βαφής διασταυρούμενης ροής αέρα ή περιοχές προεργασίας. Ο πολύ σύντομος χρόνος ελεύθερου σκόνης εκμηδενίζει την ανάγκη να διατηρηθεί το όχημα για περισσότερο στο θάλαμο βαφής, κι έτσι βελτιώνεται η χρησιμοποίησή του. Το Autoclear Rapid μπορεί να γυαλιστεί μέσα σε 1 μόλις ώρα σε υψηλότερες θερμοκρασίες χώρου αν και μπορεί να φαίνεται να κολλάει λίγο.



100 Autoclear Rapid
50 Autoclear Rapid Hardener
20 Autoclear LV Superior Accelerator



Χρησιμοποιήστε τη μεζούρα της Sikkens

3 Μωβ




Ρύθμιση πιστολιού βαφής:


1,2-1,4 mm

Πίεση ψεκασμού:

1,7-2,2 bar στην είσοδο του αέρα
HVLP το πολύ 0,6-0,7 bar στο μπεκ



2 x 1 επίστρωση




Μεταξύ των επιστρώσεων:

3-5 λεπτά σε 20°C

Πριν το ψήσιμο:

3-5 λεπτά σε 20°C



Έτοιμο για γυάλισμα:

20°C

60°C

Autoclear LV Superior Accelerator

90 λεπτά

6 λεπτά



Να χρησιμοποιείτε κατάλληλες προστατευτικές αναπνευστικές συσκευές

Η AkzoNobel Car Refinishes συνιστά τη χρήση αναπνευστήρα παροχής καθαρού αέρα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το προϊόν, διαβάστε ολόκληρο το Δελτίο Τεχνικών Πληροφοριών.

Autoclear Rapid

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Περιγραφή

Το Autoclear Rapid είναι ένα ταχυστέγνωτο βερνίκι δυο συστατικών με μέτρια περιεκτικότητα σε στερεά, ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογή σε Autobase Plus. Ένα βερνίκι φιλικό προς τον χρήστη που ποαρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα σε λιγότερο ιδανικές συνθήκες εφαρμογής όπως σε θαλάμους βαφής διασταυρούμενης ροής αέρα ή περιοχές προεργασίας. Ο πολύ σύντομος χρόνος ελεύθερου σκόνης εκμηδενίζει την ανάγκη να διατηρηθεί το όχημα για περισσότερο στο θάλαμο βαφής, κι έτσι βελτιώνεται η χρησιμοποίησή του. Το Autoclear Rapid μπορεί να γυαλιστεί μέσα σε 1 μόλις ώρα σε υψηλότερες θερμοκρασίες χώρου αν και μπορεί να φαίνεται να κολλάει λίγο.

Προϊόν και πρόσθετα

Autoclear Rapid

Σκληρυντής Autoclear Rapid Hardener

Hardener P25: για μικροεπισκευές και επισκευές κομματιών στους 20°C-30°C
Hardener P35: για μεγαλύτερες επιφάνειες και γενικές επαναβαφές στους 20°C-40°C

Plus Reducers Plus Reducer Fast: για μικροεπισκευές και επισκευές κομματιών. Θερμοκρασιακή περιοχή: 15°C-25°C.
Plus Reducer Medium: για μικροεπισκευές, επισκευές κομματιών και μεγάλων επιφανειών. Θερμοκρασιακή περιοχή: 20°C-30°C.
Plus Reducer Slow: για μεγαλύτερες επιφάνειες και γενικές επαναβαφές. Θερμοκρασιακή περιοχή: 25°C-35°C.
Plus Reducer Extra Slow: προορίζεται για χρήση σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Θερμοκρασιακή περιοχή: πάνω από 35°C.

Πρόσθετα Autoclear Mat: βερνίκι ματαρίσματος για δημιουργία διαφορετικών επιπέδων γυαλάδας (βλ. ΔΕ.ΤΕ.Π. 5.5.1)
Elast-o-Actif: για την ελαστικοποίηση του Autoclear Rapid για να γίνει κατάλληλο για πλαστικά μέρη (βλ. ΔΕ.ΤΕ.Π. S8.06.03c)


Βασικές Πρώτες Ύλες

Autoclear Rapid: Ακρυλικές καιμ πολυεστερικές ρητίνες
Autoclear Rapid Hardener: Ρητίνες πολυισοκυανίου

Κατάλληλα υποστρώματα

Autowave 2.0: μέχρι να ματάρει εντελώς και στεγνώσει

Ανάμιξη



Τυποποιημένο σύστημα

100 Autoclear Rapid
50 P Hardeners
10-20 Plus Reducers


Χρησιμοποιήστε τη μεζούρα No. 3 Μωβ

Σύστημα με επιταχυντή

100 Autoclear Rapid
50 Autoclear Rapid Hardener
10-20 Plus Reducer / LV Superior Accelerator

Χρησιμοποιήστε τη μεζούρα No. 3 Μωβ

Ιξώδες



13-15 seconds DIN Cup 4 σε 20°C.

Autoclear Rapid

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Ρύθμιση πιστολίου βαφής και πίεση βαφής



Τύπος πιστολιού

Επάνω δοχείο


Ρύθμιση μπεκ

1,2-1,4 mm

Πίεση εφαρμογής

1,7-2,2 bar στην είσοδο του αέρα
HVLP το πολύ 0,6-0,7 bar στο μπεκ

Διαδικασία εφαρμογής & σβησίματα



Εφαρμόστε δυο μονά χέρια, με χρόνο εξαέρωσης 3-5 λεπτών μεταξύ τους σε 20°C.

Αφήστε χρόνο εξαέρωσης 3-5 λεπτών σε 20°C πριν το ψήσιμο.

- ο Εξαέρωση μεταξύ των επιστρώσεων: σε περίπτωση εφαρμογής σε μεγαλύτερες επιφάνειες, ο χρόνος εξαέρωσης μεταξύ των επιστρώσεων είναι αμελητέος.
- ο Μπορεί να επικαλυφθεί με το ίδιο προϊόν μετά από πλήρη κύκλο στεγνώματος. Μετά την πάροδο 24 ωρών πρέπει να τριφτεί.
- ο Για σβησίματα (τοπικές επισκευές και σβησίματα κομματιών) δείτε το ΔΕ.ΤΕ.Π. S8.01.01.

Διάρκεια ζωής μίγματος

Όλοι οι συνδυασμοί χωρίς επιταχυντή
Rapid Hardener + LV Superior Accelerator

>4 ώρες σε 20°C
2 ώρες σε 20°C

Χρόνοι στεγνώματος

Αφήστε χρόνο εξαέρωσης τουλάχιστον 5 λεπτών σε 20°C πριν μεταφέρετε το αυτοκίνητο σε προθερμασμένο φούρνο βαφής στους 60°C. Όλοι οι χρόνοι στεγνώματος αναφέρονται στην τυποποιημένη εφαρμογή και θερμοκρασία αντικειμένου.



	Rapid Hardener + LV Superior Accelerator	Rapid Hardener	P25 Hardener	P35 Hardener
20°C	Ελεύθερο σκόνης	5 λεπτά	7 λεπτά	15 λεπτά
	Έτοιμο για τοποθέτηση*	1 ώρα 30 λεπτά	3 ώρες	2 ώρα 45 λεπτά
	Εντελώς στεγνό	4 ώρες	5 ώρες	4 ώρες
40°C	Ελεύθερο σκόνης	3 λεπτά	3 λεπτά	10 λεπτά
	Έτοιμο για τοποθέτηση*	45 λεπτά	50 λεπτά	1 ώρα 15 λεπτά
	Εντελώς στεγνό	1 ώρα	1 ώρα 10 λεπτά	2 ώρα 15 λεπτά
60°C	Ελεύθερο σκόνης	2 λεπτά	2 λεπτά	4 λεπτά
	Έτοιμο για τοποθέτηση*	6 λεπτά	9 λεπτά	15 λεπτά
	Εντελώς στεγνό	7 λεπτά	10 λεπτά	20 λεπτά



*Έτοιμο για τοποθέτηση μετά από περίπου 10 λεπτά.

Αφήστε χρόνο εξαέρωσης 5 λεπτών πριν το στέγνωμα με υπέρυθρη ακτινοβολία.

Το κομμάτι δεν πρέπει να φθάσει σε θερμοκρασία πάνω από 100°C κατά τη διάρκεια του ψήσιματος.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με στέγνωμα με υπέρυθρη ακτινοβολία, δείτε το S9.01.01

Autoclear Rapid

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Γυάλισμα



Διείσδυση σκόνης και μικροατέλειες μπορούν να γυαλιστούν αφού περάσουν οι παραπάνω χρόνοι για στέγνωμα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, ή μετά από πλήρες ψήσιμο σε θερμοκρασία αντικειμένου 60°C, και στη συνέχεια εγκλιματισμό του αντικειμένου σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Τρίψτε προσεκτικά τα σωματίδια σκόνης και αποκαταστήστε την επιφάνεια σύμφωνα με τις συστάσεις γυαλίσματος.
Έτοιμο για γυάλισμα περίπου μετά από μισή ώρα αφού φθάσει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Θεωρητική καλυπτικότητα

Χρησιμοποιώντας τη συνιστώμενη μέθοδο εφαρμογής, η θεωρητική κατανάλωση είναι $\pm 7,8 \text{ m}^2/\text{λίτρο}$ μίγματος έτοιμου για ψεκασμό (RTS)

Η πραγματική κατανάλωση του υλικού εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως το σχήμα του αντικειμένου, η τραχύτητα της επιφάνειας, οι τεχνικές εφαρμογής, η πίεση και οι συνθήκες ψεκασμού.

Καθάρισμα εργαλείων

Με Sikkens Guncleaner

ΠΟΕ

Η μέγιστη συγκέντρωση πτητικών οργανικών ενώσεων που έχει ορίσει η ΕΕ για αυτό το προϊόν (κατηγορία προϊόντος IIB.e) σε μορφή έτοιμη προς χρήση είναι 840 g/λίτρο. Η μέγιστη συγκέντρωση πτητικών οργανικών ενώσεων σε αυτό το προϊόν σε μορφή έτοιμη προς χρήση είναι 580 g/λίτρο.

Αποθήκευση προϊόντος

Η διάρκεια ζωής του προϊόντος στο ράφι καθορίζεται όταν τα προϊόντα αποθηκεύονται χωρίς να ανοιχθούν στους 20°C.

Αποφεύγετε τις υπερβολικές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.

ο Για τη διάρκεια ζωής του προϊόντος στο ράφι, δείτε το Δελτίο Τεχνικών Πληροφοριών S9.01.02.

AkzoNobel Coatings A.E.

Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 10, 145 68 Κρουονέρι Αττικής

Τηλ.: +30 210 6220620

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πληροφορίες του συγκεκριμένου τεχνικού δελτίου αποτελούν μέρος μόνο του συνόλου των προδιαγραφών του προϊόντος και βασίζονται στις υπάρχουσες γνώσεις μας καθώς και στους ισχύοντες νόμους: οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί το προϊόν για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που συγκεκριμένα περιγράφονται στο τεχνικό δελτίο χωρίς πρώτα να λάβει γραπτή βεβαίωση από εμάς για την καταλληλότητα του προϊόντος, αναφορικά με τον προτιθέμενο σκοπό του, το κάνει με δική του ευθύνη. Αποτελεί πάντα ευθύνη του χρήστη να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των τοπικών αρχών καθώς και της νομοθεσίας. Παρακαλείσθε να διαβάσετε πάντα το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας καθώς και το Τεχνικό Δελτίο του προϊόντος εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα. Όλες οι οδηγίες που παρέχονται καθώς και όλες οι δηλώσεις που υπάρχουν για το προϊόν (είτε στο Τεχνικό Δελτίο είτε αλλού) είναι ακριβείς αλλά δεν είναι εφικτός ο απόλυτος έλεγχος της ποιότητας ή της κατάστασης του υποστρώματος, ούτε των πολλών παραγόντων που ενδεχομένως επηρεάζουν τη χρήση και την εφαρμογή του προϊόντος. Για αυτό το λόγο, εκτός αν υπάρχει ρητή γραπτή μας βεβαίωση, δεν αποδεχόμαστε την ευθύνη για την απόδοση του προϊόντος ούτε για οποιαδήποτε άλλη ζημιά ή απώλεια προκύψει από τη χρήση του. Όλα τα προϊόντα που προμηθεύουμε καθώς και όλες οι τεχνικές συμβουλές που παρέχουμε υπόκεινται στους πάγιους εμπορικούς μας όρους. Παρακαλείσθε να ζητάτε αντίγραφο του συγκεκριμένου εγγράφου και να το εξετάζετε προσεκτικά. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο συγκεκριμένο τεχνικό δελτίο μπορούν να υποστούν κατά καιρούς αλλαγές, δεδομένης της διεύρυνσης της εμπειρίας μας καθώς και της πολιτικής της συνεχούς ανάπτυξης που ακολουθούμε. Αποτελεί ευθύνη του χρήστη να επιβεβαιώσει ότι το τεχνικό δελτίο που κατέχει είναι εν ισχύ πριν προβεί στη χρήση του προϊόντος.

Τα εμπορικά ονόματα που αναφέρονται στο συγκεκριμένο τεχνικό δελτίο αποτελούν ιδιοκτησία της AKZO NOBEL.

Έδρα

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., Rijkssstraatweg 31, P.O. Box 3, 2170 BA, Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com