


Autoclear Rapid Air AS


ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Περιγραφή

Το Autoclear Rapid Air AS είναι ένα γρήγορο, αεροστέγνωτο, αντιχαρακτικό βερνίκι δύο συστατικών με χρόνο ελεύθερου σκόνης μόλις 5 λεπτών. Η ταχύτητά του και οι εξαιρετικές ιδιότητες τριψίματος που διαθέτει το κάνουν κατάλληλο για εργασίες που απαιτούν ταχύτητα σε όλες τις συνθήκες ψεκασμού. Αναμιγνύεται εύκολα με τη χρήση αποκλειστικού σκληρυντή και των γενικής χρήσης Plus Reducers και είναι εύχρηστο χάρη στη μεγάλη διάρκεια ζωής μίγματος. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση με το Autowave 2.0



100	Autoclear Rapid Air AS
50	Autoclear Rapid Air AS Hardener
20	Autoclear LV Superior Accelerator / Plus Reducers




Χρησιμοποιήστε τη μεζούρα της Sikkens

3 Μωβ




Ρύθμιση πιστολιού βαφής:
1,2-1,4 mm

Πίεση ψεκασμού:
1,7-2,2 bar στην είσοδο του αέρα
HVLP το πολύ 0,6-0,7 bar στο μπεκ




2 x 1 επίστρωση



Μεταξύ των επιστρώσεων:
3-5 λεπτά σε 20°C

Πριν το ψήσιμο:
3-5 λεπτά σε 20°C



Έτοιμο για γυάλισμα:	20°C	60°C
Autoclear LV Superior Accelerator	90 λεπτά	6 λεπτά
Plus Reducers	3 ώρες	9 λεπτά



Να χρησιμοποιείτε κατάλληλες προστατευτικές αναπνευστικές συσκευές

Η AkzoNobel Car Refinishes συνιστά τη χρήση αναπνευστήρα παροχής καθαρού αέρα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το προϊόν, διαβάστε ολόκληρο το Δελτίο Τεχνικών Πληροφοριών.

Autoclear Rapid Air AS

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Περιγραφή

Το Autoclear Rapid Air AS είναι ένα γρήγορο, αεροστέγνωτο, αντιχαρακτικό βερνίκι δύο συστατικών με χρόνο ελεύθερου σκόνης μόλις 5 λεπτών. Η ταχύτητά του και οι εξαιρετικές ιδιότητες τριψίματος που διαθέτει το κάνουν κατάλληλο για εργασίες που απαιτούν ταχύτητα σε όλες τις συνθήκες ψεκασμού. Αναμιγνύεται εύκολα με τη χρήση αποκλειστικού σκληρυντή και των γενικής χρήσης Plus Reducers και είναι εύχρηστο χάρις στη μεγάλη διάρκεια ζωής μίγματος. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση με το Autowave 2.0

Προϊόν και πρόσθετα

	Autoclear Rapid Air AS
Σκληρυντής	Autoclear Rapid Air AS Hardener
Αραιωτικά	Autoclear LV Superior Accelerator Plus Reducers
Πρόσθετα	Elast-O-Actif για την ελαστικοποίηση του Autoclear Rapid Air AS που το κάνει κατάλληλο για εφαρμογή σε πλαστικά μέρη. Δείτε το ΔΕ.ΤΕ.Π. S8.06.03c


Βασικές Πρώτες Ύλες

Autoclear Rapid Air AS:	Ακρυλικές και πολυεστερικές ρητίνες
Autoclear Rapid Air AS Hardener:	Ρητίνες πολυισοκυανίου

Κατάλληλα υποστρώματα

Autowave 2.0: μέχρι να ματάρει εντελώς και στεγνώσει


Ανάμιξη



100	Autoclear Rapid Air AS
50	Autoclear Rapid Air AS Hardener
20	Autoclear LV Superior Accelerator / Plus Reducers

Χρησιμοποιήστε τη μεζούρα Νο. 3 Μωβ

Ιξώδες



13-15 seconds DIN Cup 4 σε 20°C.

Ρύθμιση πιστολκιού βαφής και πίεση βαφής



Τύπος πιστολκιού	Ρύθμιση μπεκ	Πίεση εφαρμογής
Επάνω δοχείο	1,2-1,4 mm	1,7-2,2 bar στην είσοδο του αέρα HVLP το πολύ 0,6-0,7 bar στο μπεκ

Autoclear Rapid Air AS

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαδικασία εφαρμογής & σβησίματα



Εφαρμόστε δυο μονά χέρια, με χρόνο εξαέρωσης 3-5 λεπτών μεταξύ τους σε 20°C.

Αφήστε χρόνο εξαέρωσης 3-5 λεπτών σε 20°C πριν το ψήσιμο.

- ο Εξαέρωση μεταξύ των επιστρώσεων: σε περίπτωση εφαρμογής σε μεγαλύτερες επιφάνειες, ο χρόνος εξαέρωσης μεταξύ των επιστρώσεων είναι ελάχιστος.
- ο Μπορεί να επικαλυφθεί με το ίδιο προϊόν μετά από πλήρη κύκλο στεγνώματος. Μετά την πάροδο 24 ωρών πρέπει να τριφτεί.
- ο Για σβησίματα (τοπικές επισκευές και σβησίματα κομματιών) δείτε το ΔΕ.ΤΕ.Π. S8.01.01.


Διάρκεια ζωής μίγματος

Με Autoclear LV Superior Accelerator
Με Plus Reducers

3 ώρες σε 20°C
4 ώρες σε 20°C

Χρόνοι στεγνώματος

Αφήστε χρόνο εξαέρωσης τουλάχιστον 5 λεπτών σε 20°C πριν μεταφέρετε το αυτοκίνητο σε προθερμασμένο φούρνο (θάλαμο) βαφής στους 60°C. Όλοι οι χρόνοι στεγνώματος αναφέρονται στην τυποποιημένη εφαρμογή και θερμοκρασία αντικειμένου.



		Accelerator	Plus Reducer
20°C	Ελεύθερο σκόνης	5 λεπτά	5 λεπτά
	Έτοιμο για γυάλισμα	90 λεπτά	3 ώρες
40°C	Ελεύθερο σκόνης	3 λεπτά	3 λεπτά
	Έτοιμο για γυάλισμα	45 λεπτά	70 λεπτά
60°C	Ελεύθερο σκόνης	2 λεπτά	2 λεπτά
	Έτοιμο για γυάλισμα	6 λεπτά	9 λεπτά




Έτοιμο για τοποθέτηση μετά από περίπου 10 λεπτά.

Αφήστε χρόνο εξαέρωσης 5 λεπτών πριν το στέγνωμα με υπέρυθρη ακτινοβολία.

Το κομμάτι δεν πρέπει να φθάσει σε θερμοκρασία πάνω από 100°C κατά τη διάρκεια του ψήσιματος.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με στέγνωμα με υπέρυθρη ακτινοβολία, δείτε το S9.01.01

Γυάλισμα



Διείσδυση σκόνης και μικροατέλειες μπορούν να γυαλιστούν αφού περάσουν οι παραπάνω χρόνοι για στέγνωμα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, ή μετά από πλήρες ψήσιμο σε θερμοκρασία αντικειμένου 60°C, και στη συνέχεια εγκλιματισμό του αντικειμένου σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Τρίψτε προσεκτικά τα σωματίδια σκόνης και αποκαταστήστε την επιφάνεια σύμφωνα με τις συστάσεις γυαλίσματος. Έτοιμο για γυάλισμα περίπου μετά από μία ώρα αφού φθάσει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Πάχος επίστρωσης

Χρησιμοποιώντας τη συνιστώμενη μέθοδο εφαρμογής: 50-60 μm

Θεωρητική καλυπτικότητα

Μίγμα έτοιμο για χρήση σε πάχος 1 μm

m²/λίτρο
± 429

Η πραγματική κατανάλωση του υλικού εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως το σχήμα του αντικειμένου, η τραχύτητα της επιφάνειας, οι τεχνικές εφαρμογής, η πίεση και οι συνθήκες ψεκασμού.

Autoclear Rapid Air AS

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Καθάρισμα εργαλείων

Με Sikkens Guncleaner

ΠΟΕ

Η μέγιστη συγκέντρωση πτητικών οργανικών ενώσεων που έχει ορίσει η ΕΕ για αυτό το προϊόν (κατηγορία προϊόντος IIB.e) σε μορφή έτοιμη προς χρήση είναι 840 g/λίτρο. Η μέγιστη συγκέντρωση πτητικών οργανικών ενώσεων σε αυτό το προϊόν σε μορφή έτοιμη προς χρήση είναι 580 g/λίτρο.

Αποθήκευση προϊόντος

Η διάρκεια ζωής του προϊόντος στο ράφι καθορίζεται όταν τα προϊόντα αποθηκεύονται χωρίς να ανοιχθούν στους 20°C.

Αποφεύγετε τις υπερβολικές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.

ο Για τη διάρκεια ζωής του προϊόντος στο ράφι, δείτε το Δελτίο Τεχνικών Πληροφοριών S9.01.02.

AkzoNobel Coatings A.E.

Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 10, 145 68 Κρυονέρι Αττικής

Τηλ.: +30 210 6220620

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πληροφορίες του συγκεκριμένου τεχνικού δελτίου αποτελούν μέρος μόνο του συνόλου των προδιαγραφών του προϊόντος και βασίζονται στις υπάρχουσες γνώσεις μας καθώς και στους ισχύοντες νόμους: οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί το προϊόν για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που συγκεκριμένα περιγράφονται στο τεχνικό δελτίο χωρίς πρώτα να λάβει γραπτή βεβαίωση από εμάς για την καταλληλότητα του προϊόντος, αναφορικά με τον προτιθέμενο σκοπό του, το κάνει με δική του ευθύνη. Αποτελεί πάντα ευθύνη του χρήστη να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των τοπικών αρχών καθώς και της νομοθεσίας. Παρακαλείσθε να διαβάζετε πάντα το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας καθώς και το Τεχνικό Δελτίο του προϊόντος εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα. Όλες οι οδηγίες που παρέχονται καθώς και όλες οι δηλώσεις που υπάρχουν για το προϊόν (είτε στο Τεχνικό Δελτίο είτε αλλού) είναι ακριβείς αλλά δεν είναι εφικτός ο απόλυτος έλεγχος της ποιότητας ή της κατάστασης του υποστρώματος, ούτε των πολλών παραγόντων που ενδεχομένως επηρεάζουν τη χρήση και την εφαρμογή του προϊόντος. Για αυτό το λόγο, εκτός αν υπάρχει ρητή γραπτή μας βεβαίωση, δεν αποδεχόμαστε την ευθύνη για την απόδοση του προϊόντος ούτε για οποιαδήποτε άλλη ζημιά ή απώλεια προκύψει από τη χρήση του. Όλα τα προϊόντα που προμηθεύουμε καθώς και όλες οι τεχνικές συμβουλές που παρέχουμε υπόκεινται στους πάγιους εμπορικούς μας όρους. Παρακαλείσθε να ζητάτε αντίγραφο του συγκεκριμένου εγγράφου και να το εξετάζετε προσεκτικά. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο συγκεκριμένο τεχνικό δελτίο μπορούν να υποστούν κατά καιρούς αλλαγές, δεδομένης της διεύρυνσης της εμπειρίας μας καθώς και της πολιτικής της συνεχούς ανάπτυξης που ακολουθούμε. Αποτελεί ευθύνη του χρήστη να επιβεβαιώσει ότι το τεχνικό δελτίο που κατέχει είναι εν ισχύ πριν προβεί στη χρήση του προϊόντος.

Τα εμπορικά ονόματα που αναφέρονται στο συγκεκριμένο τεχνικό δελτίο αποτελούν ιδιοκτησία της AKZO NOBEL.

Έδρα

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., Rijksweg 31, P.O. Box 3, 2170 BA, Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com