

Structure Paste Fine

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Tanım

Bu ürün esnek boya sistemleri için tasarlanmıştır. Sikkens astar veya sonkat ürünleri ile birlikte kullanıldığında pütürlü bir yüzey oluşumunu sağlamaktadır.

Ürün ve katkı

Structure Paste Fine

Katkı

Structure Paste Fine tüm Sikkens astar ve sonkat ürünleri ile kullanılabilir.

Bazkat veya vernikler ile birlikte kullanılamaz.

Hammadeler

Polyester reçineler.

Uygun yüzeyler

TBF 'de belirtilen tüm Sikkens astarlar ve sonkatlar.

Ağırlıkça karışım oranı



Pütür/Parlaklık seviyesi kartelasını kullanarak uygun pütür seviyesini belirleyiniz. Kartelada belirtilen miktarda Structure Paste Fine astar veya son kat ürünlerine eklenebilir.

Eğer kartela mevcut değil ise, aşağıdaki tabloya göre sprej panelleri uygulayarak uygun pütürü oluşturunuz.

Not:

- Structure Paste oranı istenen pütürü sağlamak için değiştirilebilir.
- Astar veya sonkat ürünlerine eklenen Structure Paste katkı miktarı arttıkça pütür ince olacaktır.
- Pütür inceldikçe parlaklığı azaltacaktır (son katlar için).
- Sadece görsel efekt yaratabilmek için ağırlıkça en az 10 kısım Structure Paste ilave edilmelidir.
- Baz kat vernik sistemlerinde yüzeyde pütür elde edebilmek için bu katkı sadece astar ile kullanılmalıdır.

Structure Paste Fine
Ağırlıkça oranlar

0
10
20
40
60
80

Astar veya Sonkatlar
Ağırlıkça oranlar

100
90
80
60
40
20

Gloss 60° (g.u.)

90
50
35
20
10
5

Katkı ilavesi sonrasında karışımı homojen olana dek iyice karıştırın, daha sonra TBF' de belirtilen miktarlarda sertleştirici ve tiner ilavesini yapınız.

Structure Paste Fine

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Uygulama



İstenilen pütür elde edilene kadar, 2-3 kat uygulama yapınız.

Ürün TBF'de bahsedilen uygulama önerilerine uyunuz.

Raf ömrü

Malzemenin raf ömrü, ambalajı kapalı olarak 20°C sıcaklıkta muhafaza edilerek belirlenmektedir.

Aşırı sıcaklık değişimlerinden koruyunuz.

Raf ömrü için S9.01.02 nolu TBF'ye bakınız.



Uygun koruyucu ekipman kullanılmalı

Akzo Nobel Oto Tamir boyaları temiz hava beslemeli maske kullanımını önermektedir.

AkzoNobel Kemipol
Kemalpaşa OSB Mahallesi İzmir - Ankara Yolu
Ansızca Küme Evleri No:287
35730, Kemalpaşa - İzmir / Türkiye
Tel: +90 232 877 00 30

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

İlgili malzemenin kutusu üzerindeki yazılara bakınız.

Bu malzemenin taşınması, depolanması ve atıklarının yok edilmesi sırasında ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır. Sistemlerimizin etkinliği laboratuvar çalışmaları ve yılların pratik deneyimlerine dayanır. Eğer tavsiye ettiğimiz sistem dikkatlice uygulanır ise yapılan işin kalitesinin AKZONOBEL COATINGS standartlarına uyacağını garanti ederiz. Kontrolümüz dışında gelişerek sonucu etkileyen durumlarda sorumluluk kabul edilmez. Müşteri, mevcut olanaklara bağlı olarak, ürünlerimizin tasarlanış amacına uygun kullanılmasından sorumludur.

Genel Merkez

AKZONOBEL COATINGS BV, PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com