


1K All Plastics Primer

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Tanım


Plastik araç parçaları için tasarlanmış hızlı kuruyan, tek bileşenli plastik yüzey astarıdır.



Uygulamaya hazır



Kullanmadan önce ambalajı iyice çalkalayınız



Uygulama mesafesi
12-18 cm



1 kat



Kullanım sonrası aerosolu ters çeviriniz ve memeyi temizleyiniz



Üzerine uygulama öncesi bekleme
süresi:

20°C'de 20 dakika

Üzerine uygulanabilirlik:

20°C'de 24 saat



Üzerine tüm Sikkens astar ve sonkatlar uygulanabilir.



Uygun koruyucu donanım kullanılmalı

AkzoNobel Oto Tamir Boyaları temiz hava beslemeli maske kullanımını önermektedir.

Detaylı ürün bilgisi için tüm Teknik Bilgi Fişini okuyunuz

1K All Plastics Primer

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Tanım

Plastik araç parçaları için tasarlanmış hızlı kuruyan, tek bileşenli plastik yüzey astarıdır.

Uygun yüzeyler

Saf PE(Polietilen)'den üretilmiş parçalar hariç günümüzde araçlar üzerinde yer alan tüm plastik parçalar.

1K All Plastics Primer özellikle yumuşak poliüretan yüzeyler üzerine uygulanmak üzere tasarlanmıştır.
OEM astarı uygulanmış plastik parçalar üzerine 1K All Plastics Primer uygulamayınız.

Ürün ve katkıları

Aerosol 1K All Plastics Primer

Ham maddeler

Poliiolefin reçineleri

Yüzey hazırlığı



Yağ giderme işlemi öncesinde yüzeyi ılık su ve deterjan ile temizleyip, temiz su ile iyice durulayınız.
M700 kullanarak yüzeyde bulunan kirlilikleri gideriniz.



İşlem görmemiş termoplastik parça:
Sikkens Blend Prep ve su yardımı ile boyanacak tüm yüzeyi zımparalayınız.
Sert termoplastik parçalar için kırmızı keçe, elastik/yumuşak parçalar için gri keçe kullanınız.
Plastik parça hazırlama yöntemleri ve detaylı yüzey hazırlığı bilgileri için TBF S8.06.03'e bakınız.



Boyalı termoplastik parça:
Zımparalama; son kuru zımpara adımı; P220 - P320
Yama tamiri için yama kenarlarını P400 ile zımparalayınız.



Yüzey temizliği, M700 kullanarak yüzeyde bulunan kirlilikleri gideriniz.
Macun uygulanan yüzeylerin su ile temasından kaçınınız (örneğin su bazlı temizleyiciler).

1K All Plastics Primer

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Uygulama



Aerosolu panelden yaklaşık olarak 12-18 cm uzaklıkta tutun ve plastik parça yüzeyine eşit 1 kat uygulayınız.




Uygulama sonrası aerosolu ters çevirin ve memeyi 2-3 saniye boyunca temizleyiniz.

Bu sayede itici gaz ile memeyi bir sonraki kullanım için yeteri kadar temizlemiş olursunuz.

Film kalınlığı

Tavsiye edilen uygulama ile: 1-4 µm

Katlar arası bekleme süresi



Üzerine uygulama yapmadan önce 20°C'de minimum 20 dakika flash-off süresi veriniz. 20°C 'de 24 saat içinde üzerine uygulama yapınız.

Belirtilen sürenin aşılması durumunda, yüzeyi gri keçe ile zımparalayınız. Üzerine 1 yaş kat 1K All Plastics Primer uygulaması yapınız.

Üzerine uygulanabilecek ürünler



Tüm Sikkens astarlar ve sonkatlar.

Kaplama alanı

Tavsiye edilen uygulama ile teorik malzeme sarfıyatı her 1 µm film kalınlığı için:

m²/litre
11.4

Not:

Pratik uygulamalarda malzeme sarfıyatı yüzeyin şekli, yüzeyin pürüzlülüğü, uygulama basıncı, uygulama teknikleri ve koşulları gibi nedenlere bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir.

VOC

2004/42/IIb(e)(840)780

Bu ürün (ürün kategorisi: IIB. e) için geçerli olan Avrupa Birliği limitleri, kullanıma hazır ürün için VOC değeri maksimum 840 gr/lt dir. Bu ürünün kullanıma hazır haldeki VOC değeri maksimum 780 gr/lt dir.

Raf ömrü ve saklama koşulları

Malzemenin raf ömrü, ambalajı kapalı olarak 20°C sıcaklıkta muhafaza edilerek belirlenmektedir.

Aşırı sıcaklık değişimlerinden koruyunuz.

- Raf ömrü için S9.01.02 nolu TBF'ye bakınız.

1K All Plastics Primer

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

AkzoNobel Kemipol
Kemalpaşa OSB Mahallesi İzmir - Ankara Yolu
Ansızca Küme Evleri No:287
35730, Kemalpaşa - İzmir / Türkiye
Tel: +90 232 877 00 30

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR (UYGUN SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE EKİPMANI İLE BİRLİKTE)

İlgili malzemenin kutusu üzerindeki yazılara bakınız.

Bu malzemenin taşınması, depolanması ve atıklarının yok edilmesi sırasında ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır. Sistemlerimizin etkinliği laboratuvar çalışmaları ve yılların pratik deneyimlerine dayanır. Eğer tavsiye ettiğimiz sistem dikkatlice uygulanır ise yapılan işin kalitesinin AKZONOBEL COATINGS standartlarına uyacağını garanti ederiz. Kontrolümüz dışında gelişerek sonucu etkileyen durumlarda sorumluluk kabul edilmez. Müşteri, mevcut olanaklara bağlı olarak, ürünlerimizin tasarlanış amacına uygun kullanılmasından sorumludur.

Genel Merkez

AKZONOBEL COATINGS BV, PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com