


Autobase® Plus

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Tanım

Düz, metalik ve sedefli OEM araç renk ve efektlerini yakalamak için kullanılan Autobase Plus bazkat, mükemmel örtücülük, metal oryantasyonu kontrolü ve uygulanabilirlik özelliklerine sahiptir. Yüksek dış dayanım için Autobase Plus bazkatlar mutlaka Sikkens vernikler ile takım olarak kullanılmalıdır. En doğru renk eşleştirmesini yakalayabilmek için Autobase Plus bazkatlar üstün bir seçimdir.



100 Autobase Plus

50 Plus Reducer



Sikkens ölçü çubuğu kullanınız

1 Siyah




Tabanca meme çapı:
1.2-1.5 mm

Uygulama basıncı:
1.7-2.2 bar hava girişinde
HVLP maks. 0.6-0.7 bar hava başlığında



Metalik renk uygulamaları:
1 Yaş kat – 1 İnce kat – 1 Toz kat

Düz renk uygulamaları:
2 kat



Katlar arası bekleme
20°C'de 3-5 dakika

Vernik uygulaması öncesi
20°C'de 15 dakika



Vernik uygulaması
Vernik TBF'sine bakınız.



Uygun koruyucu donanım kullanılmalı

Akzo Nobel Oto Tamir boyaları temiz hava beslemeli maske kullanımını önermektedir.

Detaylı ürün bilgisi için tüm Teknik Bilgi Fişini okuyunuz.

Autobase® Plus

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Tanım

Düz, metalik ve sedefli OEM araç renk ve efektlerini yakalamak için kullanılan Autobase Plus bazkat, mükemmel örtücülük, metal oryantasyonu kontrolü ve uygulanabilirlik özelliklerine sahiptir. Yüksek dış dayanım için Autobase Plus bazkatlar mutlaka Sikkens vernikler ile takım olarak kullanılmalıdır. En doğru renk eşleştirmesini yakalayabilmek için Autobase Plus bazkatlar üstün bir seçimdir.

Uygun yüzeyler

Tüm OEM boyalı yüzeyler, termoplastik akrilik yüzeyler hariç.
Tüm Sikkens Astarlı yüzeyler.
Asit içerikli sac astarı uygulanmış yüzeyler üzerine doğrudan uygulamalar hariç.

Ürün ve katkılar

Autobase Plus MM renkleri

Tinerler

Plus Reducer Fast; Yama ve parça tamirlerinde, 15°C-25°C sıcaklık aralığında
Plus Reducer Medium; Yama, parça ve geniş yüzey tamirlerinde, 20°C-30°C sıcaklık aralığında
Plus Reducer Slow; Geniş yüzey ve komple araç tamirlerinde, 25°C-35°C sıcaklık aralığında
Plus Reducer Extra Slow; Aşırı yüksek sıcaklıklarda, 35°C üzeri sıcaklıklarda

Katkılar

Blending Agent

Ham maddeler

Autobase Plus: Fiziksel kurumalı reçineler
Autobase Plus Blending Agent: Fiziksel kurumalı reçineler

Yüzey hazırlığı



Kuru Zımpara; Son zımpara adımı P500
○ *Detaylı yüzey hazırlığı bilgisi için bakınız TBF S8.06.02*



Sulu Zımpara; Son zımpara adımı P1000
○ *Detaylı yüzey hazırlığı bilgisi için bakınız TBF S8.06.02*



Sikkens Autobase Plus bazkat uygulaması öncesi yüzeydeki olası kirlilikleri uygun temizlik tinerleri kullanarak temizleyiniz.

Autobase® Plus

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Karışım




Karıştırma Makinesi

Karıştırma makinesi üzerindeki bileşenleri her 4 saatte bir 15 dakika boyunca karıştırınız.



Hazırlanan renk formülünün karışımı

Autobase Plus MM renkleri ile hazırlanan renk formülü homojen oluncaya kadar karıştırılmalıdır.




100 Autobase Plus
50 Plus Reducer

Renk formülü kullanmadan renk hazırlama:

Renk formülü olmadan hazırlanan bir Autobase Plus rengine Q065 bileşeni ilavesi önemlidir. Hazırlanan renkten hacimce 3 kısım, 1 kısım Q065 bileşeni ile homojen oluncaya kadar karıştırılmalıdır.

Viskozite



20°C'de 16-17 saniye (DIN 4)

Tabanca ayarları / Uygulama basıncı



Tabanca
Üstten hazneli

Meme çapı
1.2-1.5 mm

Uygulama basıncı
1.7-2.2 bar hava girişinde
HVLP maks. 0.6-0.7 bar hava başlığında

Kap ömrü

Kapalı bir ambalajda 20°C'de 6 ay.
Sertleştirici ilave edilmiş ise, kapalı bir ambalajda 4 saat.
Kullanmadan önce uygulamaya hazır karışımı homojen oluncaya kadar karıştırınız.

Uygulama süreci

Düz renkler

2 kat veya örtücülük sağlanıncaya kadar uygulama yapınız. Katlar arasında flash-off süresi vererek bazkat yüzeyinin tamamen matlaşmasını bekleyiniz.

Metalik renkler

1 yaş kat uygulayınız. Ardından 1 ince yaş kat uygulayınız. Katlar arasında flash-off süresi vererek bazkat yüzeyinin tamamen matlaşmasını bekleyiniz. Sonrasında toz kat uygulaması yapınız.

Autobase® Plus

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Yama tamiri:

Yama tamiri işleminde, düşük hava basıncı kullanınız ve örtücülüğü yakalayana dek ince katlar halinde uygulama yapınız. Yama kenarlarına taşıma işleminden önce uygulanan bazkatın tamamen kurduğundan emin olunuz. Metalik renkler için gerektiği durumlarda toz kat uygulaması yapınız.
Yüksek örtücülüğe sahip renklerde, renk formülü karışımına 070 bileşeni (uygulamaya hazır inceltilecek) veya Blending Agent ilave edilerek transparanlık artırılabilir.

Vernik uygulaması öncesi 20°C' de minimum 15 dakika flash-off süresi veriniz.

Blending Agent:

Autobase Plus Blending Agent bir zemin kat olarak (Uygulamaya Hazır) kullanılabilir.
Yama kenarları dahil olacak şekilde 1 yaş kat uygulayınız ve bazkat uygulaması öncesinde yüzeyin tamamen matlaşmasını bekleyiniz.
Autobase Plus rengini Blending Agent uygulanan bölgenin içerisinde kalacak şekilde uygulayınız

Maskeleme

Autobase Plus bazkatlar 20°C'de 20 dakika flash-off süresi sonrasında maskeleme yapılabilir.

Yüzeyden toz alma


Autobase Plus bazkat uygulanan yüzeyin 20°C'de minimum 20 dakika tamamen matlaşmasını bekleyiniz.
Hatalı bölgeyi kuru P500 veya sulu P1000 zımpara kağıdı ile hafifçe zımparalayınız.
Autobase Plus bazkat uygulaması öncesi yüzeydeki zımpara kalıntılarını tamamen temizleyiniz.

Üzerine uygulanabilecek ürünler

Aşağıdaki ürünler haricinde tüm Sikkens Vernikler.

Autoclear 2.0

Üzerine tekrar uygulama yapılabilme süresi



Autobase Plus Düz renkler: 5 saat

Autobase Plus Metalik ve Sedef renkler: 48 saat

Düz renk bazkatların üzerine uygulanabilirlik süresini 48 saate çıkarabilmek için Autobase Plus bazkat rengi içerisine %10 oranında P25 sertleştirici ilave ediniz.
Plus Reducer ile inceltmeden önce homojen olana kadar karıştırınız.

Film kalınlığı

Düz renkler:	Mikron
Kat başına	7.5-10
Tavsiye edilen uygulama ile (2 kat)	15-20
Metalik renkler:	
Kat başına	7.5-10
Tavsiye edilen uygulama ile (2 kat)	15-20

Teorik kaplama alanı

Uygulamaya hazır karışım ile 1 µm kuru film kalınlığında	m ² /litre ±143
--	-------------------------------

Pratik uygulamalarda malzeme sarfiyatı yüzeyin şekli, yüzeyin pürüzlülüğü, uygulama basıncı, uygulama teknikleri ve koşulları gibi nedenlere bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir.

Autobase® Plus

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Ekipman temizliği

Sikkens Solventleri ve tabanca temizlik solventleri.

Raf ömrü ve saklama koşulları

Malzemenin raf ömrü, ambalajı kapalı olarak 20°C sıcaklıkta muhafaza edilerek belirlenmektedir.
Aşırı sıcaklık değişimlerinden koruyunuz.

- o Raf ömrü için S9.01.02 nolu TBF'ye bakınız.

AkzoNobel Kemipol
Kemalpaşa OSB Mahallesi İzmir - Ankara Yolu
Ansızca Küme Evleri No:287
35730, Kemalpaşa - İzmir / Türkiye
Tel: +90 232 877 00 30

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR (UYGUN SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE EKİPMANI İLE BİRLİKTE)

İlgili malzemenin kutusu üzerindeki yazılara bakınız.

Bu malzemenin taşınması, depolanması ve atıklarının yok edilmesi sırasında ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır. Sistemlerimizin etkinliği laboratuvar çalışmaları ve yılların pratik deneyimlerine dayanır. Eğer tavsiye ettiğimiz sistem dikkatlice uygulanır ise yapılan işin kalitesinin AKZONOBEL COATINGS standartlarına uyacağını garanti ederiz. Kontrolümüz dışında gelişerek sonucu etkileyen durumlarda sorumluluk kabul edilmez. Müşteri, mevcut olanaklara bağlı olarak, ürünlerimizin tasarlanış amacına uygun kullanılmasından sorumludur.

Genel Merkez

AKZONOBEL COATINGS BV, PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com