


Autoclear Mix & Matt

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Tanım

Autobase Plus veya Autowave 2.0 bazkatlar üzerine uygulama yapmak için geliştirilmiş iki bileşenli mat vernik. Mat ve yarı mat bileşenlerin karışımlarıyla istenilen matlık seviyesi elde edilebilir.



- 100 Autoclear Mix & Matt
- 40 Autoclear Mix & Matt Hardener
- 60 Autoclear Mix & Matt Reducer



Sikkens ölçü çubuğu kullanınız

43




Tabanca meme çapı:
1.3 – 1.4 mm

Uygulama basıncı:
1.7 – 2.2 bar hava girişinde
HVLP max 0.6-0.7 bar hava başlığında



2 kat



Katlar arasında bekleme
20°C'de 15 dakika

Kurutma öncesi bekleme
20°C'de 15 dakika



	20°C	60°C
Low Gloss	1 saat	15 dakika
Semi Gloss	1½ saat	20 dakika



Uygun koruyucu ekipman kullanılmalı

Akzo Nobel Oto Tamir boyaları temiz hava beslemeli maske kullanımını önermektedir.

Detaylı ürün bilgisi için tüm Teknik Bilgi Fişini okuyunuz.

Autoclear Mix & Matt

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Tanım

Autobase Plus veya Autowave 2.0 bazkatlar üzerine uygulama yapmak için geliştirilmiş iki bileşenli mat vernik. Mat ve yarı mat bileşenlerin karışımlarıyla istenilen matlık seviyesi elde edilebilir.

Ürün ve katkılar

Vernik	AutoclearMix & Matt Low Gloss AutoclearMix & Matt Semi Gloss
Sertleştirici	Autoclear Mix & Matt Hardener
Tiner	Autoclear Mix & Matt Reducer Standard Autoclear Mix & Matt Reducer Slow


Ham maddeler

Autoclear Mix & Matt:	Polyester reçineler
Autoclear Mix & Matt Hardener:	Poli-izosiyanat reçineler

Uygun yüzeyler

Autowave 2.0
Autobase Plus


Parlaklık seviyesi



Parlaklık seviyesi	Low Gloss	Semi Gloss
M1 Low Gloss	100	0
M2	80	20
M3	50	50
M4	20	80
M5 Semi Gloss	0	100

Autoclear Mix & Matt Low gloss ve Semi gloss bileşenlerini ağırlıkça karıştırarak M1 ile M5 arasında tüm parlaklık seviyeleri elde edilebilir(Bakınız üstteki tablo). Parlaklık görsel bir olgudur ve parlaklık seviyesi kartelası kullanılarak nihai karar verilebilir, fakat uygulayıcının kendi oluşturduğu örneklerin kullanılması önerilmektedir.

Karışım



Hacimce	Ağırlıkça
100 Autoclear Mix & Matt	100 Autoclear Mix & Matt
40 Autoclear Mix & Matt Hardener	42 Autoclear Mix & Matt Hardener
60 Autoclear Mix & Matt Reducer	55 Autoclear Mix & Matt Reducer

Ölçü çubuğu kullanın No. 43

Not: Autoclear Mix & Matt ürününü kullanmadan önce karıştırınız.


Not: Her zaman maksimum 125 mikron'luk filtre kullanınız.

Not: Parlaklık farklılıklarını önlemek için araç parçasındaki aralıkları maskelediğinizden emin olunuz.

Autoclear Mix & Matt

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Viskozite



20°C'de 17-19 saniye (DIN4)

Tabanca meme çapı / Uygulama basıncı



Tabanca
Üstten hazneli

Meme çapı
1.3-1.4 mm

Uygulama basıncı
1.7-2.2 bar tabanca hava girişinde
HVLP maks. 0.6-0.7 hava başlığında

Uygulama süreci



Yüzey tamamen matlaşana kadar flash-off süresi vererek 2 kat uygulayınız.

Yatay parçalarda bir kat uyguladıktan sonra flash-off veriniz. Ardından çapraz bir kat uygulayınız.

Not: Bu ürün komple yeniden boyamalar için veya tüm parça uygulamaları için tasarlanmıştır.

Kap ömrü

20°C'de 1 saat

Kuruma süreleri

Yüzey tamamen matlaşana kadar flash-off süresi veriniz.



Autoclear Mix & Matt Low Gloss		Autoclear Mix & Matt Semi Gloss	
Reducer Standard	Reducer Slow	Reducer Standard	Reducer Slow

20°C	Toz Kuruma	15 dakika	25 dakika	20 dakika	30 dakika
	Montaj kuruma*	1 saat	2 saat	1½ saat	3 saat
50°C	Toz Kuruma	5 dakika	10 dakika	5 dakika	15 dakika
	Montaj Kuruma*	20 dakika	25 dakika	25 dakika	30 dakika
60°C	Toz Kuruma	5 dakika	10 dakika	5 dakika	10 dakika
	Montaj Kuruma*	15 dakika	20 dakika	20 dakika	25 dakika

Autoclear Mix & Matt uygulanan yüzeyin ortam sıcaklığına gelmesini bekleyin.

Autoclear Mix & Matt

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Kuruma süreleri



InfraRed ile kurutma öncesi 15 dakika flash-off süresi veriniz.

2 dakika düşük güç + 6 dakika yüksek güç.

Kurutma sırasında panel sıcaklığı 100°C'yi geçmemelidir.
Infra red kurutma ile ilgili daha fazla bilgi için bakınız TBF S9.01.01

Film kalınlığı

Tavsiye edilen uygulama ile:

40-50 µm

Teorik kaplama alanı

Uygulamaya hazır karışım ile 1 µm kuru film kalınlığında:
Low Gloss
Semi Gloss

335 m²/litre
320 m²/litre

Ekipman temizliği

Sikkens Solventleri ve tabanca temizlik solventleri

VOC

2004/42/IIb(e)(840)620

Bu ürün (ürün kategorisi: IIB.e) için geçerli olan Avrupa Birliği limitleri, kullanıma hazır ürün için VOC değeri maksimum 840 gr/lt dir. Bu ürünün kullanıma hazır haldeki VOC değeri maksimum 620 gr/lt dir.

Raf ömrü ve saklama koşulları

- Malzemenin raf ömrü, ambalajı kapalı olarak 20°C sıcaklıkta muhafaza edilerek belirlenmektedir.
- Aşırı sıcaklık değişimlerinden koruyunuz.
 - *Raf ömrü için TBF S9.01.02'ye bakınız.*

Bakım

Mat yüzeylerin temizliği ve bakımı ile ilgili bakınız TBF S8.01.07

Autoclear Mix & Matt

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

AkzoNobel Kemipol
Kemalpaşa OSB Mahallesi İzmir - Ankara Yolu
Ansızca Küme Evleri No:287
35730, Kemalpaşa - İzmir / Türkiye
Tel: +90 232 877 00 30

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR (UYGUN SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE EKİPMANI İLE BİRLİKTE)

İlgili malzemenin kutusu üzerindeki yazılara bakınız.

Bu malzemenin taşınması, depolanması ve atıklarının yok edilmesi sırasında ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır. Sistemlerimizin etkinliği laboratuvar çalışmaları ve yılların pratik deneyimlerine dayanır. Eğer tavsiye ettiğimiz sistem dikkatlice uygulanır ise yapılan işin kalitesinin AKZONOBEL COATINGS standartlarına uyacağını garanti ederiz. Kontrolümüz dışında gelişerek sonucu etkileyen durumlarda sorumluluk kabul edilmez. Müşteri, mevcut olanaklara bağlı olarak, ürünlerimizin tasarlanış amacına uygun kullanılmasından sorumludur.

Genel Merkez

AKZONOBEL COATINGS BV, PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com