


Autoclear Aerodry

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

VERKORTE INFORMATIE				
OMSCHRIJVING				
Duurzaam luchtdrogende clearcoat met uitstekende applicatie eigenschappen. Autoclear Aerodry is eenvoudig te mengen. Deze innovatieve technologie droogt aan de lucht terwijl een constante premium afwerking verzekerd is. Snelle droging aan de lucht bij uiteenlopende temperaturen. Autoclear Aerodry is goed poetsbaar.				
	100 100	Autoclear Aerodry Autoclear Aerodry Hardener		
	Spuutopening: 1.2-1.3 mm		Druk: 1.7-2.2 bar inlaatdruk aan het pistool	
	2 x 1 laag Spuut twee vloeiende lagen met een uitdamptijd van 3-5 minuten.			
	Tussen de lagen 0-3 minuten bij 20°C		Voor drogen 0-3 minuten bij 20°C	
	Versie	14-20°C	20-30°C	
		Fast	Fast	Standaard
	Stofdroog	15 min	10 min	15 min
	Hanteerbaar	45 min	30 min	45 min
	Poetsbaar	60 min	50 min	60 min
	Gebruik geschikte ademhalingsbescherming Akzo Nobel Car Refinishes adviseert het gebruik van verse luchtmaskers.			

Raadpleeg het volledige technisch informatieblad voor uitgebreide informatie.

Autoclear Aerodry

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

UITGEBREIDE INFORMATIE

OMSCHRIJVING

Duurzaam luchtdrogende clearcoat met uitstekende applicatie eigenschappen. Autoclear Aerodry is eenvoudig te mengen. Deze innovatieve technologie droogt aan de lucht terwijl een constante premium afwerking verzekerd is. Snelle droging aan de lucht bij uiteenlopende temperaturen. Autoclear Aerodry is goed poetsbaar.

PRODUCT EN BIJBEHORENDE MATERIALEN

Clearcoat	Autoclear Aerodry
Hardener	Autoclear Aerodry Hardener Fast Autoclear Aerodry Hardener

Voor toepassing op kunststofdelen hoeft geen Elast-o-Actif worden toegevoegd.

GRONDSTOFBASIS

Autoclear Aerodry: Polyaspartichars
Autoclear Aerodry Hardener (Fast): Poly-isocyanaathars

TOEPASBARE ONDERGRONDEN

Autowave 2.0 + **5% Autowave 2.0 Hardener**: tot volledig mat en droog
Autobase Plus + **10% Hardener P25***: : 15 minuten laten uitdampen bij 20°C

***Opmerking:** In geval van een 3-laags systeem of het gebruik van een precoat / uitspuitzone moet 5% Autowave Hardener 2.0 aan iedere laag worden toegevoegd.

MENGEN




14-20°C

100 gewichtsdelen of volumedelen Autoclear Aerodry
100 gewichtsdelen of volumedelen Autoclear Aerodry Hardener Fast

20-30°C

100 gewichtsdelen of volumedelen Autoclear Aerodry
100 gewichtsdelen of volumeelen Autoclear Aerodry Hardener / Hardener Fast

SPUITVISCOSITEIT



12-14 seconden – DIN Cup 4 bij 20°C.

AFSTELLING SPUITAPPARATUUR



Spuitpistool
Bovenbeker HR

Spuitopening
1.2-1.3 mm

Druk
1.7-2.2 bar (inlaatdruk aan het pistool)

Autoclear Aerodry

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

VERWERKING



Spuit 2 vloeiende lagen, met een uitdamp tijd van 3-5 minuten bij 20°C tussen de lagen.

Of

- Breng een dun gesloten laag aan.
- Breng zonder uitdampen direct een vloeiende 2^e laag aan .

POTLIFE

Autoclear Aerodry + Autoclear Aerodry Hardener Fast
Autoclear Aerodry + Autoclear Aerodry Hardener

20 minuten bij 20°C
30 minuten bij 20°C

LAAGDIKTE

Totale laagdikte bij voorgeschreven applicatie: 45-60 µm.

DROGING



	Stofdroog		Hanteerbaar	
	Fast	Aerodry	Fast	Aerodry
20°C	15-25 min	20-30 min	35-55 min	40-60 min
40°C	x	15-35 min	x	30-55 min
60°C	x	x	5 min	

Opmerking

De droogtijd is naast de temperatuur tevens afhankelijk van de relatieve vochtigheid in de lucht. In het algemeen zal de droging sneller zijn bij een hogere luchtvochtigheid.

Let op: bij verhoging van temperatuur zal de vochtigheid afnemen en daardoor de droging trager maken. Droging bij een luchtvochtigheid lager onder 30% moet vermeden worden omdat de droogtijden zoals vermeld in de TDS niet meer gegarandeerd kunnen worden.

POETSBAARHEID



Stofdeeltjes en kleine oneffenheden kunnen na 15 minuten extra droging van de opgegeven droogtijden worden verwijderd door middel van poetsen.

Voor een optimaal resultaat kan men het best binnen 3 uur na droging poetsen.

THEORETISCH UITSPUITVERMOGEN

11 m²/liter spuitklaar materiaal bij een laagdikte van 45 µm

Het praktisch rendement is afhankelijk van factoren als object, ruwheid van oppervlak, applicatiemethode en verwerkingsomstandigheden.

REINIGEN SPUITAPPARATUUR

Sikkens Guncleaner of Sikkens Solvent

Autoclear Aerodry

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Vluchtige Organische Stoffen

2004/42/IIb(d)(420)420

De EU-grenswaarde voor dit product (product categorie IIB,d) in gebruiksklare vorm is max. 420 g/l VOS. Het VOS gehalte voor dit product in gebruiksklare vorm is max. 406 g/l.

HOUDBAARHEID

De houdbaarheid van dit product is 1 jaar voor ongeopende verpakkingen die opgeslagen zijn bij een temperatuur van 20°C
Na opening is de houdbaarheid 1 maand indien opgeslagen bij 20°C
Voorkom extreme temperatuurschommelingen

BELANGRIJK!

Op onze internetsite vindt u altijd de meest actuele versie van onze technisch informatiebladen. Raadpleeg daarom regelmatig www.sikkensvr.com om te controleren of u met de laatste versie van dit technisch informatieblad werkt.

AkzoNobel Vehicle Refinishes	AkzoNobel Vehicle Refinishes
Nederland	Belux
Postbus 3	Luchthavenlaan 33
2170 BA Sassenheim	1800 Vilvoorde
Tel: +31 713083333	Tel.+32 (0)2 255 88 54
E mail: arl.tv@akzonobel.com	E mail: arl.tv@akzonobel.com
Internet : www.sikkensvr.com	Internet : www.sikkensvr.com

UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

BELANGRIJKE OPMERKING

De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn en het is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en van de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het Technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het voor beoogd gebruikdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Raadpleeg altijd, indien beschikbaar het Veiligheids –en Technisch informatieblad voor dit product. Elk door ons gegeven advies of enige mededeling door ons gedaan ten aanzien van het product (in het informatieblad of anderszins) is naar ons beste weten juist, maar daarbij we hebben geen invloed op de kwaliteit of de staat van de ondergrond en de vele factoren die het gebruik en de applicatie van het product kunnen beïnvloeden. Om deze redenen aanvaarden wij, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de prestaties van het product noch met betrekking tot enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is.

De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan Akzo Nobel.

Hoofd kantoor: Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com