


Autoclear LV Superior

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

VERKORTE INFORMATIE

OMSCHRIJVING

Duurzaam tweecomponent blank aflakstelsysteem bestaande uit drie blanke lakken, één verharder, twee verdunningen en een accelerator. Geschikt voor alle voorkomende werkzaamheden als blanke lak over Autowave of Autobase Plus RTS SEC Argentum.



100	Autoclear LV Superior Clearcoats
60	Autoclear LV Superior Hardener
20	Autoclear LV Superior Reducers of Accelerator




Maatlat 31




Spuitopening:
1.2-1.3 mm

Druk:
1.7-2.2 bar inlaatdruk aan het pistool



2 x 1 laag
Spuut twee vloeiende lagen met een uitdamptijd van 3-5 minuten.



Tussen de lagen
3-5 minuten bij 20°C

Voor drogen
3-5 minuten bij 20°C



Clearcoat
Autoclear LV Superior Fast
Autoclear LV Superior Medium
Autoclear LV Superior Slow

60°C
12 - 25 minuten
15 - 35 minuten
45 minuten



Gebruik geschikte ademhalingsbescherming
Akzo Nobel Car Refinishes adviseert het gebruik van verse luchtmaskers.

Raadpleeg het volledige technisch informatieblad voor uitgebreide informatie.

Autoclear LV Superior

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

UITGEBREIDE INFORMATIE

OMSCHRIJVING

Duurzaam tweecomponent blank aflakstelsel bestaande uit drie blanke lakken, één verharder en twee verdunningen. Geschikt voor alle voorkomende werkzaamheden als blanke lak over Autowave of Autobase Plus SEC Argentum.

PRODUCT EN BIJBEHORENDE MATERIALEN

Autoclear LV Superior Fast:	droogtijd 25 minuten bij 60°C (objecttemperatuur)
Autoclear LV Superior Medium:	droogtijd 35 minuten bij 60°C (objecttemperatuur)
Autoclear LV Superior Slow:	droogtijd 45 minuten bij 60°C (objecttemperatuur)

Hardener Autoclear LV Superior Hardener: universele verharder voor alle toepassingen.

Reducers Autoclear LV Superior Reducer Medium: verticale delen en spotrepairs
Autoclear LV Superior Reducer Slow: horizontale delen en gehele overspuiters
Autoclear LV Superior Accelerator: spot-en panelrepair

Toe te voegen product Autoclear Mat: een matte Clearcoat waarmee de glans verlaagd kan worden (TDS 5.5.1)

Voor toepassing op kunststofdelen hoeft geen extra elastificeermiddel (Elast-o-Actif) te worden toegevoegd.


GRONDSTOFBASIS

Autoclear LV Superior:	Polyolharsen
Autoclear LV Superior Hardener:	Poly-isocyanathaars

TOEPASBARE ONDERGRONDEN


Autowave: na een minimale uitdamp tijd van 15 minuten bij 25 ° C
Autowave 2.0: tot volledig mat en droog

MENGEN



100	Autoclear LV Superior(s)	100	Autoclear LV Superior Fast/Medium
60	Autoclear LV Superior Hardener	60	Autoclear LV Superior Hardener
20	Autoclear LV Superior Reducer(s)	20	Autoclear LV Superior Accelerator

SPUITVISCOSITEIT



15-17 seconden – DIN Cup 4 bij 20°C.

AFSTELLING SPIJTAPPARATUUR



Spijtpistool
Bovenbeker HR

Spijtopening
1.2-1.3 mm

Druk
1.7-2.2 bar (inlaatdruk aan het pistool)

Autoclear LV Superior

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

VERWERKING



Spuit twee vloeiende lagen, met een uitdamptijd van 3-5 minuten bij 20°C tussen de lagen.

- Overspuitbaar met zichzelf na volledige droging binnen 24 uur. Na 24 uur dient de Clearcoat voor spuiten te worden geschuurd alvorens deze kan worden overgespoten.
- Voor uitspuiten en spotrepair verwijzen wij naar T.I. S8.01.01.
- *Indien meer laagdikte is gewenst is het mogelijk een derde laag aan te brengen na de voorgeschreven uitdamptijd bij 20°C.*

POTLIFE

Autoclear LV Superior Fast	30 minuten	bij 20°C
Autoclear LV Superior Fast + Autoclear LV Superior Accelerator	1 uur	bij 20°C
Autoclear LV Superior Medium	1 uur	bij 20°C
Autoclear LV Superior Medium + Autoclear LV Superior Accelerator	1 uur	bij 20°C
Autoclear LV Superior Slow	1 ½ uur	bij 20°C

LAAGDIKTE

Totale laagdikte bij voorgeschreven applicatie: 45-60 µm.

DROGING

Houd voor stoken een uitdamptijd van minimaal 5 minuten bij 20°C aan. De hieronder aangegeven droogtijden zijn gebaseerd op **objecttemperatuur**. Houd rekening met de tijd die nodig is om het object in de cabine op te warmen tot 60°C.



Autoclear LV Superior Fast		Autoclear LV Superior Medium		Autoclear LV Superior Slow
Reducer	Accelerator	Reducer	Accelerator	Reducer

20°C	Stofdroog	1 uur	50 minuten	1 ½ uur	50 minuten	2 ½ uur
	Hanteerbaar*	6 uur	3 uur	7 uur	3 uur	8 uur

60°C	Stofdroog	7 minuten	4 minuten	10 minuten	6 minuten	20 minuten
	Hanteerbaar*	25 minuten	12 minuten	35 minuten	15 minuten	45 minuten

*Hanteerbaar

Hanteerbaar na afkoelen tot kamertemperatuur.



Hanteerbaar na 10 minuten.

Laat de lak 5 minuten uitdampen alvorens Infrarood te drogen.

De objecttemperatuur mag tijdens Infrarood droging beslist niet hoger worden dan 100°C.

Voor uitgebreide informatie over Infrarood droging verwijzen wij naar TI nummer S9.01.01

Autoclear LV Superior

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

POETSBAARHEID



Stofdeeltjes en kleine oneffenheden kunnen na doorharding volgens de opgegeven drogingstijden plus afkoelen worden verwijderd door middel van poetsen.

Verwijder de stofdeeltjes voorzichtig en polijst de laklaag vervolgens weer op hoogglans.

THEORETISCH UITSPUITVERMOGEN

11 m²/liter spuitklaar materiaal bij een laagdikte van 45 µm.

Het praktisch rendement is afhankelijk van factoren als vorm van het object, ruwheid van het oppervlak, applicatiemethode en verwerkingsomstandigheden.

REINIGEN SPUITAPPARATUUR

Met Sikkens Guncleaner of Sikkens Solvent

VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN

2004/42/IIb(d)(420)420

De EU-grenswaarde voor dit product (product categorie IIB,d) in gebruiksklare vorm is max. 420 g/l VOS.

Het VOS gehalte voor dit product in gebruiksklare vorm is max. 420 g/l.

HOUDBAARHEID

De opgegeven houdbaarheid is geldig voor ongeopende verpakkingen opgeslagen bij een temperatuur van 20°C.

Voorkom extreme temperatuurwisselingen.

- Voor de minimale houdbaarheid zie TI nummer S9.02.01

BELANGRIJK!

Op onze internetsite vindt u altijd de meest actuele versie van onze technisch informatiebladen.

Raadpleeg daarom regelmatig / voordat u het product gebruikt www.sikkensvr.com of u met de laatste versie van dit technisch informatieblad werkt.

Autoclear LV Superior

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

AkzoNobel Vehicle Refinishes	AkzoNobel Vehicle Refinishes
Nederland	Belux
Postbus 3	Luchthavenlaan 33
2170 BA Sassenheim	1800 Vilvoorde
Tel: +31 713083333	Tel.+32 (0)2 255 88 54
E mail: arl.tv@akzonobel.com	E mail: arl.tv@akzonobel.com
Internet : www.sikkensvr.com	Internet : www.sikkensvr.com
UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BELANGRIJKE OPMERKING De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn en het is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en van de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het Technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het voor beoogd gebruikdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Raadpleeg altijd, indien beschikbaar het Veiligheids –en Technisch informatieblad voor dit product. Elk door ons gegeven advies of enige mededeling door ons gedaan ten aanzien van het product (in het informatieblad of anderszins) is naar ons beste weten juist, maar daarbij we hebben geen invloed op de kwaliteit of de staat van de ondergrond en de vele factoren die het gebruik en de applicatie van het product kunnen beïnvloeden. Om deze redenen aanvaarden wij, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de prestaties van het product noch met betrekking tot enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is. De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan Akzo Nobel. Hoofd kantoor: Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com	