


Autoclear Rapid Air AS


UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

VERKORTE INFORMATIE OMSCHRIJVING

Autoclear Rapid Air-AS is een snelle twee componenten luchtdrogende krasvaste blanke lak die binnen 5 minuten stofdroog is. De snelheid en grote polijstbaarheid maken het geschikt voor snelle reparaties onder verschillende omstandigheden. Het product wordt gemakkelijk gemengd met een verharder en universele Plus Reducers en gemakkelijk te gebruiken vanwege de lange houdbaarheid. Het product is speciaal ontworpen voor gebruik met Autowave 2.0



100 Autoclear Rapid Air AS
50 Autoclear Rapid Air AS Hardener
20 Autoclear LV Superior Accelerator / Plus Reducers



Maatlat

3




Spuitopening:

1.2-1.4 mm

Druk:


1.7-2.2 bar inlaatdruk aan het pistool

HVLP max 0.6-0.7 bar aan de luchtkap



2 x 1 laag

Spuit een dunne gesloten laag, na voldoende uitdamp tijd gevolgd door een vloeiende laag



Tussen de lagen
3-5 minuten bij 20°C

Voor drogen
3-5 minuten bij 20°C



Poetsbaar na	20°C	60°C
Autoclear LV Superior Accelerator	90 minuten	6 minuten
Plus Reducers	3 uur	9 minuten



Gebruik geschikte ademhalingsbescherming
Akzo Nobel Car Refinishes adviseert het gebruik van verse luchtmaskers.

Autoclear Rapid Air AS

UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Omschrijving	
Autoclear Rapid Air-AS is een snelle twee componenten luchtdrogende krasvaste blanke lak die binnen 5 minuten stofdroog is. De snelheid en grote polijstbaarheid maken het geschikt voor snelle reparaties onder verschillende omstandigheden. Het product wordt gemakkelijk gemengd met een verharder en universele Plus Reducers en gemakkelijk te gebruiken vanwege de lange houdbaarheid. Het product is speciaal ontworpen voor gebruik met Autowave 2.0	
Product en bijbehorende materialen	

Autoclear Rapid Air AS

Hardener Autoclear Rapid Air AS Hardener

Reducers Autoclear LV Superior Accelerator
Plus Reducers.

Additieven Toepassing op kunststofdelen
Als u Autoclear Rapid Air AS wilt spuiten op een flexibel of zacht kunststofdeel, dan moet u een hoeveelheid Elast-o-Actif aan Autoclear Rapid Air AS toevoegen.

Type kunststof: Percentage Elast-o-Actif:

Hard: 0%
Flexibel: 30%
Zacht: 100%


Voeg altijd eerst Elast-O-Actif aan Autoclear Rapid Air AS toe. Meng dit goed en voeg daarna pas verharder en verdunning toe Zie S8.06.03c

Basis Grondstoffen

Autoclear Rapid Air AS: Acrylic en polyester hars
Autoclear Rapid Air AS Hardener: Poly-isocyaan hars

Toepasbare ondergronden


Autowave: na een minimum uitdamp tijd van 15 minuten bij 20°C
Autobase Plus: na een minimum uitdamp tijd van 15 minuten bij 25°C
Autowave 2.0: tot volledig mat en droog

Mengen		
	Standard systeem	Versneld systeem
		100 Autoclear Rapid
		50 Autoclear Rapid Hardener
		10-20 Plus Reducer / LV Superior Accelerator

Gebruik Maatlat No. 3.

Spuitviscositeit

13-15 seconden – DIN Cup 4 at 20°C.



Autoclear Rapid Air AS

UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Afstelling spuitapparaat




Spuitpistool:
Bovenbeker

Spuitopening
1.2-1.4 mm

Druk
1.7-2.2 bar inlaatdruk aan het spuitpistool
HVLP max 0.6-0.7 bar aan de luchtkap

Verwerking



Spuit twee vloeiende lagen aan tussen de lagen, met uitdamp tijd van 3-5 minuten bij 20 ° C. tussen de lagen

- Overspuitbaar met zichzelf na volledige droogcyclus, schuren is noodzakelijk na 24 uur.
- Voor het maken van spotrepairs zie TDS S8.01.01.

Potlife

Met Autoclear LV Superior Accelerator
Plus Reducers

3 uur bij 20°C
4 uur bij 20°C

Droging

Houd voor stoken een uitdamp tijd van minimaal 5 minuten bij 20 ° C aan. De hier aangegeven droogtijden zijn gebaseerd op objecttemperatuur. Houd rekening met de tijd die nodig is om het object in de cabine op te warmen tot 60 ° C.



		Accelerator	Plus Reducer
20°C	Stofvrij	5 min	5 min
	Poetsbaar na	90 min	3 uur
40°C	Stofvrij	3 min	3 min
	Poetsbaar na	45 min	70 min
60°C	Stofvrij	2 min	2 min
	Poetsbaar na	6 min	30 min




Hanteerbaar na ongeveer 10 minuten.

Laat de lak 5 minuten uitdampen alvorens Infrarood te drogen

De objecttemperatuur mag tijdens Infrarood droging beslist niet hoger worden dan 100°C

Voor uitgebreide informatie over Infrarood droging verwijzen wij naar TI nummer S9.01.01

Poetsbaarheid



Stof en kleine oneffenheden kunnen gepoetst worden nadat de genoemde air-droogtijden zijn bereikt, of na volledige droging bij 60 ° C objecttemperatuur, gevolgd door een afkoelen van het object tot omgevingstemperatuur. Zorgvuldig te schuren en het herstel van het oppervlak te poetsen. Klaar om te poetsen ongeveer 1 uur na het afkoelen tot kamertemperatuur.

Autoclear Rapid Air AS

UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Laagdikte

50 - 60 µm

Theoretisch uitspuitvermogen

Gebruiksklaar 8,5m² /liter spuitklaar materiaal.

Het praktisch rendement is afhankelijk van factoren als vorm van het object, ruwheid van het oppervlak, applicatiemethode en verwerkingsomstandigheden.

Reinigen van het apparaat

Sikkens Solvents of oplosmiddelhoudende guncleaners

VOS

De EU-grenswaarde voor dit product (product categorie IIB.e) in gebruiksklare vorm is max. 840 g / l VOS.
Het VOS gehalte voor dit product in gebruiksklare vorm is max. 580 g / l.

Houdbaarheid

De opgegeven houdbaarheid is geldig voor ongeopende verpakkingen opgeslagen bij 20 ° C.
Voorkom extreme temperatuurwisselingen.
o Voor de minimale houdbaarheid zie TDS S9.01.02

AkzoNobel Vehicle Refinishes	AkzoNobel Vehicle Refinishes
Nederland	Belux
Postbus 3	Luchthavenlaan 33
2170 BA Sassenheim	1800 Vilvoorde
Tel: +31 713083333	Tel.+32 (0)2 255 88 54
E mail: arl.tv@akzonobel.com	E mail: arl.tv@akzonobel.com
Internet : www.sikkensvr.com	Internet : www.sikkensvr.com

UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

BELANGRIJKE OPMERKING

De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn en het is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en van de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het Technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het voor beoogd gebruikdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Raadpleeg altijd, indien beschikbaar het Veiligheids –en Technisch informatieblad voor dit product. Elk door ons gegeven advies of enige mededeling door ons gedaan ten aanzien van het product (in het informatieblad of anderszins) is naar ons beste weten juist, maar daarbij we hebben geen invloed op de kwaliteit of de staat van de ondergrond en de vele factoren die het gebruik en de applicatie van het product kunnen beïnvloeden. Om deze redenen aanvaarden wij, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de prestaties van het product noch met betrekking tot enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is.

De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan Akzo Nobel.

Hoofd kantoor: Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com