


Polykit IV

POUR USAGE PROFESSIONNEL

Description	
Mastic polyester à deux composants. Mastic de garnissage, il permet l'égalisation des irrégularités et de finition des éléments de carrosseries en acier, en acier galvanisé ou électro-zingué et aluminium. et des petites rayures dans des matières plastiques.	
	100 Polykit IV 2 Putty / Bodyfiller Hardener
	Délai d'application : 3-4 minutes à 20°C
	15-20 minutes à 20°C
	Mastic : ponçage final au P180 - P220
	Adoucir les bords : ponçage final au P320 - P400
	Recouvrable avec tous les produits Sikkens A l'exception des produits à l'eau.
	Utiliser un équipement de protection respiratoire approprié AkzoNobel Car Refinishes recommande d'utiliser une protection respiratoire d'adduction d'air.

Lire toute la FT pour plus d'informations

Polykit IV

POUR USAGE PROFESSIONNEL

Description

Mastic polyester à deux composants. Mastic de garnissage, il permet l'égalisation des irrégularités et de finition des éléments de carrosseries en acier, en acier galvanisé ou électro-zingué et aluminium. et des petites rayures dans des matières plastiques.

Préparation



Nettoyer la surface en utilisant un nettoyant approprié.



Poncer l'ancienne couche de peinture jusqu'au métal avec du papier abrasif P180 - P220.
Pour plus d'informations, voir FT S8.06.02



Nettoyer la surface en utilisant un nettoyant approprié.

Possibilités d'application

Acier
Aluminium
Acier zingué
Primer Surfacer EP II (25.µm maximum.)
Polyester laminé
Surfaces plastiques*

**Polykit IV peut être utilisé pour de petites rayures (5mm de largeur-2 mm de profondeur et 50 mm de longueur) sur des parties plastiques dures ou flexibles. Pour un résultat optimal, préparer la surface avec 2K Plastic Primer ou 1K All Plastics Primer.*


Produits and additifs

Polykit IV
Durcisseur pour mastic

Composition

Polykit IV : Résines polyester
Hardener : Peroxyde

Mélange (en poids)



100 parts Polykit IV
2 parts Durcisseur pour mastic

Utiliser de préférence une balance ou un doseur automatique pour respecter la proportion de mélange. Mélanger le mastic jusqu'à ce que le mélange devienne complètement homogène (couleur uniforme). Éviter l'inclusion de bulles d'air.

Polykit IV

POUR USAGE PROFESSIONNEL

Durée de vie du mélange

Délai d'application : 3-4 minutes à 20°C.

Application



Appliquer le mastic polyester sur le métal nu en plaçant la cale à un angle de 60°. Éviter l'accumulation de produit sur les bords.

- Ne pas appliquer Polykit IV directement sur une ancienne couche de finition ou sur un Washprimer
- Les systèmes qui ont besoin d'une haute résistance anti-corrosion doivent être recouverts avec Primer Surfacier EP II avant l'application du mastic
- Température d'application : entre 15°C et 35°C.

Séchage



Prêt à poncer après 15-20 minutes à 20°C.
Ou après 10 minutes à 40°C.



Prêt à poncer après 4 minutes.
Utiliser les IR à basse puissance à une distance de 50-70 cm.
La température doit pas dépasser 90°C.
Pour plus d'informations, voir FT S9.01.01

Ponçage



P80 - P120 - P220
Utiliser un guide de ponçage.



P220 - P320 (P400 pour un raccord).
Pour adoucir les bords.



Nettoyer la surface en utilisant un nettoyant approprié.
Ne pas dégraisser avec des produits à l'eau (ex : dégraissant à l'eau).

Polykit IV

POUR USAGE PROFESSIONNEL

Recouvrable avec

Tous les produits Sikkens à l'exception des produits à l'eau.

Nettoyage du matériel

Nettoyer le matériel immédiatement après utilisation avec des solvants Sikkens ou Guncleaner.

COV

2004/42/IIIB(b)(250)60

L'UE a fixé la valeur limite de COV de ce produit dans sa forme prête à l'emploi à maximum 250 g/litre limit value for this product (product category: IIB. b) in ready to use form is max. 250 g/liter of VOC. The VOC content of this product in ready to use form is max. 60 g/liter.

Stockage

La durée de vie en pot est déterminée lorsque le produit est conservé sans ouverture à 20°C.
Eviter les changements brusques de températures.

- Voir FT S9.01.02

Akzo Nobel Car Refinishes S.A.S.
Rue Jean Cassé – Bât 139
60762 Montataire cedex
France
0033 344 28 53 00

Réservé exclusivement à l'usage professionnel avec les équipements de protection HS&E appropriés

NOTE IMPORTANTE: Les informations contenues dans cette fiche technique n'ont pas pour ambition d'être exhaustives et sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et les lois et réglementations en vigueur : toute personne utilisant ce produit à toutes autres fins que celles spécifiquement recommandées dans la fiche technique, sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part de l'adéquation du produit à l'usage envisagé, le fait à ses propres risques. Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales. Toujours consulter la fiche de données de sécurité et la fiche technique du produit, si disponibles. Tous les conseils et informations que nous fournissons sur le produit (par cette fiche technique ou tout autre moyen) sont exacts en fonction de nos meilleures connaissances actuelles mais nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support ou les nombreux facteurs susceptibles d'affecter l'utilisation et l'application du produit. Par conséquent, sauf accord contraire écrit de notre part, nous n'acceptons aucune responsabilité que ce soit sur les performances du produit ou sur toute perte ou dommage survenant consécutivement à l'utilisation du produit. Tous les produits commercialisés et les conseils techniques donnés sont soumis à nos conditions générales de vente. Une copie de ce document est disponible sur demande, réclamez le et lisez le attentivement. Les informations contenues dans cette fiche sont régulièrement sujettes à modification à la lumière de notre expérience et de notre politique de développement continu. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier que cette fiche de technique est la plus récente version existante avant toute utilisation du produit.

Les marques commerciales mentionnées dans cette fiche de données sont des marques déposées Akzo Nobel ou dont Akzo Nobel possède la licence.

Siège social : Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com