


Spot Sealer Direkte-på-Metal

Kun til professionel brug

Beskrivelse

Hurtigtørrende universal 1-komponent spray primer der kan anvendes direkte på metal.
Anvendes i autolakeringsindustrien og er hovedsagelig beregnet til små gennemslibninger.




Sprøjteklar



Rystes grundigt før brug

Ryst dåsen grundigt i flere minutter efter at mixerkuglen i dåsen har løsnet sig.



Sprøjteafstand

Cirka 12-18 cm




Påfør 2-3 jævne lag



Vend bunden i vejret og tryk på dysen efter brug

Dette vil få drivmidlet til at rense dysen




Mellem lagene:

8-10 minutter ved 20°C

Kan overlakeres efter:

15 minutter ved 20°C



Kan overlakeres med alle Sikkens primere/sandinger og toplakker
Dog ikke Sikkens Epoxy Primer



Anvend velegnet åndedrætsværn

Akzo Nobel Car Refinishes anbefaler friskluftmaske.

Spot Sealer Direkte-på-Metal

Kun til professionel brug

Beskrivelse

Hurtigtørrende universal 1 komponent spray primer der kan anvendes direkte på metal.
Anvendes i autolakeringsindustrien og er hovedsagelig beregnet til små gennemslibninger

Egnede underlag

Påføring til gennemslibninger på:
Eksisterende lakker
Stål
Kobber

Zinkbehandlet stål
Aluminium

Produkter og tilsætninger

Spray Spot Sealer Direkte-på-Metal.

Råmaterialebasis

Kombination af fysisk tørrende bindemidler og organiske opløsningsmidler.

Overfladebehandling



Overfladerengøring; anvend egnet silikonefjerner for at fjerne alle forureninger før slibning.
Vask først overfladen med varmt sæbevand, skyl derefter tilstrækkeligt med rent vand.



Afsluttende tørslibning P240 - P320



Anvend egnet silikonefjerner for at fjerne alle forureninger før påføring af filler/surfacers.
Undgå kontakt med vand (f.eks. vandbaseret affedtningsmiddel) hvor spartelmasse er synlig


Påføring



Hold spraydåsen cirka 12-18 cm fra emnet og påfør 2-3 jævne lag.
Anbefalet sprøjtetemperatur mellem 15°C-35°C.
Maksimum relativ luftfugtighed under påføring: 75 %.



Efter påføring vendes dåsens bund i vejret. Tryk på dysen i 2-3 sekunder.
Dette vil få drivmidlet til at rense dysen til senere brug.



Afluft 8-10 minutter mellem lagene ved 20°C.


Spot Sealer Direkte-på-Metal

Kun til professionel brug

Lagtykkelse

Ved anbefalet påføring: 20-30µm


Overlakeringstid



Afluft mindst 15 minutter ved 20°C før overlakering.
Overlakeres inden 48 timer ved 20°C.

Såfremt maksimum tiden overskrides, mætteres produktet med enten P500 tørslibning eller P1000 vandslibning før påføring af filler eller toplak.

Kan overlakeres med



Alle Sikkens fillere og toplakker, dog ikke Sikkens Epoxy Primer

Materialeforbrug

Det praktiske materialeforbrug afhænger af mange forhold, f.eks. emnets form, overfladens struktur, påføringsmetode, sprøjtetryk og påføringsforhold.

VOC

EU's grænseværdi for dette produkt (produkt kategori: IIB.e) er i sprøjteklar tilstand 840 g / liter VOC.
VOC indholdet i dette produkt er maksimum 760 g / liter i sprøjteklar tilstand.

Lagerholdbarhed

Produkters lagerholdbarhed er fastsat når produkter er lagret uåbnet ved 20°C.
Undgå ekstreme varierende temperaturer.

EB

Til professionel brug. (Se Sikkerhedsdatabladet).

Se teksten på produktetiketten.

Ved anvendelsen af dette produkt er det foreskrevet, at opfylde de nationale regulativer for helbred og sikkerhed under arbejdet udførsel, og at overholde affaldshåndteringslovgivningen.

Akzo Nobel Car Refinish AB.

Adresse: Mediavägen 1

S-135 27 Tyresö Sverige

Postboks: Box 224

Tel: 0046 850304100

Spot Sealer Direkte-på-Metal

Kun til professionel brug

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG MED EGNET HELDBEREDS OG SIKKERHEDSUDSTYR.

VIGTIGT: Informationen i dette datablad er ikke beregnet til at være udtømmende, men er baseret på nuværende viden og nuværende lovgivning, alle personer der anvender dette produkt for ethvert andet formål, end specifikt anbefalet i dette tekniskedatablad uden først at få en skriftlig godkendelse fra os som leverandør af produktet til de oprindelige formål, anvender produktet for sin egen risiko. Det er altid forbrugers ansvar at tage alle nødvendige trin for at opfylde kravene i de lokale regler og lovgivninger. Læs altid sikkerhedsdatabladet og det tekniskedatablad for dette produkt. Alle anvisninger vi giver eller udtalelser lavet vedrørende dette produkt af os (Skriftlig i dette datablad eller andre steder), er opgivet ud fra vores bedste viden, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller beskaffenheden af underlaget, eller de mange andre faktorer der har effekt for anvendelsen og påføringen af dette produkt. Derfor med mindre vi har en skriftlig aftale, kan vi ikke acceptere noget ansvar overhoved for egenskaberne af dette produkt eller nogen form for tab eller skade opstået under anvendelsen af dette produkt. Alle produkter leveret og tekniske forskrifter er opgivet ifølge vores standardbetingelser og salgsbetingelser. Du bør spørge efter en kopi af dette dokument og gennemgå det omhyggeligt. Informationerne i dette datablad er under opdatering fra tid til anden i lyset af erfaringer og vores politik om løbende udvikling. Det er forbrugers ansvar at sikre, at dette datablad er det korrekte forud for anvendelsen af produktet.

Lakeringsproduktmærker nævnt i dette datablad er varemærker af eller med licens af Akzo Nobel.

Hovedkontor:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com