


Spotprimer

Kun til professionel brug

Beskrivelse

Hurtigtørrende 1-komponent universal spray primer egnet til små gennemslibninger
Anvendes i autolakeringsindustrien. Findes i hvid, sort, mellemgrå, grå, rød, gul, grøn og blå.




Sprøjteklar



Rystes grundigt før brug

Ryst dåsen kraftigt i flere minutter efter at mixerkuglen i dåsen har løsnet sig.



Sprøjteafstand

Cirka 12-18 cm




Påfør 2-3 jævne lag




Vend bunden i vejret og tryk på dysen efter brug

Dette vil få drivmidlet til at rense dysen



Mellem lagene:

5-10 minutter ved 20°C




30 minutter ved 20°C

15 minutter ved 60°C

Slib Sikkens Spotprimer før påføring af toplak.



Afsluttende slibning: P500



Kan overlakeres med alle Sikkens toplakker



Anvend velegnet åndedrætsværn

Akzo Nobel Car Refinishes anbefaler friskluftmaske.

Spotprimer

Kun til professionel brug

Beskrivelse

Hurtigtørrende 1-komponent universal spray primer egnet til små gennemslibninger.
Anvendes i autolakeringsindustrien. Findes i hvid, sort, mellemgrå, grå, rød, gul, grøn og blå.

Egnede underlag

Påføring til gennemslibninger på:
Stål
Eksisterende lakker
Sikkens Washprimere og Washfillere
Sikkens fylder

Polyester laminater
Polyester spartelmasser
Primer Surfacer EP II

Produkter og tilsætninger

Sprayl Spotprimer

Råmaterialebasis

Fysisk tørrende bindemidler; CFK fri!

Overfladebehandling



Overfladerengøring; anvend egnet silikonefjerner for at fjerne alle forureninger før slibning.
Vask først overfladen med varmt sæbevand, skyl derefter tilstrækkeligt med rent vand.



Tørslibning P220 - P320



Anvend egnet silikonefjerner for at fjerne alle forureninger før påføring af filler.
Undgå kontakt med vand (f.eks. vandbaseret affedningsmiddel) hvor spartelmasser er synlig


Påføring



Hold spray dåsen cirka 12-18 cm fra emnet og påfør 2-3 jævne lag.
Anbefalet sprøjtetemperatur mellem 15°C-35°C.
Maksimum relativ luftfugtighed under påføring: 75 %.
Spotprimer er kun udviklet til små gennemslibninger!



Efter påføring vendes dåsens bund i vejret. Tryk på dysen i 2-3 sekunder.
Dette vil få drivmidlet til at rense dysen til senere brug.



Afluft 5-10 minutter mellem lagene ved 20°C.


Spotprimer

Kun til professionel brug

Lagtykkelse

Ved anbefalet påføring: 20-30µm

Tørretider



30 minutter ved 20°C.


15 minutter ved 60°C.

Sikkens Spotprimer skal slibes efter anbefalet afluftningstid; enten tørslibes med P500 eller vandslibes med P1000 før påføring af toplak.



Overfladen rengøres, anvend egnet silikonefjerner for at fjerne alle forureninger før påføring af toplak..

Kan overlakeres med



Alle Sikkens toplakker.

Materialeforbrug

Det praktiske materialeforbrug afhænger af mange forhold, f.eks. emnets form, overfladens struktur, påføringsmetode, sprøjtetryk og påføringsforhold.

VOC

EU's grænseværdi for dette produkt (produkt kategori: IIB.e) er i sprøjteklar tilstand 840 g / liter VOC.
VOC indholdet i dette produkt er maksimum 680 g / liter i sprøjteklar tilstand.

Lagerholdbarhed

Produkters lagerholdbarhed er fastsat når produkter er lagret uåbnet ved 20°C.
Undgå ekstreme varierende temperaturer.
Spotprimer 1 år

EB

Til professional brug. (Se Sikkerhedsdatabladet).

Se teksten på produktetiketten.

Ved anvendelsen af dette produkt er det foreskrevet, at opfylde de nationale regulativer for helbred og sikkerhed under arbejdet udførsel, og at overholde affaldshåndteringslovgivningen.

Akzo Nobel Car Refinish AB.

Adresse: Mediavägen 1

S-135 27 Tyresö Sverige

Postboks: Box 224

Tel: 0046 850304100

Spotprimer

Kun til professionel brug

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG MED EGNET HELDBEREDS OG SIKKERHEDSUDSTYR.

VIGTIGT: Informationen i dette datablad er ikke beregnet til at være udtømmende, men er baseret på nuværende viden og nuværende lovgivning, alle personer der anvender dette produkt for ethvert andet formål, end specifikt anbefalet i dette tekniskdatablad uden først at få en skriftlig godkendelse fra os som leverandør af produktet til de oprindelige formål, anvender produktet for sin egen risiko. Det er altid forbrugers ansvar at tage alle nødvendige trin for at opfylde kravene i de lokale regler og lovgivninger. Læs altid sikkerhedsdatabladet og det tekniskdatablad for dette produkt. Alle anvisninger vi giver eller udtalelser lavet vedrørende dette produkt af os (Skriftlig i dette datablad eller andre steder), er opgivet ud fra vores bedste viden, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller beskaffenheden af underlaget, eller de mange andre faktorer der har effekt for anvendelsen og påføringen af dette produkt. Derfor med mindre vi har en skriftlig aftale, kan vi ikke acceptere noget ansvar overhoved for egenskaberne af dette produkt eller nogen form for tab eller skade opstået under anvendelsen af dette produkt. Alle produkter leveret og tekniske forskrifter er opgivet ifølge vores standardbetingelser og salgsbetingelser. Du bør spørge efter en kopi af dette dokument og gennemgå det omhyggeligt. Informationerne i dette datablad er under opdatering fra tid til anden i lyset af erfaringer og vores politik om løbende udvikling. Det er forbrugers ansvar at sikre, at dette datablad er det korrekte forud for anvendelsen af produktet.

Lakeringsproduktmærker nævnt i dette datablad er varemærker af eller med licens af Akzo Nobel.

Hovedkontor:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com