


Washprimer 1K CF

Kun til professionel brug

Beskrivelse

1-komponent, hurtigtørrende og universal Washprimer, velegnet direkte på underlag af bart metal. Anvendes i autolakeringsindustrien og er hovedsagelig beregnet til pletreparationer af områder der er gennemsløbet til bart metal. Washprimer 1K CF giver perfekt vedhæftning og korrosionsbeskyttelse for det efterfølgende lakeringssystem.



100 Washprimer 1K CF

50 Plus Reducer Fast




Anvend Sikkens målepind
Nr. 1 Sort




Dyse:
1.2-1.5 mm

Sprøjtetryk:
1.7-2.2 bar ved pistolen
HVLP max 0.6-0.7 bar ved lufthætten




1-2 x 1 lag



Kan overlakeres efter:
15 minutter ved 20°C

Overlakeres inden:
24 timer ved 20°C



Kan overlakeres med alle Sikkens primere og fillere
Med undtagelse af Primer Surfacer EP II, 2K polyester spartelmasse.



Anvend velegnet åndedrætsværn
Akzo Nobel Car Refinishes anbefaler frisklufthelmaske

Washprimer 1K CF

Kun til professionel brug

Beskrivelse

1-komponent, hurtigtørrende og universal Washprimer, velegnet direkte på underlag af bart metal. Anvendes i autolakeringsindustrien og er hovedsagelig beregnet til pletreparationer af områder der er gennemsløbet til bart metal. Washprimer 1K CF giver perfekt vedhæftning og korrosionsbeskyttelse for det efterfølgende lakeringssystem.

Egnede underlag

Stål
Zinkbehandlet stål

Aluminium
Rustfrit stål

Produkter og tilsætninger

Washprimer 1K CF
Plus Reducers Fast

Råmaterialebasis

Washprimer 1K CF: Polyvinyl butyral bindemidler

Overfladebehandling



Overfladerengøring; anvend Silikonefjerner M700 for at fjerne alle forureninger før slibning. Vask først overfladen med varmt sæbevand, skyl derefter tilstrækkeligt med rent vand.




Tør slibning P240 - P320



Overfladen rengøres, anvend Silikonefjerner M700 for at fjerne alle forureninger før påføring af Washprimer 1K CF. Undgå kontakt med vand (f.eks. vandbaseret affedtningsmiddel) hvor spartelmassen er synlig.


Blanding



100 Washprimer 1K CF
50 Plus Reducers Fast

- o Omrør omhyggeligt Washprimer 1K CF før tilsætning af Reducer.
- o Anvend Sikkens målepind nr. 1 sort, for at opnå korrekt blanding.

Viskositet



16-18 sek. DIN 4 ved 20°C.

Washprimer 1K CF

Kun til professionel brug

Brugstid

6 måneder ved 20°C.

Dysetørrelser og sprøjtetryk




Sprøjtepistol
Overkop


Dyse
1.2-1.4 mm

Sprøjtetryk
1.7-2.2 bar ved pistolen
HVLP max 0.6-0.7 bar ved lufthætten

Påføring



1-2 x 1 lag over bart metal.
Anbefalet påføringstemperatur mellem 15°C-35°C.
Maksimum relativ luftfugtighed under påføring: 75%.
Bemærk: Påfør ikke for fyldige lag




Afluft 4-8 minutter mellem lagene ved 20°C.

Lagtykkelse


Ved anbefalet påføring: 6-12µm.

Overlakeringstid



Afluft mindst 15 minutter ved 20°C før overlakering.
Overlakeres inden 24 timer ved 20°C.

Kan overlakeres med



Alle Sikkens primere og fillere
med undtagelse af følgende produkter;
o Enhver 2K polyester spartelmasse
o Primer Surfacer EP II
o Sikkens basefarver

Washprimer 1K CF

Kun til professionel brug

Materialeforbrug

Anvendt ved anbefalet påføring vil det teoretiske materialeforbrug være $\pm 5 \text{ m}^2/\text{liter}$ i sprøjteklar tilstand.

Det praktiske materialeforbrug afhænger af mange forhold, f.eks. emnets form, overfladens struktur, påføringsmetode, sprøjtetryk og påføringsforhold.

Rengøring af udstyr

Sikkens cellulose fortynder eller Reducer Plus

VOC

EU's grænseværdi for dette produkt (produkt kategori: IIB.c) er i sprøjteklar tilstand 780 g / liter VOC.
VOC indholdet i dette produkt er maksimum 752 g / liter i sprøjteklar tilstand.

Lagerholdbarhed

Produkters lagerholdbarhed er fastsat når produkter er lagret uåbnet ved 20°C.
Undgå ekstreme varierende temperaturer.
o Washprimer 1K CF 2 år

EB

Til professional brug. (Se Sikkerhedsdatabladet).

Se teksten på produktetiketten.

Ved anvendelsen af dette produkt er det foreskrevet, at opfylde de nationale regulativer for helbred og sikkerhed under arbejdet udførsel, og at overholde affaldshåndteringslovgivningen.

Akzo Nobel Car Refinish AB.

Adresse: Mediavägen 1

S-135 27 Tyresö Sverige

Postboks: Box 224

Tel: 0046 850304100

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG MED EGNET HELDBEREDS OG SIKKERHEDSUDSTYR.

VIGTIGT: Informationen i dette datablad er ikke beregnet til at være udtømmende, men er baseret på nuværende viden og nuværende lovgivning, alle personer der anvender dette produkt for ethvert andet formål, end specifikt anbefalet i dette tekniskdatablad uden først at få en skriftlig godkendelse fra os som leverandør af produktet til de oprindelige formål, anvender produktet for sin egen risiko. Det er altid forbrugers ansvar at tage alle nødvendige trin for at opfylde kravene i de lokale regler og lovgivninger. Læs altid sikkerhedsdatabladet og det tekniskdatablad for dette produkt. Alle anvisninger vi giver eller udtalelser lavet vedrørende dette produkt af os (Skriftlig i dette datablad eller andre steder), er opgivet ud fra vores bedste viden, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller beskaffenheden af underlaget, eller de mange andre faktorer der har effekt for anvendelsen og påføringen af dette produkt. Derfor med mindre vi har en skriftlig aftale, kan vi ikke acceptere noget ansvar overhoved for egenskaberne af dette produkt eller nogen form for tab eller skade opstået under anvendelsen af dette produkt. Alle produkter leveret og tekniske forskrifter er opgivet ifølge vores standardbetingelser og salgsbetingelser. Du bør spørge efter en kopi af dette dokument og gennemgå det omhyggeligt. Informationerne i dette datablad er under opdatering fra tid til anden i lyset af erfaringer og vores politik om løbende udvikling. Det er forbrugers ansvar at sikre, at dette datablad er det korrekte forud for anvendelsen af produktet.

Lakeringsproduktmærker nævnt i dette datablad er varemærker af eller med licens af Akzo Nobel.

Hovedkontor:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com