

# Autoclear Lights

## ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING

### Beskrivning


2K, isocyanathärdning, snabbtorkande klarlack i sprayburk.

Speciellt utformad för reparationer av strålkastare. Produkten kan appliceras direkt i ett skikt över slipade polykarbonat underlag.


Produkten aktiveras genom att trycka på den röda knappen på stiftet i botten.




1. Skaka ordentligt i  
1 minut




2. Placera knappen på  
stiftet i botten av  
sprayburken




3. Tryck på knappen en gang för att  
aktivera




4. Skaka minst i  
2 minuter



Avstånd ungefär 10 cm




1 skikt



Före torkning  
5-10 minuter vid 20°C



Vänd burken upp och ner, och spruta för att rengöra munstycket



**20°C**

7 timmar

**60°C**

30 minuter



Använd lämplig skyddsutrustning

Akzo Nobel Car Refinishes rekommenderar användning av friskluftsmask.

# Autoclear Lights

## ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING

### Beskrivning

2K, isocyanathärdning, snabbtorkande klarlack i sprayburk.  
Speciellt utformad för reparationer av strålkastare. Produkten kan appliceras direkt i ett skikt över slipade polykarbonat underlag.  
Produkten aktiveras genom att trycka på den röda knappen på stiftet i botten.

### Produkt och tillbehör

Autoclear Lights

### Kemisk basråvara

Autoclear Lights: Akrylhartser  
Hardener (integrerad i burken): Polyisocyanathartser

### Underlag

Alla vanliga använda polykarbon strålkastare

### Förbehandling av underlag

Rengör med M200  
Slipa med maskin i följande steg: P320 – P400 – P500 – P600 – P1000 – P1500 – P3000 vått  
Rengör igen med M200

*(OBS: följande slipsteg bidrar till enastående vidhäftningsegenskaper och utseende)*

### Produkt aktivering

Aktivera produkten genom att trycka den röda knappen på stiftet i botten av sprayburken.  
Skaka minst i 2 minuter före användning. Efter användning, vänd burken upp och ner och spruta för att rengöra munstycket.

### Bearbetning



Spruta ett skikt, avlufta 5-10 minuter vid 20°C.

### Brukstid

Efter aktivering  
(Brukstiden kan förlängas genom förvaring i en kall miljö)

8 timmar vid 20°C


### Filmtjocklek

Vid rekommenderad applicering: 20-30 µm

# Autoclear Lights

## ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING

### Torktider



	20°C	60°C
Dammtorr	20 min	5 min
Hanterbar	7 tim	30 min

### VOC

EU:s gränsvärde för denna produkt (kategori: IIB, e) är: max. 840 g/liter VOC sprutfärdig blandning.  
VOC-halten i denna produkt är: max. 623 g/liter VOC sprutfärdig blandning.

### Förvaring

Produktens lagringstid bestäms när produkten förvaras öppen vid 20°C.  
Undvik för stora fluktuationer i temperatur.

- o Se TDS S9.01.02 Lagringstid Sikkens produkter

**Akzo Nobel Car Refinishes AB**  
Adress: Box 224, 135 27 Tyresö  
Tel: +46 (0)8 503 04 100

### ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING

**Viktig information:** Informationen i detta datablad är inte tänkt att vara fullständig och är baserad på vår nuvarande kunskap samt gällande lagar; varje person som använder denna produkt för annat ändamål än det som uttryckligen rekommenderas i det tekniska databladet utan att först ha erhållit skriftlig bekräftelse från oss om lämpligheten att använda produkten för ändamålet i fråga gör detta på egen risk. Det är alltid användarens ansvar att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla de krav som ställs i lokala lagar och bestämmelser. Läs alltid databladet vad angår materialsäkerhet och det tekniska databladet vad angår produkten om sådana finns. Alla råd som vi ger eller annat uttalande från oss om produkten (angivna i detta datablad eller på annat sätt) är enligt vår uppfattning riktiga men vi har ingen kontroll över kvaliteten på underlaget eller de många faktorer som kan påverka användningen och appliceringen av produkten. Om vi inte särskilt och skriftligen kommit överens om annat påtar vi oss inget som helst ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada som kan uppstå vid användningen av produkten. För de produkter som vi levererar och för de tekniska råd som vi lämnar gäller våra standard leveransvillkor. Ni bör efterfråga en kopia av dessa villkor och läsa dem noggrant. Informationen i detta datablad kan ändras från tid till annan mot bakgrund av nya erfarenheter och vår policy om kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att före användningen av produkten förvissa sig om att detta datablad är det aktuella.

Produktnamn nämnda i detta datablad är varumärken tillhörande, eller licensierade av, Akzo Nobel.

#### Huvudkontor

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.sikkensvr.com](http://www.sikkensvr.com)