


Autosurfacers Optima (Schleif-Version)



- 3** Autosurfacers Optima
- 1** Autosurfacers Optima Hardener Sanding
- 1** Autosurfacers Optima Reducer Sanding (Fast, Medium, Slow)

9



Zuerst den Hardener begeben und gründlich durchrühren, danach den Reducer begeben und noch einmal gründlich durchrühren.



Spritzpistole:
1.6-1.8



Arbeitsdruck:
1.7-2 bar (am Lufteinlass)



1 leichte geschlossene Schicht
Ablüften lassen bis matt



1-2 volle Schichten ohne Zwischenablüftung*

*Eine 3. bis 4. Schicht kann direkt nachgelegt werden, um höhere Schichtdicken zu erreichen, beachten Sie aber dann bitte die entsprechend längeren Trocknungszeiten



Schleifbar nach der Trocknung bei:

Lufttrocknung: 30–60 Minuten: (Trocknungszeiten abhängig von Temperatur, Schichtdicke und ausgewähltem Reducer)

Ofentrocknung 60°C Objekttemperatur: nach 10 Minuten (keine weitere Ablüftzeit notwendig)

Infra Rot: 5 Minuten bei voller Leistung und max. 100°C (keine weitere Ablüftzeit notwendig)



Finales Blockschleifen:
P400
(=Ausnahme zu TDB S8.06.02)



Finaler Schleifschritt:
P500-P600
(P600 bei dunkleren Farbtönen)



Überlackierbar mit:
Allen Sikkens Deck-/Basislacken



Geeigneten Atemschutz verwenden

Akzo Nobel Car Refinishes empfiehlt die Verwendung eines Atemschutzgerätes ohne Atemwiderstand