


Sealer Plus

KUN FOR PROFESJONELT BRUK

Beskrivelse

To-komponent transparent sealer/adhesion promoter som kan overmales med enhver Sikkens topcoat.
Sealer Plus gir eksellent heft mellom underlag og topcoat.



100 Sealer Plus
35 Autocryl Plus LV Hardener
25 Autocryl Plus LV Thinner




Bruk Sikkens målepinne
Nr. 26




Innstilling sprøytepistol:
1.2-1.5 mm

Påførings trykk:
1.7-2.2 bar ved luftinntaket
HVLP max 0.6-0.7 bar ved ventilen




1 strøk



Sealer Plus
Autocryl Plus LV Thinner

Tid for setting:
15 minutter ved 20°C

Overmal innen:
3 timer ved 20°C



Overmalbar med alle Sikkens topcoat



Bruk hensiktsmessig luftveis beskyttelse
Akzo Nobel Car Refinishes anbefaler bruk av maske med friskluft tilførsel.

Sealer Plus

KUN FOR PROFESJONELT BRUK

Beskrivelse

To-komponent transparent sealer/adhesion promoter som kan overmales med enhver Sikkens topcoat. Sealer Plus gir eksellent heft mellom underlag og topcoat.

Egnede underlag

Eksisterende finish
Glassfiber armert polyester
Finer
Alle Sikkens forbehandlingsprodukter

Produkt og tilsetninger

Sealer Plus

Hardeners

Autocryl Plus LV Hardener
Autocryl LV Hardener 420

Autoclear Ultra/ Ultra Fast Hardener

Plus Reducer

Plus Reducer Fast; flekk og panelreparasjoner, temperaturområde: 15°C-25°C.
Plus Reducer Medium; flekk, panelreparasjoner og større områder, temperaturområde: 20°C-30°C.
Plus Reducer Slow; Større områder og hele lakkeringsjobber, temperaturområde: 25°C-35°C.
Plus Reducer Extra Slow; for bruk ved ekstra høye temperaturer, temperaturområde: over 35°C.

Thinner

Autocryl Plus LV Thinner
Autocryl LV Thinner 420

Basis råmaterialer

Sealer Plus: Acrylisk harpiks

Overflatebehandling



Overflaten rengjøres, fjern all forurensing fra overflaten før sliping ved bruk av passende rensemiddel.
Forvask overflaten med varmt vann og vaskemiddel, skyll rikelig med rent vann.



Sliping; avsluttende slipetrinn; P320
For detaljert overflatebehandling, se TDS S8.06.02




Overflaten rengjøres; fjern all forurensing fra overflaten før påføring av Sealer Plus ved bruk av passende rensemiddel.

Sealer Plus

KUN FOR PROFESJONELT BRUK


Farging / Farger under panseret



I motorrommet på enkelte biler finnes en matt finish. Flere og flere bilmerker benytter denne finish, såkalt farger under panseret. Sealer Plus kan brukes til å imitere slike farger under panseret ved tilsetning av 25 volumdeler Autocryl LV eller Autocryl Plus LV.

Omrør blandingen grundig før tilsetning av hardener og thinner som spesifisert under:

Blanding



100 Sealer Plus
35 Autocryl Plus LV Hardener
25 Autocryl Plus LV Thinner

Målepinne nr. 26


5 Sealer Plus
1 Autoclear LV Ultra/Ultra Fast Hardener
2 Plus Reducer

Målepinne nr. 23 Fiolett

100 Sealer Plus
25 Autocryl LV Hardener 420
35 Autocryl LV Thinner 420

Målepinne nr. 5

Viskositet



15 sekunder DIN cup 4 ved 20°C

Instilling sprøytepistol / påføringstrykk



Sprøytepistol

Dyseåpning

Påføringstrykk

Gravitet matet


1.2-1.5 mm

1.7-2.2 bar ved sprøytepistolens luftinntak
HVLP max 0.6-0.7 bar ved ventilen

Brukstid

2 timer ved 20°C

Påføring




Påfør 1 fullt fyldig strøk over det totale området.

Alternativt: Påfør først et tynt strøk fulgt av et fullt fyldig strøk etter 2-3 minutter for setting ved 20°C.

Film tykkelse

Ved anbefalt påføring;
1 coat; 15-20 µm

Tid for setting



La sette seg i minimum 15 minutter ved 20°C før påføring av topcoat.

Påfør topcoat innen 3 timer ved 20°C.

**Overskrides denne maksimumstiden, slip med P500 tørt eller P1000 våt slipepapir.*

**Hvis Sealer Plus er farget med opp til 25% volum med: Autocryl LV 420 eller Autocryl Plus LV, må tørketiden økes med ekstra 10-15 minutter ved 20°C.*

Sealer Plus

KUN FOR PROFESJONELT BRUK

Overmalbar med

Alle Sikkens topcoat

Material forbruk

Ved anbefalt påføring vil teoretisk materialforbruk være: $\pm 19.1 \text{ m}^2/\text{liter RTS}$.

I praksis vil forbruket påvirkes av flere forhold som f.eks objektets form, overflaten, påføringsteknikk, trykk og påføringsforhold.

Rengjøring av utstyr

Sikkens Solvents eller løsemiddelbaserte Guncleaners

VOC

EU's grenseverdier for produktet (produkt kategori: IIB. c) i bruksklar form er max. 540 g/liter VOC.
VOC innholdet i dette produkt i bruksklar form er max. 539 g/liter.

Produktlagring

Produktets lagringstid forutsetter uåpnet produkt lagret ved 20°C.
Unngå ekstreme temperaturvariasjoner.
o Produkt lagringsdata, se TDS S9.02.01.

Akzo Nobel Car Refinishes AS
Adresse: Fløisbonnveien 6, 1410 Kolbotn
Telefon: +47 66 81 95 20

KUN FOR PROFESJONELL BRUK

VIKTIG MERKNAD Informasjonen i dette databladet har ikke til hensikt å være uttømmende. De er basert på vårt nåværende kunnskapsnivå og på gjeldende lovgivning. Enhver person som bruker dette produktet til et hvilket som helst formål annet enn det som er konkret anbefalt i det tekniske databladet uten først å ha innhentet skriftlig bekreftelse fra oss om produktets egnethet for det aktuelle formål gjør det på egen risiko. Det er alltid brukerens ansvar å ta alle nødvendige forholdsregler for å oppfylle krav i lovgivning og lokale forskrifter. Les alltid HMS-databladet og det tekniske databladet for produktet hvis de er tilgjengelige. Alle råd og alle utsagn vi gir vedrørende produktet (i dette databladet eller på annen måte) er riktige i henhold til den kunnskap vi besitter pr. dag. Vi har ingen kontroll over kvaliteten på og tilstanden til underlaget og de mange andre faktorer som påvirker bruk og påføring av produktet. Hvis vi ikke har bekreftet det skriftlig aksepterer vi ikke noe ansvar for produktets egnethet for formålet eller for ethvert mulig tap eller skade som måtte oppstå ved bruk av produktet. Alle produkter som leveres og all assistanse som gis er underlagt våre standard vilkår og våre salgsbetingelser. Be om en kopi av dette dokumentet og gjennomgå det grundig. Innholdet i våre tekniske datablader modifiseres fra tid til annen med utgangspunkt i våre erfaringer og vår policy om kontinuerlig utvikling. Det er brukerens ansvar å se til at han disponerer det gjeldende databladet før han tar produktet i bruk.

Navn på lakkprodukter som er nevnt i dette databladet er varemerker eller lisenser tilhørende Akzo Nobel.

Hovedkontor

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com