

Matting Paste 444

VAIN AMMATTIMATTEISEEN KÄYTTÖÖN

Kuvaus

Mattausaine Autocryl Plus LV:n (Tekninen Tuoteseloste 5.2.78) kiillon madaltamiseen

Kiiltoasteen säätäminen

Mattausainetta lisätään (mieluiten painoyksiköin; tarkin menetelmä) pintamaaliin halutun kiiltoasteen saavuttamiseksi

Haluttaessa tietää lopullinen pinnan ulkonäkö / kiiltoaste tarkasti, ruiskumallilappu(ja) on valmistettava etukäteen

Sekoittaminen painoyksiköin

Mikäli ei käytetä valmista sävykaavaa (jossa 444 on siis valmiiksi mukana yhtenä "sävyinä"):



Kiiltoaste	Autocryl Plus LV-värin <u>paino</u>	Matting Paste 444:n <u>paino</u>
Puolimatta	100	75
Täysmatta	100	150

Sekoita väriseos huolellisesti 444:n kanssa täysin tasalaatuisiksi ennen kovettajan ja ohenteen lisäämistä


Sekoittaminen ruiskutusvalmiiksi – kun A-komponentti on sekoitettu painoyksiköin



Noudata Autocryl Plus LV:n Teknistä Tuoteselostetta; A-komponentiksi muodostuu yhdistelmä väriseoksesta ja 444:stä, joten kovettajaa ja ohennetta lisätään yhdistelmän mukaisesti

Ole huolellinen sekoittaessasi ruiskutusvalmista maalia, seoksen pitää olla täysin tasainen ennen käyttöä!

Sekoittaminen tilavuusyksiköin




		Autocryl Plus LV	Matting Paste 444
Puolimatta	Yli 80% kaavasta R110:tä ja / tai R454:ää	70 osaa	30 osaa
	Kaikki muut sävyt	50 osaa	50 osaa
Täysmatta		30 osaa	70 osaa

Sekoita väriseos huolellisesti 444:n kanssa täysin tasalaatuisiksi ennen kovettajan ja ohenteen lisäämistä


Sekoittaminen ruiskutusvalmiiksi – kun A-komponentti on sekoitettu tilavuusyksiköin

Kun 444:n osuus väriseoksesta on **vähemmän kuin 50%**:




- 100** Autocryl Plus LV (väriseos + 444)
- 50** Autocryl Plus LV Hardener
- 10** Autocryl Plus LV Thinner

Kun 444:n osuus väriseoksesta on **50% tai enemmän**:



- 3** Autocryl Plus LV (väriseos + 444)
- 1** Autocryl Plus LV Hardener
- 10%** Autocryl Plus LV Thinner

Tekstuuripinnan imitointi – sekoitus painoyksiköin



- 100 Autocryl Plus LV
- 100 Matting Paste 444

Sekoita väriseos huolellisesti 444:n kanssa täysin tasalaatuisiksi ennen kovettajan ja ohenteen lisäämistä

Matting Paste 444

VAIN AMMATTIMAISEEN KÄYTTÖÖN

Tekstuuri-pinta-värien ruiskuttaminen – HUOM! Ainoastaan yläsäiliöruiskulla



Ruiskuta 2-3 kerrosta (kunnes peitossa) normaalilla paineella tavanomaiselta etäisyydeltä, anna haihtua vähintään 15 minuuttia (20°C) viimeisen kerroksen jälkeen.

Tekstuuri-pinta luodaan ruiskuttaen alhaisella paineella (0.5 - 1 bar) kauempaa; mitä matalampaa painetta käytetään, sen karkeampi pinnasta tulee.


Ulkonäköä saadaan muutettua seuraavin keinoin:

- o Säätämällä ruiskutuspainetta ja -etäisyyttä sekä käyttämällä eri koon materiaalisuutinta
- o Lisäämällä ohennetta enemmän (=> sileämpi pinta) tai vähemmän (=> karkeampi pinta)

Käyttöaika

Madalletun kiiltoasteen A-komponentti (Autocryl Plus LV -sävy + 444) :n kanssa säilyy 3 kuukautta (20°C) Ruiskutusvalmiin seoksen (kovettaja lisätynä) käyttöajat löytyvät Teknisestä Tuoteselosteesta 5.2.78

Kuivumisaikat



Kuivumisaika riippuu Autocryl Plus LV -väriin lisätyn 444:n määrästä sekä käytetystä ohenteesta

Madalletun kiiltoasteen maalin kuivumisaikat ovat tyypillisesti pidempiä kuin pelkän Autocryl Plus LV -värin

VOC

2004/42/IIb(e)(840)620

EU-direktiivin mukainen VOC-raja-arvo tämän kaltaisille tuotteille (tuoteryhmä: IIB.e) ruiskutusvalmiina seoksena on enintään 840 g/litra.

Tämän tuotteen VOC-arvo ruiskutusvalmiina on enintään 470 g/litra

Varastointi

Tuotteiden säilyvyysajat on määritelty 20°C lämpötilassa, merkittäviä lämpötilan vaihteluita tulee välttää Paras ruiskutettavuus aikaansaadaan, kun avattu tuote säilytetään ruiskutuslämpötilassa

Tarkemmat tiedot: Katso säilyvyysaikojen Tekninen Tuoteseloste S9.01.02

Akzo Nobel Car Refinishes AB
Karhumäentie 3, 01530 Vantaa
+358 50 532 5798

VAIN AMMATTIMAISEEN TOIMINTAAN - HENKILÖKOHTAISIA SUOJARUSTEITA EDELLYTETÄÄN KÄYTETTÄVIKSI

TÄRKEÄ ILMOITUS Jäljempänä tällä selosteella esitetty informaatio ei ole tarkoitettu tyhjentäväksi ja se perustuu tämän hetken tietämykseen ja voimassa oleviin lakeihin: jokainen, joka käyttää tuotetta johonkin muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin sitä nimenomaisesti on teknisessä selosteessa suositeltu käytettäväksi, saamatta tuotteen soveltuvuudesta aiottuun tarkoitukseen meiltä ensin kirjallista varmistusta, tekee sen omalla riskillään. Vastuu tarvittavien toimien suorittamisesta paikallisten sääntöjen ja määräysten sekä lainsäädännön asettamien vaatimusten täyttämiseksi on aina käyttäjällä. Lue aina tämän tuotteen tuoteseloste ja tekninen seloste, mikäli sellainen on käytettävissä. Kaikki neuvot ja lausunnot, joita annamme tuotteesta, (joko tässä selosteessa tai muuten) ovat parhaan tietomme mukaan oikein, mutta emme voi vaikuttaa alustan laatuun ja kuntoon emmekä useisiin tekijöihin, jotka voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Sen johdosta emme ota mitään vastuuta tuotteen suorituskyvystä tai mistään menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu tuotteen käytöstä, elleimme nimenomaisesti ja kirjallisesti ole siihen myöntyneet. Myynnin vakioehtomme koskevat kaikkia toimittamiamme tuotteita ja antamiamme teknisiä neuvoja. Käyttäjän tulee pyytää kappale kyseisestä asiakirjasta ja käydä se läpi huolellisesti. Tämän selosteen sisältämää informaatiota voidaan aika ajoin muuttaa kokemusten ja jatkuvaan kehitykseen perustuvan politiikkamme perusteella. Käyttäjän vastuulla on varmistaa ennen tuotteen käyttämistä, että tämä seloste on ajantasainen.

Tässä selosteessa mainitut tuotemerkit ovat Akzo Nobelin tai sille lisensoituja tavaramerkkejä.

Pääkonttori

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com