


# Sealer Plus

## VAIN AMMATTIMAISEEN KÄYTTÖÖN

### Kuvaus

Kaksikomponenttinen läpikuultava eristemaali, soveltuu kaikkien Sikkens-pintamaalien alle luoden erinomaisen tartunnan



100 Sealer Plus  
50 Hardener P25  
25 Plus Reducer

TAI

100 Sealer Plus  
35 Autocryl Plus LV Hardener  
25 Autocryl Plus LV Thinner




Sekoita mieluiten vaakaa apuna käyttäen, tai vaihtoehtoisesti:

- Käytä mittatikkua **11** (P-kovettajaseos) tai mittatikkua **26** (Autocryl Plus LV-kovettajaseos)




Ruiskun materiaalisuutin:  
1.2 - 1.5

Ruiskutuspainne:  
1.7-2.2 bar ruiskun "kahvassa"  
HVLP maks. 0.7 bar ilmasuuttimessa




Yksi tasainen märkä kerros



Ennen pintamaalausta (20°C):

Anna haihtua vähintään 15 minuuttia, mutta korkeintaan 3 tuntia



Päällemaalattavissa kaikilla Sikkensin pintamaaleilla



Käytä henkilökohtaisia suojaimeja

Akzo Nobel Car Refinishes suosittelee käyttämään raitisilmanaamaria

Perusteelliset tuotetiedot saat lukemalla tämän Teknisen Tuoteselosteen huolellisesti kokonaan

# Sealer Plus

## VAIN AMMATTIMAISEEN KÄYTTÖÖN

### Kuvaus

Kaksikomponenttinen läpikuultava eristemaali, soveltuu kaikkien Sikkens-pintamaalien alle luoden erinomaisen tartunnan

### Sopivat pohjamateriaalit

Vanhat maalipinnat  
Lasikuitu

Vaneri  
Kaikki Sikkensin pohjamaalit

### Tuote, lisäaineet ja raaka-ainepohja sekä ohennevalikoima

|                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A-komp.</b>    | Sealer Plus                                                                                   | Akryylihartsit                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kovettajat</b> | Hardener P25<br>Autocryl Plus LV Hardener                                                     | Isosyanaattihartsit<br>Isosyanaattihartsit                                                                                                                                                                          |
| <b>Ohenteet</b>   | Plus Reducer Fast:<br>Plus Reducer Medium:<br>Plus Reducer Slow:<br>Autocryl Plus LV Thinner: | Pienemmät alueet ja paikkakorjaukset 15°C-25°C lämpötilassa<br>Suuremmatkin alueet 20°C-30°C lämpötilassa<br>Suuret alueet ja ylimalaukset 25°C-35°C lämpötilassa<br>Kaikenlaiset korjaukset 20°C-30°C lämpötilassa |

### Pinnan esivalmistelu



Ennen hiontaa; puhdista pinta sopivalla pesuaineella  
Käytä aina kahden pyyhintäliinan menetelmää




Viimeistelyhionta: P320  
Lisätietoja: Tekninen Tuoteseloste S8.06.02



Puhdista pinta sopivalla pesuaineella  
Käytä aina kahden pyyhintäliinan menetelmää

### Viskositeetti ja käyttöaika (20°C)




Viskositeetti: 15 sekuntia (DIN-kuppi #4)  
Käyttöaika kovettajan lisäämisen jälkeen: 2 tuntia

### Ruiskuttaminen (20°C)



Ruiskuta yksi tasainen märkä kerros  
*Optio: Ruiskuta ensin yksi ohut kerros, jatka märällä kerroksella 2-3 minuutin haihtumisen jälkeen*



Anna haihtua vähintään 15 minuuttia – mutta korkeintaan 3 tuntia\* ennen pintamaalausta  
\*Mikäli tämä aika ylitetään, on pinta kuivahiottava P500:lla (tai vesihioitava P1000:lla) ennen pintamaalausta  
\*Mikäli Sealer Plussaa on säilytetty APLV-värillä (25 osaa), haihdunta-aikojä pitää pidentää 10-15 minuuttia

# Sealer Plus

## VAIN AMMATTIMAISEEN KÄYTTÖÖN

### Kalvonpaksuus

15-20 µm

### Päällemaalattavissa

Kaikilla Sikkensin pintamaaleilla

### Teoreettinen riittävyys

Suosittelua ruiskutusmenetelmää käyttäen: ± 26 m<sup>2</sup>/litra (ruiskutusvalmis seos)

*Kappaleen muoto, pinnan laatu, työmenetelmä ja olosuhteet vaikuttavat toteutuvaan kulutukseen*

### Välineiden puhdistaminen

Pesutinneri (nitroselluloosaohenne)

### VOC

**2004/42/IIb(c)(540)500**

EU-direktiivin mukainen VOC-raja-arvo tämän kaltaisille tuotteille (tuoteryhmä: IIB.c) ruiskutusvalmiina seoksena on enintään 540 g/litra; tämän tuotteen VOC-arvo ruiskutusvalmiina on enintään 500 g/litra

### Varastointi

Vältä merkittäviä lämpötilan vaihteluja varastoinnin aikana

o *Tuotteiden säilyvyys, katso TTS S9.01.02 (avaamattomat astiat 20°C säilytyslämpötilassa)*

**Akzo Nobel Car Refinishes AB**  
**Karhumäentie 3, 01530 Vantaa**  
**+358 50 532 5798**

### VAIN AMMATTIMAISEEN TOIMINTAAN - HENKILÖKOHTAISIA SUOJAVARUSTEITA EDELLYTETÄÄN KÄYTETTÄVIKSI

**TÄRKEÄ ILMOITUS** Jäljempänä tällä selosteella esitetty informaatio ei ole tarkoitettu tyhjettäväksi ja se perustuu tämän hetken tietämykseen ja voimassa oleviin lakeihin: jokainen, joka käyttää tuotetta johonkin muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin sitä nimenomaisesti on teknisessä selosteessa suositeltu käytettäväksi, saamatta tuotteen soveltuvuudesta aiottuun tarkoitukseen meiltä ensin kirjallista varmistusta, tekee sen omalla riskillään. Vastuu tarvittavien toimien suorittamisesta paikallisten sääntöjen ja määräysten sekä lainsäädännön asettamien vaatimusten täyttämiseksi on aina käyttäjällä. Lue aina tämän tuotteen tuoteseloste ja tekninen seloste, mikäli sellainen on käytettävissä. Kaikki neuvot ja lausunnot, joita annamme tuotteesta, (joko tässä selosteessa tai muuten) ovat parhaan tietomme mukaan oikein, mutta emme voi vaikuttaa alustan laatuun ja kuntoon emmekä useisiin tekijöihin, jotka voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Sen johdosta emme ota mitään vastuuta tuotteen suorituskyvystä tai mistään menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu tuotteen käytöstä, ellemmme nimenomaisesti ja kirjallisesti ole siihen myöntyneet. Myynnin vakioehtomme koskevat kaikkia toimittamiamme tuotteita ja antamiamme teknisiä neuvoja. Käyttäjän tulee pyytää kappale kyseisestä asiakirjasta ja käydä se läpi huolellisesti. Tämän selosteen sisältämää informaatiota voidaan aika ajoin muuttaa kokemusten ja jatkuvaan kehitykseen perustuvan politiikkamme perusteella. Käyttäjän vastuulla on varmistaa ennen tuotteen käyttämistä, että tämä seloste on ajantasainen.

Tässä selosteessa mainitut tuotemerkit ovat Akzo Nobelin tai sille lisensoituja tavaramerkkejä.

#### Pääkonttori

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.sikkenscr.com](http://www.sikkenscr.com)