

Spotprimer

VAIN AMMATTIMAISEEN KÄYTTÖÖN


Kuvaus

Nopeasti kuivuva aerosoli-pohjamaali pienen puhki hiottujen kohtien paikkaamiseen, hiottava P500:lla kuivumisen jälkeen
Laaja sävyvalikoima; Musta, Keskiahmaa (=tumma), Harmaa (=vaalea), Valkoinen, Keltainen, Punainen, Vihreä ja Sininen



Ravista huolellisesti ennen käyttöä

Sekoituskuulan on liikuttava vapaasti, jatka ravistusta ainakin minuutin ajan



Ruiskutusetäisyys:

Noin 12-18 cm kohteesta




Ruiskuta 2-3 tasaista, ohutta märkää kerrosta

Anna haihtua matakasi kerrosten välillä, älä puhalla paineilmaa alueelle!



Käytön jälkeen ruiskutussuutin on puhdistettava:

Käännä pullo ylösalaisin ja paina suutinta parin-kolmen sekunnin ajan



Kerrosten välillä:

5-10 minuuttia (20°C)



Kuivumisaika:

30 minuuttia (20°C)

15 minuuttia (60°C)



Viimeistelevä kuivahiontakarkeus: P500

Katso lisätietoja Teknisestä Tuoteselosteesta S8.06.02



Päällemaalattavissa kaikilla Sikkens-pintamaaleilla



Käytä henkilökohtaisia suojaimia

Akzo Nobel Car Refinishes suosittelee käyttämään raitisilmanaamaria

Perusteelliset tuotetiedot saat lukemalla tämän Teknisen Tuoteselosteen huolellisesti kokonaan

Spotprimer

VAIN AMMATTIMAISEEN KÄYTTÖÖN

Kuvaus

Nopeasti kuivuva aerosoli-pohjamaali pienen puhki hiottujen kohtien paikkaamiseen, hiottava P500:lla kuivumisen jälkeen Laaja sävyvalikoima; Musta, Keskiharmaa (=tumma), Harmaa (=vaalea), Valkoinen, Keltainen, Punainen, Vihreä ja Sininen

Sopivat pohjamateriaalit

Puhkihiottujen kohtien paikkaaminen seuraaviin pohjamateriaaleihin liittyen:

Teräs
Vanhat, läpikovettuneet pintamaalit
Polyesterikiti ja lasikuitu

Sikkens-happopohjamaalit
Sikkens-fillerit
Primer Surfacer EP II

Raaka-ainepohja

Spotprimer: Fysikaalisesti kuivuvat sideaineet

Pinnan esivalmistelu



Poista pinnasta kaikki epäpuhtaudet käyttäen soveltuvaa rasvanpoistoainetta



Viimeistelevä kuivahiomakarkeus: P240 - P320

Katso lisätietoja Teknisestä Tuoteselosteesta S8.06.02



Puhdista pinta huolellisesti hiomapölystä ja pese alue käyttäen soveltuvaa rasvanpoistoainetta

Polyesterikittipintoja ei saa kastella vesi-alkoholipohjaisilla rasvanpoistoaineilla!

Ruiskuttaminen



Ruiskuta 2-3 tasaista, ohutta märkää kerrosta 12-18 cm etäisyydeltä

- Anna pinnan haihtua matakasi kerrosten välillä


Suosittelut ruiskutus-olosuhteet: 15°C-35°C ja suhteellinen kosteus enintään 75%

Spotprimer soveltuu ainoastaan pienten puhkihiottujen kohtien paikkaamiseen!



Ruiskutussuutin on puhdistettava heti käytön jälkeen:

Käännä pullo ylösalaisin ja paina suutinta parin-kolmen sekunnin ajan



Anna haihtua kerrosten välillä noin 5-10 minuuttia (20°C)

Haihtumista ei saa nopeuttaa puhaltamalla paineilmaa alueelle!

Spotprimer

VAIN AMMATTIMAISEEN KÄYTTÖÖN

Kalvonpaksuus

Noin 10 µm / kerros

2-3 kerrosta: 20-30 µm

Kuivumisaika



30 minuuttia (20°C)

15 minuuttia (60°C)

Kuivahio kuivunut Spotprimer-pinta P500:lla (tai vesissä P1000:lla) ja puhdistaa pinta ennen pintamaalausta!

Päällemaalattavuus



Kaikki Sikkens-pintamaalit

HUOM! Nitroselluloosapohjaisena tuotteena toisiin maalituotteisiin tartunta perustuu pääasiassa liuottimien vaikutukseen; tämän vuoksi vesiohenteisten tuotteiden tartunta Spotprimer-pinnan päällä ei ole optimaalinen

Riittoisuus

Toteutuvaan riittoisuuteen vaikuttaa esim. kappaleen muoto, pinnan karkeus ja paikalliset olosuhteet

VOC

2004/42/IIb(E)(840)700

EU-direktiivin mukainen VOC-raja-arvo tämän kaltaisille tuotteille (tuoteryhmä: IIB.E) ruiskutusvalmiina seoksena on enintään 840 g/litra

Tämän tuotteen VOC-arvo ruiskutusvalmiina seoksena on enintään 700 g/litra

Varastointi

Tuotteiden säilyvyysajat on määritelty 20°C lämpötilassa, merkittäviä lämpötilan vaihteluita tulee välttää
Paras ruiskutettavuus aikaansaadaan, kun avattu tuote säilytetään ruiskutuslämpötilassa

Tarkemmat tiedot: Katso säilyvyysaikojen Tekninen Tuoteseloste S9.01.02

Akzo Nobel Car Refinishes AB, Karhumäentie 3, 01530 Vantaa, +358 50 532 5798

VAIN AMMATTIMAISEEN TOIMINTAAN - HENKILÖKOHTAISIA SUOJAVARUSTEITA EDELLYTETÄÄN KÄYTETTÄVIKSI

TÄRKEÄ ILMOITUS Jäljempänä tällä selosteella esitetty informaatio ei ole tarkoitettu tyhjenteväksi ja se perustuu tämän hetken tietämyksemme ja voimassa oleviin lakeihin: jokainen, joka käyttää tuotetta johonkin muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin sitä nimenomaisesti on teknisessä selosteessa suositeltu käytettäväksi, saamatta tuotteen soveltuvuudesta aiottuun tarkoitukseen meiltä ensin kirjallista varmistusta, tekee sen omalla riskillään. Vastuu tarvittavien toimien suorittamisesta paikallisten sääntöjen ja määräysten sekä lainsäädännön asettamien vaatimusten täyttämiseksi on aina käyttäjällä. Lue aina tämän tuotteen tuoteseloste ja tekninen seloste, mikäli sellainen on käytettävissä. Kaikki neuvot ja lausunnot, joita annamme tuotteesta, (joko tässä selosteessa tai muuten) ovat parhaan tietomme mukaan oikein, mutta emme voi vaikuttaa alustan laatuun ja kuntoon emmekä useisiin tekijöihin, jotka voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Sen johdosta emme ota mitään vastuuta tuotteen suorituskyvystä tai mistään menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu tuotteen käytöstä, ellemmä nimenomaisesti ja kirjallisesti ole siihen myöntyneet. Myynnin vakioehdotamme koskevat kaikkia toimittamiamme tuotteita ja antamiamme teknisiä neuvoja. Käyttäjän tulee pyytää kappale kyseisestä asiakirjasta ja käydä se läpi huolellisesti. Tämän selosteen sisältämää informaatiota voidaan aika ajoin muuttaa kokemuksien ja jatkuvaan kehitykseen perustuvan politiikkamme perusteella. Käyttäjän vastuulla on varmistaa ennen tuotteen käyttämistä, että tämä seloste on ajantasainen.

Tässä selosteessa mainitut tuotemerkit ovat Akzo Nobelin tai sille lisensoituja tavaramerkkejä.

Pääkonttori

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com