

Spotsealer Direct to Metal

VAIN AMMATTIMAISEEN KÄYTTÖÖN


Kuvaus

Harmaa, nopeasti kuivuva aerosoli-pohjamaali pienten puhkihiottujen kohtien paikkaamiseen
Voidaan ruiskuttaa suoraan metallien päälle ilman erillistä esikerrosta, eikä pintaa ei tarvitse hioa ennen päällemaalausta




Sekoitettava hyvin ennen käyttöä; sekoituskuulan on liikuttava vapaasti

Ravista voimakkaasti vähintään yhden minuutin ajan kuulan irtoamisen jälkeen



Ruiskutusetäisyys:

Noin 12-18 cm kohteesta




Ruiskuta 2-3 tasaista, ohutta märkää kerrosta

Anna haihtua matakasi kerrosten välillä, älä puhalla paineilmaa alueelle!



Käytön jälkeen ruiskutussuutin on puhdistettava välittömästi:

Käännä pullo ylösalaisin ja paina suutinta parin-kolmen sekunnin ajan




Kerrosten välillä:

8-10 minuuttia (20°C)

Päällemaalattavissa aikaisintaan:

15 minuuttia (20°C)



Päällemaalattavissa kaikilla Sikkensin pinta- ja pohjamaaleilla

Poikkeus: Ei saa päällemaalata Primer Surfacer EP II:lla



Käytä henkilökohtaisia suojaimia

Akzo Nobel Car Refinishes suosittelee käyttämään raitisilmanaamaria

Perusteelliset tuotetiedot saat lukemalla tämän Teknisen Tuoteselosteen huolellisesti kokonaan

Spotsealer Direct to Metal

VAIN AMMATTIMAISEEN KÄYTTÖÖN

Kuvaus

Harmaa, nopeasti kuivuva aerosoli-pohjamaali pienten puhkihiottujen kohtien paikkaamiseen. Voidaan ruiskuttaa suoraan metallien päälle ilman erillistä esikerrosta, eikä pintaa ei tarvitse hioa ennen päällemaalausta.

Sopivat pohjamateriaalit

Puhkihiottujen maalikerrosten alta paljastuvien, seuraavien metallien ja niiden ympäristöjen eristämiseen:

Teräs
Sinkitty teräs
Alumiini
Kupari

Raaka-ainepohja

Spotsealer Direct to Metal: Yhdistelmä fysikaalisesti kuivuvia hartseja ja orgaanisia liuottimia

Pinnan esivalmistelu



Poista pinnasta kaikki epäpuhtaudet käyttäen soveltuvaa rasvanpoistoainetta



Viimeistelevä kuivahiomaus: P240 - P320


Katso lisätietoja Teknisestä Tuoteselosteesta S8.06.02



Puhdista pinta huolellisesti hiomapölystä ja pese alue käyttäen soveltuvaa rasvanpoistoainetta


Polyesterikittipintoja ei saa kastella vesi-alkoholipohjaisilla rasvanpoistoaineilla!

Ruiskuttaminen




Ruiskuta 2-3 tasaista, märkää kerrosta 12-18 cm etäisyydeltä, anna pinnan haihtua matakasi kerrosten välillä. Suositellut ruiskutus-olosuhteet: 15°C-35°C ja suhteellinen kosteus enintään 75%

Spotsealer Direct to Metal soveltuu ainoastaan pienten puhkihiottujen kohtien paikkaamiseen!



Käytön jälkeen ruiskutussuutin on puhdistettava:

Käännä pullo ylösalaisin ja paina suutinta parin-kolmen sekunnin ajan



Anna haihtua kerrosten välillä noin 8-10 minuuttia (20°C)

Anna haihtua viimeisen kerroksen jälkeen vähintään 15 minuuttia (20°C) ennen päällemaalausta!


Spotsealer Direct to Metal

VAIN AMMATTIMAISEEN KÄYTTÖÖN

Kalvonpaksuus

20-30 µm


Päällemaalaus aika (20°C)



Anna haihtua vähintään 15 minuuttia ennen päällemaalausta

Päällemaalaa 48 tunnin kuluessa – mikäli tämä aika ylitetään, pinta on karhennettava kevyesti

Päällemaalattavuus



Kaikki Sikkens-pintamaalit ja -fillerit, poislukien Primer Surfacer EP II

Riittäisyys

Toteutuvaan riittäisyyteen vaikuttaa esim. kappaleen muoto, pinnan karheus ja paikalliset olosuhteet

VOC

2004/42/IIIB(e)(840)720

EU-direktiivin mukainen VOC-raja-arvo tämän kaltaisille tuotteille (tuoteryhmä: IIB.e) ruiskutusvalmiina seoksena on enintään 840 g/litra

Tämän tuotteen VOC-arvo ruiskutusvalmiina seoksena on enintään 720 g/litra

Varastointi

Tuotteiden säilyvyysajat on määritetty 20°C lämpötilassa, merkittäviä lämpötilan vaihteluita tulee välttää
Paras ruiskutettavuus aikaansaadaan, kun avattu tuote säilytetään ruiskutuslämpötilassa

Tarkemmat tiedot: Katso säilyvyysaikojen Tekninen Tuoteseloste S9.01.02

Akzo Nobel Car Refinishes AB
Karhumäentie 3, 01530 Vantaa
+358 50 532 5798

VAIN AMMATTIMAISEEN TOIMINTAAN - HENKILÖKOHTAISIA SUOJAVARUSTEITA EDELLYTETÄÄN KÄYTETTÄVIKSI

TÄRKEÄ ILMOITUS Jäljempänä tällä selosteella esitetty informaatio ei ole tarkoitettu tyhjenteväksi ja se perustuu tämän hetken tietämyksemme ja voimassa oleviin lakeihin: jokainen, joka käyttää tuotetta johonkin muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin sitä nimenomaisesti on teknisessä selosteessa suositeltu käytettäväksi, saamatta tuotteen soveltuvuudesta aiottuun tarkoitukseen meiltä ensin kirjallista varmistusta, tekee sen omalla riskillään. Vastuu tarvittavien toimien suorittamisesta paikallisten sääntöjen ja määräysten sekä lainsäädännön asettamien vaatimusten täyttämiseksi on aina käyttäjällä. Lue aina tämän tuotteen tuoteseloste ja tekninen seloste, mikäli sellainen on käytettävissä. Kaikki neuvot ja lausunnot, joita annamme tuotteesta, (joko tässä selosteessa tai muuten) ovat parhaan tietomme mukaan oikein, mutta emme voi vaikuttaa alustan laatuun ja kuntoon emmekä useisiin tekijöihin, jotka voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Sen johdosta emme ota mitään vastuuta tuotteen suorituskyvystä tai mistään menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu tuotteen käytöstä, ellemmme nimenomaisesti ja kirjallisesti ole siihen myöntyneet. Myynnin vakioehtomme koskevat kaikkia toimittamiamme tuotteita ja antamiamme teknisiä neuvoja. Käyttäjän tulee pyytää kappale kyseisestä asiakirjasta ja käydä se läpi huolellisesti. Tämän selosteen sisältämää informaatiota voidaan aika ajoin muuttaa kokemusten ja jatkuvaan kehitykseen perustuvan politiikkamme perusteella. Käyttäjän vastuulla on varmistaa ennen tuotteen käyttämistä, että tämä seloste on ajantasainen.

Tässä selosteessa mainitut tuotemerkit ovat Akzo Nobelin tai sille lisensoituja tavaramerkkejä.

Pääkonttori

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com