


Washprimer 1K CF (Spray)

VAIN AMMATTIMAISEEN KÄYTTÖÖN

Kuvaus

Nopeasti kuivuva, läpikuultava, kromaaton happopohjamaali metallipinnoille aerosolipullossa. Pienille alueille, laadukkaan tartunnan ja korroosiosuojan aikaansaamiseksi.




Ruiskutusvalmis (aerosolipullo)



Sekoitettava hyvin ennen käyttöä; sekoituskuulan on liikuttava vapaasti

Ravista voimakkaasti vähintään yhden minuutin ajan kuulan irtoamisen jälkeen



Ruiskutusetäisyys

Noin 12-18 cm




Yksi märkä tai kaksi ohutta märkää kerrosta

Maali on läpikuultavaa; peittävyyttä ei saa syntyä



Tärkeää; suuttimen puhdistaminen:

Käytön jälkeen käännä pullo ylösalaisin ja paina suutinta pari-kolme sekuntia, jotta pullo toimii ongelmitta myös seuraavalla käyttökerralla




Päällemaalattavissa aikaisintaan:

15 minuuttia (20°C)

Päällemaalattava viimeistään:

24 tuntia (20°C)



Päällemaalattavissa kaikilla Sikkens-pohjamaaleilla ja -fillereillä, poislukien:

Autosurfacer UV, Primer Surfacer EP II, Polyesterikitit ja Kombi Filler



Käytä henkilökohtaisia suojaimia

Akzo Nobel Car Refinishes suosittelee käyttämään raitisilmanaamaria

Perusteelliset tuotetiedot saat lukemalla tämän Teknisen Tuoteselosteen huolellisesti kokonaan

Washprimer 1K CF (Spray)

VAIN AMMATTIMATKASEEN KÄYTTÖÖN

Kuvaus

Nopeasti kuivuva, läpikuultava, kromaatiton happopohjamaali metallipinnoille aerosolipullossa. Pienille alueille, laadukkaan tartunnan ja korroosiosuojan aikaansaamiseksi.

Sopivat pohjamateriaalit

Teräs
Sinkitty teräs

Alumiini
Ruostumaton teräs

Tuote ja lisäaineet

Washprimer 1K CF (Spray)

Raaka-ainepohja

Polyvinyylibutyyraaliharts

Pinnan valmistelu



Puhdista pinta huolellisesti sopivalla rasvanpoistoaineella, esim. M600 tai M700



Viimeistelyhionta: P240 - P320

Katso Tekninen Tuoteseloste S8.06.02 halutessasi tarkempia tietoja




Puhdista pinta huolellisesti sopivalla rasvanpoistoaineella, esim. M600 tai M700.

Käytä yhtä liinaa pinnan kastelemiseen ja puhdistamiseen ja toista liinaa kuivaamiseen.

Polyesterikittipinnan paljastuessa varo kastelemasta aluetta vedellä (esim. vesi-alkoholipohjainen M200)

Ruiskuttaminen




Ruiskuta yksi märkä tai kaksi ohutta märkää kerrosta 12-18 cm etäisyydeltä paljaiden metallipintojen yli

Suosittelun ruiskutuslämpötila 15°-35°C ja suhteellinen ilmankosteus enintään 75%



Tärkeää; suuttimen puhdistaminen:

Käytön jälkeen käännä pullo ylösalaisin ja paina suutinta pari-kolme sekuntia, jotta pullo toimii ongelmitta myös seuraavalla käyttökerralla



Mikäli ruiskutetaan kaksi kerrosta:

Anna haihtua 4-8 minuuttia kerrosten välissä (20°C)A


Washprimer 1K CF (Spray)

VAIN AMMATTIMATKASEEN KÄYTTÖÖN

Kalvonpaksuus


Suosittelua ruiskutusmenetelmää käyttäen: 6-12 µm

Päällemaalattavuusaika (20°C)



Vähintään 15 minuuttia, enintään 24 tuntia

Päällemaalattavat tuotteet



Huom! Sikkens-värimassoja ei saa ruiskuttaa ruiskuttaa suoraan Wasprimer 1K CF:n päälle

Päällemaalattavissa kaikilla Sikkens-pohjamaaleilla ja -fillereillä, *poislukien seuraavat:*

- o Polyesterikitit ja Kombi Filler
- o Primer Surfacers EP II
- o Autosurfacers UV

Materiaalinkulutus

Kappaleen muoto, pinnan laatu, työmenetelmä ja olosuhteet vaikuttavat toteutuvaan kulutukseen

VOC

EU-direktiivin mukainen VOC-raja-arvo tämän kaltaisille tuotteille ruiskutusvalmiina seoksena on enintään 840 g/litra. Tämän tuotteen VOC-arvo ruiskutusvalmiina seoksena on enintään 720 g/litra

Varastointi

Tuotteiden säilyvyysajat on määritelty 20°C lämpötilassa, merkittäviä lämpötilan vaihteluita tulee välttää. Paras ruiskutettavuus aikaansaadaan, kun avattu tuote säilytetään ruiskutuslämpötilassa

Tarkemmat tiedot: Katso säilyvyysaikojen Tekninen Tuoteseloste S9.01.02

Akzo Nobel Car Refinishes AB
Karhumäentie 3, 01530 Vantaa
+358 50 532 5798

VAIN AMMATTIMATKASEEN TOIMINTAAN - HENKILÖKOHTAISIA SUOJAVARUSTEITA EDELLYTETÄÄN KÄYTETTÄVÄIKSI

TÄRKEÄ ILMOITUS Jäljempänä tällä selosteella esitetty informaatio ei ole tarkoitettu tyhjentyväksi ja se perustuu tämän hetken tietämykseen ja voimassa oleviin lakeihin: jokainen, joka käyttää tuotetta johonkin muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin sitä nimenomaisesti on teknisessä selosteessa suositeltu käytettäväksi, saamatta tuotteen soveltuvuudesta aiottuun tarkoitukseen meiltä ensin kirjallista varmistusta, tekee sen omalla riskillään. Vastuu tarvittavien toimien suorittamisesta paikallisten sääntöjen ja määräysten sekä lainsäädännön asettamien vaatimusten täyttämiseksi on aina käyttäjällä. Lue aina tämän tuotteen tuoteseloste ja tekninen seloste, mikäli sellainen on käytettävissä. Kaikki neuvot ja lausunnot, joita annamme tuotteesta, (joko tässä selosteessa tai muuten) ovat parhaan tietomme mukaan oikein, mutta emme voi vaikuttaa alustan laatuun ja kuntoon emmekä useisiin tekijöihin, jotka voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Sen johdosta emme ota mitään vastuuta tuotteen suorituskyvystä tai mistään menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu tuotteen käytöstä, ellemmme nimenomaisesti ja kirjallisesti ole siihen myöntyneet. Myynnin vakioehtomme koskevat kaikkia toimittamiimme tuotteita ja antamiimme teknisiä neuvoja. Käyttäjän tulee pyytää kappale kyseisestä asiakirjasta ja käydä se läpi huolellisesti. Tämän selosteen sisältämää informaatiota voidaan aika ajoin muuttaa kokemusten ja jatkuvaan kehitykseen perustuvan politiikkamme perusteella. Käyttäjän vastuulla on varmistaa ennen tuotteen käyttämistä, että tämä seloste on ajantasainen.

Tässä selosteessa mainitut tuotemerkit ovat Akzo Nobelin tai sille lisensoituja tavaramerkkejä.

Pääkonttori

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com