

# Consigli per la lucidatura di Autoclear LV Exclusive

SOLO PER USO PROFESSIONALE

## Descrizione

Questo trasparente ha delle speciali proprietà di reflow. Per un perfetto risultato finale, la lucidatura deve essere eseguita dopo 12 ore.

Se la lucidatura deve essere eseguita lo stesso giorno, è importante attenersi scrupolosamente alla procedura sotto riportata.

## Consigli per la lucidatura

Non lucidare nelle prime 2 ore dopo il raffreddamento.

### Carteggiatura



P1200 Carteggiare con 3M 260L P1200 con tampone

P3000 Abradere con Trizact P3000 con tampone (umido)

### Lucidatura



#### Farecla:

1. Usare Farecla G6 Rapid con Farecla Lambs Wool con un tampone morbido
2. Usare Farecla G6 Rapid con un tampone di spugna nero e tampone morbido.
3. Pulire la zona di lucidatura con un panno Farecla giallo da lucidatura

#### 3M:

1. Usare 3M Fast Cut Plus (Green Top) Compound con tampone verde
2. Sciacquare il tampone con acqua pulita
3. Usare 3M Extra Fine Compound (Yellow Top) con tampone giallo.
4. Pulire la zona di lucidatura con un panno 3M giallo da lucidatura

# Consigli per la lucidatura di Autoclear LV Exclusive

SOLO PER USO PROFESSIONALE

Akzo Nobel Coatings Spa.  
Via Silvio Pellico 8  
22100 Como  
Tel: 031 345111

## SOLO PER USO PROFESSIONALE

**NOTA IMPORTANTE.** Le informazioni riportate in questa scheda non sono da considerarsi esaustive e sono basate sulla nostra attuale conoscenza tecnica e sulle leggi vigenti: chiunque utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli specificamente suggeriti nella scheda tecnica, senza aver preventivamente ottenuto una nostra autorizzazione scritta, lo fa a proprio rischio. È sempre responsabilità dell'utilizzatore adottare tutte le misure necessarie per adempiere alle prescrizioni delle leggi locali. Leggere sempre la scheda di sicurezza e la scheda tecnica di questo prodotto, se disponibili. Tutti i suggerimenti o le dichiarazioni rilasciate da noi in merito al prodotto (sia in questa scheda che in altro modo) sono corrette in base alla nostra migliore conoscenza, tuttavia sono al di fuori del nostro controllo la qualità o lo stato del supporto o i molti fattori esterni che influenzano l'uso e l'applicazione del prodotto. Di conseguenza, in mancanza di uno specifico accordo scritto, non accettiamo alcuna responsabilità per le prestazioni del prodotto o per le perdite o i danni derivanti dall'uso dello stesso. Tutti i prodotti e i consigli tecnici forniti sono conformi ai nostri termini e condizioni di vendita standard. Consigliamo di chiedere una copia di questo documento e di prenderne visione con attenzione. Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifiche periodiche, alla luce delle esperienze acquisite e della nostra politica di continuo sviluppo. È responsabilità dell'utilizzatore verificare che questa scheda sia aggiornata prima di usare il prodotto.

Questa scheda cita marchi commerciali di proprietà o concessi in licenza ad Akzo Nobel.

**Head office :**

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.sikkenscr.com](http://www.sikkenscr.com)

