


# Colorbuild Plus Nass-in-Nass Sommermix

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

## Kurzbeschreibung

Colorbuild Plus besteht aus sechs farbigen Grundierungen die, wenn entsprechend untereinander gemischt, Farben erreichen, die nahe mit den gängigsten Decklack-Farbtönen vergleichbar sind. Abhängig vom verwendeten Mischungsverhältnis, kann Colorbuild Plus sowohl als Schleiffüller, als auch als Nass-in-Nass-Grundierfüller angewendet werden.

## Nass-in-Nass HT-Version



3 Colorbuild Plus  
 1 Hardener P35  
 0.6 Plus Reducer Slow / Extra Slow




Spritzpistole:  
 1.3-1.5 mm

Arbeitsdruck:  
 1.7-2.2 bar am Lufteinlass  
 HVLP max. 0.6-0.7 bar an der Luftkappe



1 Schicht



Ablüßzeit:  
 15 Minuten bei 20°C

Überlackierbar innerhalb:  
 24 Stunden bei 20°C



Überlackierbar mit allen Sikkens Decklacken



Geeigneten Atemschutz verwenden  
 Akzo Nobel Car Refinishes empfiehlt die Verwendung einer Atemschutzmaske mit Frischluftzufuhr

Lesen Sie das gesamte Technische Datenblatt für ausführliche Produktinformationen