

# Polierempfehlung Pro-NPM Next

**NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH**

## Kurzbeschreibung

Mit unserer neu entwickelten Politur AkzoNobel Pro-NPM NEXT decken wir ein noch größeres Spektrum an zu bearbeitenden Klarlacken ab, was gerade bei den lufttrocknenden Klarlacken zu einem **noch besseren Polierergebnis führt**, das keine Wünsche mehr offenlässt.

## Schleifprozess



Staubkorn/Oberflächenstörung feucht oder trocken mit P2500 egalisieren.



Feinschliff mit 3M™ Trizact™ Hookit™ Feinschleifscheibe 443SA, Grau, 75 mm, P3000.  
Bei dunklen Farbtönen wird empfohlen mit 3M™ Trizact™ Hookit™ Feinschleifscheibe 443SA, 75 mm, P8000 nachzubearbeiten

**Randzonen als erstes nachschleifen!**

## Polierprozess



Mit **AkzoNobel Pro-NPM NEXT** und dem orangefarbenen **Pro-NPM Profi Polierpad PLUS** auf Hochglanz polieren, ggfs. nachpolieren bis keine matten Flecken mehr sichtbar sind. (Standzeit Schleifkorn ca. 13-15 sek.)



Zwischen den einzelnen Polierschritten 3M™ Finish-Kontrollspray benutzen, um den Polierfortschritt zu kontrollieren. Um Flecken zu vermeiden, nur das Mikrofasertuch mit dem Finish-Kontrollspray benetzen.



Bei dunklen Farbtönen wird empfohlen mit der AkzoNobel Pro-NPM Anti-Hologramm Polish und dem gelbfarbenen Pro-NPM Polierpad Anti-Hologramm nachzupolieren, um Hologramme zu vermeiden.

# Polierempfehlung Pro-NPM Next

**NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH**

Kennzeichnung nach GefStoffV. in ihrer jeweils gültigen Fassung, siehe Angaben auf dem Gebinde-Etikett.

Zur Arbeitssicherheit sind die Informationen der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie, „Verarbeiten von Beschichtungsstoffen (BGR 500 Teil 2; Kapitel 2.29)“ zu beachten.

<b>Akzo Nobel Coatings GmbH</b> Kruppstraße 30 D-70469 Stuttgart  Tel: +49 (0)711 8951 - 0	<b>Akzo Nobel Coatings GmbH</b> Aubergstraße 7 A-5161 Elixhausen  Tel: +43 (0)662 48989 - 250	<b>Akzo Nobel Car Refinishes AG</b> Adetswilerstrasse 4 CH-8344 Bäretswil  Tel: +41 (0)44 931 44 44
--	---	---

**NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ:**

**Wichtiger Hinweis:** Es wurde bei den Informationen in diesem Datenblatt nicht beabsichtigt, dass sie in jedem Detail erschöpfend sind. Sie beruhen auf dem gegenwärtigen Stand unseres Wissens und auf den gegenwärtig gültigen Gesetzen: Jeder, der das Produkt für eine andere außer der im technischen Datenblatt angegebenen Verwendung einsetzt, ohne vorher eine schriftliche Bestätigung der Eignung des Produktes für diesen Zweck von uns erhalten zu haben, handelt auf eigene Gefahr. Es liegt immer in der Verantwortung des Anwenders, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, damit die im Bereich des Anwenders gültigen Gesetze und Verordnungen erfüllt werden. Vor dem Einsatz muss das Materialdatenblatt und/oder das Technische Datenblatt (je nach Verfügbarkeit) für dieses Produkt gelesen werden. Jede Empfehlung oder Erklärung, die von uns über das Produkt gemacht wird (in diesem Datenblatt oder anderweitig), wird gemäß unseres aktuellen Wissensstand gegeben. Qualität oder Zustand des Untergrundes und weitere Faktoren können die Verwendung und Applikation des Produkts beeinflussen. Deshalb übernehmen wir keinerlei Haftung über die Leistung des Produkts bzw. für jeden Verlust oder Schaden, der sich aus der Verwendung des Produkts ergibt, es sei denn, wir haben ausdrücklich unser schriftliches Einverständnis gegeben. Alle gelieferten Produkte und erteilten technische Empfehlungen sind unseren Standardliefer- und Zahlungsbedingungen unterworfen. Fordern Sie eine Kopie dieses Dokuments an und überprüfen Sie es sorgfältig. Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind von Zeit zu Zeit entsprechend weiterer Erfahrung und gemäß unseren Richtlinien Änderungen unterworfen. Es ist Aufgabe des Benutzers, vor der Verwendung des Produktes sicherzustellen, dass er die aktuellste Version dieses Datenblattes besitzt.

In diesem Datenblatt erwähnte Markennamen sind Warenzeichen oder für AkzoNobel lizenziert.

**Zentrale:**

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.sikkensvr.com](http://www.sikkensvr.com)