

Suszenie produktów CR promiennikiem podczerwieni

Tylko do użytku profesjonalnego

Opis

AkzoNobel Car Refinishes zapewnia właściwe wysuszenie/utwardzenie produktów przy użyciu promienników podczerwieni wyłącznie pod warunkiem aplikacji produktów zgodnie z dokumentacją techniczną (TDS) oraz zastosowania urządzeń podczerwieni zgodnie z zaleceniami producenta.

Należy przestrzegać następujących zaleceń:

- Zawsze i w przypadku wszystkich produktów, pozostawić 5 minut na odparowanie przed suszeniem promiennikiem podczerwieni.
- Podkłady gruntujące i szpachłówki poliesterowe można suszyć wyłącznie przy niskiej mocy używając fal krótkich.
- Podczas suszenia temperatura panelu nie może przekroczyć 100°C.
- Po suszeniu należy schłodzić powierzchnię do temperatury otoczenia, przed rozpoczęciem montażu lub polerowania.

Elementy z tworzyw sztucznych:

Aby uniknąć ryzyka deformacji umieścić promiennik podczerwieni w największej wskazanej odległości.

Szpachłówki poliesterowe	Fale krótkie		Fale średnie	
	Odległość	Czas suszenia (Moc: Niska)	Odległość	Czas suszenia (Moc: Niska)
	50-70 cm	4-5 minut	40-60 cm	6-8 minut

Podkłady gruntujące	Fale krótkie		Fale średnie	
	Odległość	Czas suszenia (Moc: Niska)	Odległość	Czas suszenia (Moc: Niska)
	50-70 cm	7-9 minut	40-60 cm	10-12 minut

Podkłady wypełniające	Fale krótkie		Fale średnie	
	Odległość	Czas suszenia (Moc: Niska + Wysoka)	Odległość	Czas suszenia (Moc: Niska + Wysoka)
Autosurfacer HB	50-70 cm	4+8 minut	40-60 cm	6+10 minut
Autosurfacer Rapid	50-70 cm	5+10 minut	40-60 cm	5+12 minut
Colorbuild Plus				
Primer Surfacer EP II				
Autosurfacer WB	X	X	X	X

Lakiery akrylowe jednowarstwowe	Fale krótkie		Fale średnie	
	Odległość	Czas suszenia (Moc: Niska + Wysoka)	Odległość	Czas suszenia (Moc: Niska + Wysoka)
Autocryl Plus LV	50-70 cm	4+6 minut	40-60 cm	4+8 minut

Suszenie produktów CR promiennikiem podczerwieni

Tylko do użytku profesjonalnego

Lakiery bezbarwne	Fale krótkie		Fale średnie	
	Odległość	Czas suszenia (Moc: Niska + Wysoka)	Odległość	Czas suszenia (Moc: Niska + Wysoka)
Autoclear Aerodry	50-70 cm	2+6 minut	40-60 cm	2+6 minut
Autoclear Mix & Matt *				
Autoclear Rapid	50-70 cm	4+6 minut	40-60 cm	4+6 minut
Autoclear Rapid Air AS				
Autoclear 2.0	50-70 cm	4+8 minut	40-60 cm	4+10 minut
Autoclear Basiq HS				
Autoclear HSR Antiscratch				
Autoclear LV				
Autoclear LV Exclusive				
Autoclear LV Superior				
Autoclear Plus HS				
Autoclear WB 2.0				

* Pozostawić 15 minut na odparowanie przed suszeniem promiennikiem podczerwieni

AkzoNobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o.
 The Park Warsaw Budynek B1
 ul. Krakowiaków 48; 02-255 Warszawa

DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU Z ODPOWIEDNIMI ŚRODKAMI OCHRONY OSOBISTEJ I WYPOSAŻENIEM BHP

WAŻNA UWAGA Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie są wyczerpujące na temat produktu, są zaś oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz bieżących przepisach: każda osoba stosująca produkt do innych celów niż zalecane w karcie informacji technicznej, bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody na jego inne niż zalecane użytkowanie stosuje go na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownik we wszystkich przypadkach jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich czynności, związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów i postanowień. Należy zawsze przeczytać Kartę Charakterystyki i Kartę Informacji Technicznej dla danego produktu, jeśli taka jest dostępna. Niniejsze dane są zebrane i opracowane na podstawie stanu najlepszej naszej wiedzy (w tej Karcie lub innym dokumencie), ale nie stanowią one gwarancji właściwości produktu, ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. A zatem wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu nie jest kontrolowane przez producenta chyba, że istnieją pisemne umowy. W przeciwnym razie producent nie bierze na siebie jakiegokolwiek odpowiedzialności za stan produktu, jego stratę lub zniszczenie podczas jego użytkowania. Wszystkie produkty i specyfikacje techniczne są dostarczane zgodnie z zawartymi umowami i warunkami sprzedaży. Odbiorca zawsze powinien żądać kopii umowy i przejrzeć ją bardzo dokładnie. Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki mogą podlegać modyfikacji w świetle zmian w przepisach, stanie wiedzy, doświadczeniu i ciągłej polityki rozwoju. Osoba stosująca produkt jest zobowiązana do wcześniejszego zweryfikowania tej Karty przed jego stosowaniem.

Wspomniane marki produktów w tej Karcie są znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz AkzoNobel.

Siedziba firmy

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands.

www.sikkensvr.com

Klauzula wyłączenia odpowiedzialności

Dane w niniejszym dokumencie są zebrane i opracowane na podstawie stanu najlepszej naszej wiedzy, ale nie stanowią gwarancji ani reprezentacji odnośnie dokładności czy kompletności (zawartości) tego dokumentu.

Ponadto, firma AkzoNobel Car Refinishes BV, jej spółki zależne, członkowie lub pracownicy nie ponoszą w żadnych okolicznościach odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody każdego rodzaju i natury w tym, ale bez ograniczenia do, bezpośrednich, pośrednich, specjalnych, powstałych w następstwie lub przypadkowych szkód wynikających z lub w związku z użyciem (zawartości) tego dokumentu lub wynikających z lub w związku z użyciem jakichkolwiek materiałów, informacji, określeń lub zaleceń w tym dokumencie.