

Poetsadvies Autoclear LV Exclusive

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK


Omschrijving

Autoclear LV Exclusive heeft “zelfherstellende” eigenschappen. Voor het perfecte eindresultaat wordt geadviseerd om pas te gaan poetsen na 12 uur.
Wanneer dezelfde dag nog gepoetst dient te worden, is het belangrijk dat de volgende poetsprocedure wordt gevolgd.

Poetsadvies

Poets absoluut niet binnen 2 uur na afkoelen tot kamertemperatuur.

Matteren



- P1200 Schuur met 3M 260L P1200 met interface pad
P3000 Abrade met Trizact P3000 met interface pad (nat)

Poetsen



Farecla:

1. Gebruik Farecla G6 Rapid met Farecla polijstvlacht met zachte steunschijf
2. Gebruik Farecla G6 Rapid met zwarte sponsmop met zachte steunschijf
3. Maak het gepoetste gedeelte schoon met Farecla gele poetsdoek./micorvezeldoek

3M:

1. Gebruik 3M Fast Cut Plus (Groene dop) Compound met groene schijf/wafelpad
2. Reinig de schijf met schoon water.
3. Gebruik 3M Extra Fine Compound (gele dop) met gele schijf/wafelpad
4. Maak het gepoetste gedeelte schoon met 3M gele poetsdoek/microvezeldoek

BELANGRIJK!

Op onze internetsite vindt u altijd de meest actuele versie van onze technisch informatiebladen. Raadpleeg daarom regelmatig / voordat u het product gebruikt www.sikkensvr.com of u met de laatste versie van dit technisch informatieblad werkt.

Poetsadvies Autoclear LV Exclusive

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

AkzoNobel Vehicle Refinishes	AkzoNobel Vehicle Refinishes
Nederland	Belux
Postbus 3	Luchthavenlaan 33
2170 BA Sassenheim	1800 Vilvoorde
Tel: +31 713083333	Tel.+32 (0)2 255 88 54
E mail: arl.tv@akzonobel.com	E mail: arl.tv@akzonobel.com
Internet : www.sikkensvr.com	Internet : www.sikkensvr.com

UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK
BELANGRIJKE OPMERKING

De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn en het is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en van de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het Technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het voor beoogd gebruiksdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Raadpleeg altijd, indien beschikbaar het Veiligheids –en Technisch informatieblad voor dit product. Elk door ons gegeven advies of enige mededeling door ons gedaan ten aanzien van het product (in het informatieblad of anderszins) is naar ons beste weten juist, maar daarbij we hebben geen invloed op de kwaliteit of de staat van de ondergrond en de vele factoren die het gebruik en de applicatie van het product kunnen beïnvloeden. Om deze redenen aanvaarden wij, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de prestaties van het product noch met betrekking tot enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is.

De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan Akzo Nobel.

Hoofd kantoor: Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com

