

Shelflife CR Products

貯蔵安定期間一覧表

洗浄剤類	
ディグリーサーM600	4年
アンチスタティック シリコンリムーバーM700	4年
M200	3年
オートウェーブ ガンクリーナー	4年
パテ	
ポリキット IV	1年
ポリサフェーサー	2年
コンビファイラー	2年
プライマー	
ウォッシュプライマー1KCF	1年
プライマーサフェーサーEP	2年
1K オールプラスチックプライマー	2年
エアゾール	
ウォッシュプライマー1K CF エアゾール	1年
スポットシーラー ダイレクトトゥーメタル エアゾール	2年
スポットプライマー グレーニュー エアゾール	1年
オートサフェーサーUV エアゾール	1年
1K オールプラスチックプライマーエアゾール	1年
サフェーサー	
オートサフェーサー ラピッド(ダーク-ライトグレー)	2年
オートサフェーサーWB	2年
カラービルドプラス	2年
ブライミングファイラー680	2年
オートサフェーサー クラシック	1年
オートサフェーサーUV	1年
マルチユーズファイラー エクセル	2年

Shelflife CR Products

貯蔵安定期間一覧表

2 液型トップコート	
オートクリル プラス MM(以下の原色を除く、444 含む)	4 年
*オートクリル プラス MM A237, A432	2 年

ベースコート	
オートベースプラス MM (以下の原色を除く)	4 年
オートベースプラス MM Q877BA, Q877BB, Q877GA, Q877RA, Q877RB, Q877WA, Q877YA, Q878NF, Q878NS, Q878NT Q879NA, Q879NB, Q879NC, Q879NG, Q879NJ, SEC カラー	2 年
オートベースプラス MM Q878ND, Q878NC, Q878NE, Q878NW, Q878SA, Q879NK,	1 年
オートベースプラス RM カラー	2 年
オートウェーブ MM(以下の原色を除く)	2 年
オートウェーブ MM 332BA, 332GA, 332GB, 332RA, 332VA, 332XB, 332YA, 333P, 333PB, 333PG, 333PR, 334GA, 334GB, 334RA, 334RB, 334RC, 334RE, 334WA, 334WB, 334ZA, 339NA, 339NB, 339NC, 339ND, 339NE, 339NF, 339NG, 339NH, 339NJ, 339NL	4 年
オートウェーブ MM 335, 400, 732, 744, 952, 980	3 年
オートウェーブ MM 974, 338NS, 338NW, 338NY, 338SA, Autowave RM カラー	1 年

クリヤーコート	
オートクリヤー マット	4 年
オートクリヤーエキスパート HS	2 年
オートクリヤー プラス HS	4 年
オートクリヤー WB 2.0	2 年
オートクリヤー ラピッド	4 年
オートクリヤー クラシック	4 年
オートクリヤーLV スーペリア ファースト / ミディアム	4 年
オートクリヤーLV エクスクルーシブ	2 年
オートクリヤープロエクスプレス	3 年
オートクリヤーミックス&マット セミグロス / ローグロス	2 年

Shelflife CR Products

貯蔵安定期間一覧表

ハードナー	
オートクリヤーWB 2.0 ハードナー	1 年
オートサフェーサー ラピッド ハードナー	2 年
オートサフェーサー ラピッド ハードナー HT	18 ヶ月
ポリサフェーサーハードナー	9 ヶ月
パテボディーフィラーハードナー	1 年
ハードナー P15	6 ヶ月
ハードナー P25	1 年
ハードナー P35	1 年
オートクリヤー ラピッド ハードナー	1 年
プライマーサフェーサーEP ハードナー	1 年
オートクリヤーLV スーベリア ハードナー	1 年
オートクリヤーLV エクスクルーシブ ハードナー	1 年
オートクリヤーミックス&マットハードナー	1 年
オートウェーブ 2.0 ハードナー	1 年

シンナー / リデュース	
アクティベーターWB	3 年
プラスリデュース (エキストラファースト、ファースト、ミディアム、スロー、エキストラスロー)	4 年
エクスプレッドライリデュース	2 年
オートクリヤー WB 2.0 リデュース	2 年
プラス アクセラレーター2	2 年
SRA エージェント	4 年
オートクリヤーWB 2.0 SRA シンナー	1 年
シンナー X	4 年
オートクリヤーLV スーベリア アクセラレーター	2 年
オートクリヤーLV エクスクルーシブ リデュース	2 年
オートクリヤーミックス&マトリデュース (スタンダード、スロー)	2 年
LV エコリデュース (ファースト、ミディアム、スロー)	2 年

添加剤 / その他	
オートボディーコート	1 年
アンチシリコン	2 年
オートベースプラス プレンディングエージェント	4 年
オートウェーブ アディティブ LP	1 年
オートウェーブ セパレーター	4 年
ブレンド プレップ	4 年
イラスト・オ・アクティブ	2 年
カラービルドプラス プラスティックアディティブ	2 年

Shelflife CR Products

貯蔵安定期間一覧表

原色の貯蔵安定期間

原色の貯蔵安定期間が著しく過ぎてしまった場合、不具合や品質低下をもたらします。
考えられる不具合；高粘度、ゲル化、沈殿、顔料のブツ、色違い、艶引け等

※貯蔵安定期間を過ぎた製品は使用しないようにしてください。

保管状況

製品の適切な品質を維持するためには原色を密封して約 20°C で保管し、極端な温度変化を避けてください。
製品の保管状況が 35°C 及びそれ以上では貯蔵安定期間が短縮します。

ゲル化

ゲル化した塗料は、構造変化が起きているため容易に確認できます。
ゲル化した塗料を攪拌したり、リデューサーで薄めることでゲル化する以前と同じ品質に回復させることは出来ません。
ゲル化した原色やその他の製品は使用することができないので廃棄してください。

沈殿

製品の長期貯蔵によって見られる現象として、沈殿があります。
貯蔵安定期間内に、再度攪拌することで容易に元の状態に戻せる場合は問題なく使用することが出来ます。
重度の沈殿をケーキングと呼び、この場合は廃棄してください。

※ 長期間保管している塗料缶の上下を、時々転回させることによって沈殿を調整することが出来ます。

Shelflife CR Products

貯蔵安定期間一覧表

ピクトグラムの説明



使用後は直ぐに蓋を閉めてください。



開封前のすべての製品は凍結を避けて保存してください。

※水性製品の輸送と保管温度は 2.5°C - 35°C です。
 ※オートウエーブ MM 原色が氷点下以下の温度になるとゲル化します。
 ※一度ゲル化してしまった製品については、再度使用することはできません。



開封前のすべての製品は高温での保管を避けてください。
 長時間、直射日光にさらさないでください。



開封前のすべての製品は湿気を避けて保存してください。

製品の貯蔵安定期間については開封前の塗料を 20°C で保管し、極端な温度変化を避けてください。

※開封後は塗装する温度で保管してください。

アクゾノーベルコーティング株式会社 自動車補修塗料事業部
 東京都国立市泉 4 丁目 8-7
 Tel: 042-843-0081

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

IMPORTANT NOTE The information in this data sheet is not intended to be exhaustive and is based on the present state of our knowledge and on current laws: any person using the product for any purpose other than that specifically recommended in the technical data sheet without first obtaining written confirmation from us as to the suitability of the product for the intended purpose does so at his own risk. It is always the responsibility of the user to take all necessary steps to fulfill the demands set out in the local rules and legislation. Always read the Material Data Sheet and the Technical Data Sheet for this product if available. All advice we give or any statement made about the product by us (whether in this data sheet or otherwise) is correct to the best of our knowledge but we have no control over the quality or the condition of the substrate or the many factors affecting the use and application of the product. Therefore, unless we specifically agree in writing otherwise, we do not accept any liability whatsoever for the performance of the product or for any loss or damage arising out of the use of the product. All products supplied and technical advices given are subject to our standard terms and conditions of sale. You should request a copy of this document and review it carefully. The information contained in this data sheet is subject to modification from time to time in the light of experience and our policy of continuous development. It is the user's responsibility to verify that this data sheet is current prior to using the product.

Coating brand names mentioned in this data sheet are trademarks of or are licensed to AkzoNobel.

Head Office

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com