

VOC 含有量一覧表

用途

シッケンズ製品の理論上での希釈済み塗料の VOC 含有量一覧表です。

一覧表

製品	ハードナー	リデューサー	混合比 (容量比)	VOC 含有量
プライマー/サフェーサー/パテ類				
ウオッシュプライマー1KCF	-	プラスリデューサー	100:50	752g/L
ウオッシュプライマー1KCF エアゾール	-	-	100	713g/L
1K オールプラスチックプライマー	-	-	100	805g/L
プライマーサフェーサーEP	プライマーサフェーサーEP ハードナー	プラスリデューサー	100:50:30	600g/L
プライミングフィラー680	-	シンナーX	100:100	730g/L
カラービルドプラス	ハードナーP25	プラスリデューサー	4:1:1	540g/L
オートサフェーサーラピッド	オートサフェーサーラピッド ハードナー/HT	-	100:50	540g/L
オートサフェーサーWB	-	アクティベーターWB	100:10	245g/L
ポリサフェーサー	ポリサフェーサーハードナー	-	100:5 (重量比)	110g/L
ポリキット IV	パテボディーフィラー ハードナー	-	100:2 (重量比)	<5g/L
コンビフィラー	-	-	100	490g/L
オートサフェーサー クラシック	ハードナーP25/P35	プラスリデューサー	5:1:1-2	512g/L

VOC 含有量一覧表

製品	ハードナー	リデューサー	混合比 (容量比)	VOC 含有量
トップコート類				
オートクリルプラス	ハードナーP15/P25/P35	プラスリデューサー	100:50:30	555g/L
オートベースプラス	-	プラスリデューサー	100:50	744g/L
オートウェーブ	-	アクティベーターWB	100:10	413g/L
クリヤー類				
オートクリヤープラス HS	ハードナーP15/P25/P35	プラスリデューサー	100:50:10	565g/L
オートクリヤーラピッド	オートクリヤーラピッドハードナー ハードナーP15/P25/P35	プラスリデューサー	100:50:10	594g/L
オートクリヤークラシック	ハードナーP15/P25/P35	プラスリデューサー	100:50:10	512g/L
オートクリヤーLV スーペリア	スーパーリアハードナー	スーパーリアリデューサー	100:60:20	413g/L
オートクリヤーLV エクスクルーシブ	エクスクルーシブハードナー	エクスクルーシブリデューサー	100:60:20	420g/L
オートクリヤーWB	オートクリヤーWB ハードナー	リデューサーWB/ アクティベーターWB	100:50:30:30	210g/L
オートクリヤーマット	ハードナーP25/P35	プラスリデューサー	100:50:10	615g/L
オートクリヤー4:1	4:1 ハードナーファースト/ 4:1 ハードナー	-	4:1	598g/L
添加剤/脱脂剤/その他				
ブレンディングエージェン	-	-	100	780g/L
シンナーSRA	-	-	100	910g/L
M600	-	-	100	755g/L
M700	-	-	100	780g/L
M200	-	-	100	196g/L
オートウェーブガンクリーナー	-	-	100	95g/L
オートーボディーコート	-	-	100	25g/L

*=ISO11890による測定値